



ARDEX A18

Boiaccia adesiva



Boiaccia adesiva con indicatore di colore per il riconoscimento del tempo aperto, ai fini della realizzazione di un massetto in aderenza con

- ARDEX A35 cemento a presa rapida
- ARDEX A38 legante per massetti cementizi in 4 ore
- ARDEX A35 MIX malta a presa rapida
- ARDEX A38 MIX massetto 4 ore,

e altre malte cementizie su calcestruzzo, massetti cementizi e altri sottofondi adeguati

Ponte adesivo per la correzione con malte cementizie

Lungo tempo aperto

Elevata aderenza

Per aree interne ed esterne

ARDEX A 18

Boiaccia adesiva



Campi d'impiego:

Per aree interne ed esterne

Boiaccia adesiva con indicatore di colore per il riconoscimento del tempo aperto, ai fini della realizzazione di un massetto in aderenza con

- ARDEX A 35 cemento a presa rapida
- ARDEX A 38 legante per massetti cementizi in 4 ore
- ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida
- ARDEX A 38 MIX massetto 4 ore,

e altre malte cementizie su calcestruzzo, massetti cementizi e altri sottofondi adeguati, come p.e. vecchi pavimenti alla veneziana, rivestimenti in piastrelle e in agglomerato di marmo.

Ponte adesivo per i lavori di correzione con malte cementizie.

Descrizione:

Polvere grigia con inerti e speciali additivi per la realizzazione sicura di un legame in aderenza tra sottofondo e massetto.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo può essere asciutto o umido, ma deve essere sufficientemente stabile, portante e presentare una buona presa. Se necessario, prima della posa di massetti in aderenza, la superficie deve essere fresata e/o pallinata. Inoltre, il sottofondo deve essere privo di polvere, impurità, tinteggiature colorate, residui d'intonaco e altri antiagglomeranti.

Le crepe presenti nel sottofondo (non sottoposte a movimento) devono essere preventivamente sigillate con ARDEX FB resina fluida o con ARDEX EP2000 resina epossidica multifunzione. Osservare le indicazioni sulla relativa scheda tecnica.

Qualora i sottofondi vengano preventivamente inumiditi, evitare i ristagni.

Modalità d'impiego:

Per la preparazione della boiaccia adesiva, in un recipiente pulito miscelare acqua limpida con la polvere, mescolando energicamente, fino a ottenere una malta pastosa e facile da stendere.

Per la miscelazione di 25 kg di ARDEX A 18 boiaccia adesiva sono necessari 5,75 l d'acqua.

Preparare solo la quantità di boiaccia lavorabile entro 60 minuti.

Su un sottofondo pulito e portante, stendere uno strato abbondante (almeno 1,5 mm) di boiaccia con l'aiuto di una scopa, un rullo adeguato, una spatola dentata o l'apposita spazzola. La posa del massetto deve avvenire sulla malta adesiva ancora umida e verde intenso, in base al sistema fresco su fresco.

Non appena il colore schiarisce, coprire nuovamente con uno strato di boiaccia adesiva fresca, prima di procedere con la stesura del massetto.

In fase di presa della boiaccia già preparata, non diluire con acqua.

Lavorare il prodotto a una temperatura superiore ai 5°C.

Avvertenze:

Si applicano le direttive e le normative tecniche vigenti, in particolare EN 13813, DIN 18353, DIN EN 18560 e il relativo foglio informativo.

Norme di sicurezza:

Contiene cemento. Irritante sulla pelle. Può causare gravi danni oculari. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Indossare adeguati guanti e occhiali protettivi. Evitare il contatto con occhi, pelle o abbigliamento.

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto e continuare a sciacquare. In caso d'irritazione persistente, consultare un medico/chiedere aiuto.

Conservare in luogo asciutto.

GISCODE ZP 1 = prodotto contenente cemento, povero di cromo

Prodotto edile con emissioni controllate: EC 1 RPLUS

DATI TECNICI secondo le norme di qualità ARDEX

Rapporto di miscelazione:	ca. 5,75 l d'acqua : 25 kg di polvere pari a ca. 1 vol. d'acqua e 3 vol. di polvere
Densità di carica:	ca. 1,5 kg/l
Peso della malta fresca:	ca. 1,8 kg/l
Fabbisogno materiale:	ca. 1,5 kg/l (con uno spessore minimo di 1,5 mm)
Tempo di lavorazione (+20°C):	ca. 60 Min.
Tempo aperto (+20°C):	ca. 30 Min.
Resistenza alla pressione:	dopo 1 giorno, ca. 8 N/mm ² dopo 7 giorni, ca. 13 N/mm ² dopo 28 giorni, ca. 26 N/mm ²
Resistenza alla tenso-trazione:	dopo 1 giorno, ca. 2 N/mm ² dopo 7 giorni, ca. 3 N/mm ² dopo 28 giorni, ca. 7 N/mm ²
Resistenza alla trazione adesiva su calcestruzzo:	> 1,5 N/mm ²
Comportamento alla corrosione:	non contiene componenti con effetto corrosivo sull'acciaio
Idoneità al riscaldamento a pavimento:	sì
Etichettatura GHS/CLP:	GHS05 "corrosivo" Parola chiave: pericolo
Etichettatura GGVSEB/ADR:	nessuna
EMICODE:	EC 1 R ^{PLUS}
Confezione:	sacco con 25 kg netti
Stoccaggio:	in luogo asciutto per ca. 12 mesi nella confezione originale sigillata

