



ARDEX P 82

Mano di fondo a base di resine sintetiche

Ponte d'adesione per supporti lisci e compatti

Privo di solventi

Sostituisce le mani di fondo al neoprene

Non comporta alcun rischio nel trasporto,
nello stoccaggio e nell'applicazione



Produttore con
certificato QM-System
a Norma EN ISO 9001

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

ARDEX P 82

Mano di fondo a base di resine sintetiche

CAMPI D'IMPIEGO:

Mano di fondo a ponte d'adesione per supporti lisci e compatti quali:

- pavimenti in calcestruzzo prefabbricati oppure massetti cementizi particolarmente compatti, prima dell'applicazione di prodotti rasanti;
- massetti d'asfalto colato mal sabbati;
- vecchi pavimenti d'asfalto colato;
- massetti in anidrite additivata;
- massetti in magnesite;
- pannelli truciolari;
- legno;
- terrazzi;
- pietre arenarie;
- piastrelle;
- klinker;
- lamiere d'acciaio;
- rivestimenti plastici;
- vernici ad olio, lacca e sintetiche;
- prima dell'applicazione di rasanti e di malte a letto sottile.

Per interni.

DESCRIZIONE:

Dispersione bicomponente a base di resine sintetiche, reattiva, priva di solventi, costituita da: ARDEX P 82, componente A, rosso chiaro e ARDEX P 82, componente B, bianco che mescolati in un rapporto di 1:1 costituiscono il prodotto finale rosso chiaro ARDEX P 82 Mano di fondo a base di resine sintetiche.

Densità: circa 1,0 kg/l Valore pH: circa 11.

Tramite reazione ed asciugamento si forma un'efficace pellicola adesiva che funziona da ponte d'adesione su tutte le superfici lisce e compatte.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Mescolare bene i due componenti A+B fino ad ottenere un prodotto finito di colore rosso chiaro omogeneo e pronto all'uso. Il quantitativo dei due barattoli A e B corrisponde già, nel peso e nel volume, alle proporzioni necessarie per miscelare i due componenti in un rapporto di 1:1. Il prodotto finito va utilizzato entro un'ora circa e ad una temperatura ambiente di 18-20°C.

Su sottofondi asciutti e privi di elementi separatori, applicare ARDEX P 82 Mano di fondo a base di resine sintetiche in uno strato sottile con un pennello, con un rullo, con una spugna gommata oppure con una spatola liscia. Per facilitare l'applicazione di ARDEX P 82 lo si può diluire con acqua fino al 5%. I rasanti e le malte a letto sottile vanno applicati solo dopo che lo strato di ARDEX P 82 si è trasformato in una pellicola trasparente.

Il tempo d'asciugamento è di circa un'ora, a seconda dell'aerazione dell'ambiente, della temperatura e del tipo di sottofondo. Basse temperature e/o un elevato grado di umidità atmosferica possono rallentare il processo d'asciugamento della mano di fondo.

ARDEX P 82 Mano di fondo a base di resine sintetiche costituisce un ottimo ponte d'adesione su tutte le superfici lisce e compatte, purché siano solide, asciutte, prive di cera, grasso, polvere ed altri elementi separatori.

Effettuare l'applicazione dei prodotti rasanti entro e non oltre i due giorni successivi.

Il recipiente di miscelatura e gli utensili possono essere facilmente ripuliti con acqua subito dopo l'uso. I residui di ARDEX P 82 vengono facilmente eliminati con acqua quando sono ancora freschi e non vanno lasciati asciugare sulla pelle. Evitare il contatto prolungato del prodotto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA:

Irrita gli occhi e la pelle. Provoca fenomeni di ipersensibilizzazione. Non ingerire. Il contatto prolungato può provocare cauterizzazioni.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito accuratamente con acqua e consultare un medico.

Durante la miscelatura usare occhiali e guanti protettivi.

Durante l'applicazione usare guanti di protezione. Indossare indumenti da lavoro puliti. Cambiare subito gli indumenti sporchi.

Consumo materiale:	100-200 gr/m ²
CODICE GIS:	RE 1
Confezione:	fusti da 1 kg netto componente A e 1 kg netto componente B = 1 unità da 2 kg netti (confezione contenente 5 unità)
Stoccaggio:	in luogo fresco circa 12 mesi a confezione integra. Proteggere dal gelo.

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l'uso si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali. Vista l'impossibilità di controllare il modo d'utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d'applicazione e all'esecuzione dei lavori stessi.