

ARDEX P 82

Primer a base di resina sintetica

- Ponte di adesione su sottofondi lisci e compatti
- Senza solventi
- Sostituisce la mano di fondo in neoprene
- Sicuro durante lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione



Area di applicazione
Primer e ponte di adesione su sottofondi lisci e compatti, per interni.

Descrizione
Dispersione di resina sintetica reattiva bicomponente senza solventi, costituita da:
- ARDEX P 82, componente A, rosso chiaro, e
- ARDEX P 82, componente B, bianco,

miscelato in rapporto 1:1 con il primer a base di resina sintetica ARDEX P 82 di colore rosso chiaro.
Densità : circa 1,0 kg/l; valore pH: circa 11.
La reazione e l'essiccazione danno forma a una pellicola continua ad alta adesione che garantisce l'aggancio meccanico e chimico tra il supporto non assorbente e gli stucchi o le malte applicate successivamente.

Supporti
- pavimenti prefabbricati in calcestruzzo o massetti cementizi particolarmente compattati sotto gli stucchi,
- massetti in asfalto colato con scarsa sabbiatura,
- vecchi pavimenti in asfalto colato,
- massetti in solfato di calcio temperati,
- massetti in magnesite,
- pannelli truciolari,
- legno,
- terrazzo,
- arenaria,
- piastrelle,
- clinker,
- lamiera d'acciaio,
- rivestimenti in plastica,
- vernici, oli e pitture sintetiche,
- sotto stucchi e malte a strato sottile.

Applicazione
Miscelare accuratamente i componenti A+B, già dosati in quantità proporzionate all'interno dei rispettivi contenitori, nel rapporto di miscelazione 1 : 1 in peso o in volume, fino ad ottenere una mano di fondo pronta all'uso, di colore rosso chiaro uniforme, da applicare entro 60 minuti a una temperatura compresa tra +18 °C e +20 °C.
Applicare ARDEX P 82, primer a base di resina sintetica, in strato sottile sul sottofondo asciutto e privo di agenti distaccanti, utilizzando un pennello, un rullo, una spugna di gomma o una spatola liscia. Per migliorare la stesura è possibile aggiungere fino al 5% di acqua. Solo quando il primer si è asciugato formando una pellicola trasparente è possibile applicare gli stucchi o le malte a strato sottile. Il tempo di essiccazione è di circa 60 minuti a seconda della ventilazione, della temperatura e del tipo di sottofondo. Temperature basse e/o elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di indurimento del primer. Il primer a base di resina sintetica ARDEX P 82 crea un buon ponte di adesione su tutte le superfici lisce e compatte, che devono però essere solide, asciutte e prive di cera, olio, polvere e altri agenti distaccanti. L'applicazione dei successivi stucchi/malte deve avvenire entro 48 ore.
Il recipiente di miscelazione e gli attrezzi possono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. Rimuovere ARDEX P 82, primer a base di resina sintetica, con acqua mentre è ancora fresco e non lasciarlo asciugare sulla pelle. Evitare il contatto prolungato con la pelle.

17.07.2026

ARDEX Srl
Via Alessandro Volta 73
25015 Desenzano del
Garda (BS)
Italia
+39 030 911 99 52
office@ardex.it
www.ardex.it

Produttore con sistema di gestione della qualità e ambientale certificato secondo le norme DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX P 82

Primer a base di resina sintetica

Avvertenza
EUH 208: Contiene: 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3-one e 2-metil-isotiazolin-3-one (3 : 1). Può provocare reazioni allergiche.
Componente A:
Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per la fauna acquatica con conseguenze di ampia portata. Indossare guanti protettivi. Indossare occhiali protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare a sciacquare. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Evitare il rilascio nell'ambiente. Evitare l'inalazione di vapori e aerosol. Dopo l'uso, lavare accuratamente la pelle contaminata. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua e sapone. Informazioni aggiuntive sull'etichetta di etichettatura. Contiene composti epossidici. Può provocare reazioni allergiche.
Componente B:
Può provocare reazioni allergiche cutanee. Indossare guanti protettivi. Indossare protezioni per gli occhi. Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali. Evitare l'inalazione di vapori/aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Detergere accuratamente con acqua e sapone fino alla completa rimozione del prodotto. Irritazione cutanea o eruzione cutanea: consultare un medico/ricorrere all'assistenza medica.

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Fabbisogno di materiale circa	**Consumo** 100 - 200 g/m²	
Dettagli sul prodotto		
Etichettatura secondo il GHS/CLP	**Etichettatura secondo GHS/CLP** GHS07 "irritante", avvertenza: Attenzione GHS07 "irritante", avvertenza: Attenzione	**Componente** Componente A Componente B
Etichettatura secondo l'ADR	**Componente** Componente A Componente B	**Etichettatura secondo l'ADR** nessuna nessuna
Confezionamento	Barattoli da 1 kg netti ciascuno di componente A + B = unità da 2 kg netti (confezionati in cartoni da 5 unità A + B) oppure barattoli da 3 kg netti ciascuno di componente A + B = unità da 6 kg netti (confezionati in cartoni da 2 unità A + B)	
Stoccaggio	Si conserva in un luogo fresco ma al riparo dal gelo per circa 12 mesi nella confezione originale sigillata.	

Consulenza applicativa
Assistenza tecnica:
Tel: +39 030 911 9952
Fax: +39 030 911 1840
Mail: office@ardex.it

Garantiamo la qualità impeccabile dei nostri prodotti. Le nostre raccomandazioni di posa si basano su prove ed esperienze pratiche; tuttavia, possono costituire solo indicazioni generali senza alcuna garanzia delle caratteristiche, poiché non abbiamo alcuna influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Le normative specifiche di ciascun Paese, basate su standard regionali, norme edilizie, direttive di posa o industriali, possono comportare raccomandazioni di posa specifiche.