



ARDEX AF 130

Adesivo per rivestimenti elastici

- Buona adesività iniziale
- Emissioni molto ridotte



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

Campi di applicazione:

Pavimento. Interni.

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- Rivestimenti in PVC
- Rivestimenti in CV
- Rivestimenti di design in PVC (LVT) su sottofondi assorbenti.

Descrizione:

Composizione: dispersioni di copolimeri di polistirolo, dispersioni di poliacrilato, derivati della resina di colofonia, filler minerali, acqua, additivi e conservante: isotiazolinone.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di di-staccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti.

I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione:

I rivestimenti da incollare devono essere posati climatizzati e privi di tensioni. ARDEX AF130 si applica in modo uniforme con una spatola dentata sul sottofondo opportunamente preparato. Durante l'operazione evitare grumi di adesivo. Il tempo di ventilazione dipende dal clima dell'ambiente, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'assorbimento del sottofondo e dalla spatola dentata utilizzata; può arrivare fino a circa 20 minuti.

In particolare per la posa di rivestimenti in PVC/CV non applicare più adesivo di quanto ne possa essere applicato nella fase a umido dell'adesivo. L'adesivo deve essere ancora idoneo alla bagnatura e facile da comprimere. Controllare nuovamente la bagnatura del rivestimento. Posare i rivestimenti per pavimenti senza inclusioni d'aria, evitando accumuli nelle giunture, strofinando subito ed eventualmente mettendo sotto peso.

Dopo circa 20 minuti passare a rullo con uno strumento a più rulli (peso minimo 50 kg).

Consigli pratici:

Le fughe del rivestimento devono essere chiuse non prima di 24 ore dopo.

Rimuovere la pellicola eventualmente presente sull'adesivo (ad esempio in caso di conservazione non corretta o dopo un'incrinatura), non mescolarla.

Osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole del settore!

In caso di dubbio eseguire incollaggi di prova.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX GmbH
Casella postale 6120 · 58430 Witten
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Produttore con sistema QM/
UM certificato secondo DIN EN
ISO 9001/14001

ARDEX AF 130

Adesivo edile per rivestimenti elastici

Spatola dentata consigliata e quantità per mano:

Selezionare la spatola dentata in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento. I rivestimenti con retro a struttura grezza o le superfici di sottofondo molto porose richiedono una spatola dentata opportuna.



TKB A 1
Mano: 280 g/m² – 320 g/m²*



TKB A 2
Mano: circa 330 g/m²*

*) Quantità di posa determinata con spatole dentate Pajarito su livellanti ARDEX.

Norme di sicurezza:

EMICODE: GISCODE: EC 1 PLUS - emissioni molto ridotte PLUS
Blauer Engel: PLUS D1 – privo di solventi
Identificativo RAL-UZ 113

secondo GHS/CLP: nessuno
Identificativo secondo GGVSEB/ADR: nessuno

Note:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione/asciugatura, provvedere a un'accurata ventilazione.

Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.

Pulire gli utensili con acqua e sapone subito dopo l'uso.

Informazioni per i soggetti allergici al +43 (0) 1/406 1/406 43 43 43 Austrian Poisoning Information Centre.

Smaltimento:

Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo (Interseroh). I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Informazioni di sicurezza:

Contiene prodotti di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazoli-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche.

Non lasciare a portata dei bambini. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltire il contenuto/contenitore conformemente alle prescrizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

Principio della materia prima: speciale dispersione sintetica
Fabbisogno di materiale: vedere spatola dentata raccomandata e quantità per mano

Condizioni di lavorazione:

Temperatura: non inferiore a +15 °C
Umidità relativa dell'aria (rF): non superiore al 75%
Tempo di ventilazione: da 0 a 10 minuti
Tempo di posa: da 10 a 20 minuti

Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +18 °C e 65% rF.

Detergente: prima dell'essiccazione: acqua
Idoneità per mobili a rotelle: sì (rotelle conformi a EN 12529)

Idoneità per riscaldamento a pavimento: sì

Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo: sì

Confezione: secchio da 13 kg netti

Conservazione: conservare al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti

Tempo di conservazione: circa 12 mesi nel contenitore originale chiuso