



ARDEX AF 140

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design in PVC

Ricetta
ottimizzata!

- Particolarmente adatto per rivestimenti in PVC di design
- Eccellente bagnatura del rivestimento
- Il rinforzo con fibre riduce al minimo il comportamento a compressione residua
- Emissioni molto ridotte



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV (Associazione materiali di posa, adesivi e prodotti per l'edilizia a emissioni controllate)

Campo di applicazione:

Interni. Pavimento.

Adesivo a dispersione a letto umido per l'incollaggio di:

- rivestimenti di design in PVC nei formati di piastrelle o tavole
- rivestimenti in PVC e composti di PVC in pannelli e corsie
- rivestimenti di caucciù in corsie e pannelli fino a 2,5 mm di spessore dello strato

su sottofondi assorbenti.

ARDEX AF 140 si distingue per l'impiego universale, l'eccellente spettro di adesività nonché per la buona stabilità iniziale e finale.

Composizione: dispersioni di polimeri, resine naturali modificate, filler minerali, acqua, imbibenti, addensanti, agenti antischiuma e conservanti, fibre.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma austriaca ÖNORM B 2236 "Posa di rivestimenti di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di distaccanti e di fessure, resistente alla trazione e alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti. I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione

I rivestimenti da incollare devono essere posati climatizzati e privi di tensioni. ARDEX AF 140 si applica uniformemente con una spatola dentata sul sottofondo opportunamente preparato.

Per la posa di rivestimenti di design in PVC o in caucciù non applicare più adesivo di quanto ne possa essere applicato nella fase a umido dell'adesivo. L'adesivo deve essere ancora idoneo alla bagnatura e facile da comprimere. Controllare nuovamente la bagnatura del rivestimento. Posare i rivestimenti per pavimenti senza inclusioni d'aria, evitando accumuli nelle giunture, strofinando subito ed eventualmente mettendo sotto peso. Dopo circa 40 minuti passare a rullo con uno strumento a più rulli (peso minimo 50 kg).



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Produttore con sistema QM/
UM certificato secondo DIN
EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 140

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design in PVC

Spatola dentata consigliata e quantità per mano

Selezionare la spatola dentata in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento. I rivestimenti con retro a struttura grezza o le superfici di sottofondo molto porose richiedono una spatola dentata opportuna.



TKB A 2
Mano: circa 290 g/m²

*) Quantità di posa determinata con spatole dentate Pajarito su livellanti ARDEX.

Consigli pratici

Con la lavorazione a umido, grazie alla bagnatura uniforme del retro del rivestimento, migliora il comportamento a compressione e si ottiene una stabilità più elevata. La precedente lisciatura del livellante riduce il pericolo di formazione di bolle e la comparsa di segni della spatola.

Nota

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione accurata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Il prodotto contiene 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-one e 2-metilisotiazolin-3-one (3 : 1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per allergie al numero

+ 43 (0) 1/406 43 43 Centro informativo antiveleni.

Chiudere le fughe del rivestimento in PVC o in caucciù non prima di 24 ore.

Osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole vigenti del settore. In caso di dubbi, eseguire incol-laggi di prova.

Rimuovere la pellicola eventualmente presente sull'adesivo (ad esempio a causa di conservazione non corretta o dopo l'apertura), non mescolare.

Smaltimento:

Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo. I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

Principio della materia prima:	dispersione di acrilato
Fabbisogno di materiale:	vedere spatola dentata raccomandata e quantità per mano
Condizioni di lavorazione	
Temperatura:	non inferiore a +15 °C
Umidità relativa dell'aria (u.r.):	non superiore al 75%
Tempo di ventilazione:	0 - 10 minuti
Tempo di posa:	circa 10 minuti
Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +20 °C e 50% u.r.	
Detergente:	prima dell'essiccazione: acqua
Idoneità per mobili a rotelle:	sì (rotelle conformi a EN 12529)
Idoneità per riscaldamento a pavimento:	sì
Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo:	sì
EMICODE:	EC1+PLUS – emissioni molto ridotte ^{PLUS}
GISCODE:	D1 – privo di solventi
Blauer Engel:	RAL– UZ 113
Identificativo secondo GHS/CLP:	nessuno
Identificativo secondo ADR:	nessuno
Confezione:	secchio con 12 kg netti
Conservazione:	si conserva per circa 12 mesi in luogo fresco ma al riparo dal gelo nei contenitori originali sigillati; chiudere con cura i contenitori aperti