



ARDEX AF 155

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

- Ampio spettro di applicazione
- Prolungata adesività dopo gli spostamenti
- Ottima resa
- Emissioni molto ridotte



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

Campo di applicazione:

Interni. Pavimento e parete.

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti per parete e pavimento, come ad esempio:

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- pannelli in vinile al quarzo
- rivestimenti in gomma fino a 2,5 mm di spessore
- rivestimenti tessili per pavimenti con retro in tessuto, lattice, PVC o PUR
- su sottofondi assorbenti e non, in interni.

ARDEX AF 155 si distingue per l'impiego universale con procedimento a umido e semi-umido.

Descrizione:

Composizione: dispersioni di copolimeri di polistirolo, dispersioni di poliacrilato, derivati della resina di colofonia, filler minerali, acqua, additivi e conservante: isotiazolinone.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di di-staccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti.

I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione:

i rivestimenti da incollare devono essere acclimatati, privi di tensione e in piano, osservare in particolare le indicazioni del produttore del ri-vestimento. ARDEX AF 155 si applica uniformemente con una spatola dentata sul sottofondo opportunamente preparato. Durante l'operazione evitare grumi di adesivo. Il tempo di ventilazione dipende dal clima del locale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'as-sorbenza del sottofondo nonché dalla spatola dentata utilizzata e può variare da circa 20 minuti su sottofondo assorbente fino a circa 60 minuti su sottofondo non assorbente.

In particolare per la posa di rivestimenti in gomma e in PVC multistrato, non stendere più adesivo di quanto possa esserne posato nella fase a umido dell'adesivo. L'adesivo deve essere ancora idoneo alla bagnatura e facile da comprimere. Controllare nuovamente la bagnatura del rivestimento. Posare i rivestimenti per pavimenti senza inclu-sioni d'aria, evitando accumuli nelle giunture, strofinando subito ed eventualmente mettere sotto peso. Dopo circa 40 minuti passare a rullo con uno strumento a più rulli (peso minimo 50 kg). Chiudere le fughe del rivestimento non prima di 24 ore.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX GmbH
Casella postale 6120 · 58430 Witten
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Produttore con sistema QM/UM certificato
secondo DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 155

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Spatola dentata consigliata e quantità per mano:

Per rivestimenti in PVC, CV, PVC multistrato (design), gomma e tessuto con retro in schiuma o vello:



TKB A 1
Mano: 250 g/m² – 280 g/m²*



TKB A 2
Mano: 300 g/m² – 350 g/m²*

Per rivestimenti tessili con retro in tessuto:



TKB B 1
Mano: 400 g/m² – 450 g/m²*

Selezionare la spatola dentata in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento. I rivestimenti con retro a struttura grezza o le superfici di sottofondo molto porose richiedono una spatola dentata opportuna. Per la zona parete, applicare l'adesivo con un rullo di vello d'agnello, infine pettinare con un'opportuna spatola dentata. L'ulteriore mano di adesivo sul retro del rivestimento consente un incollaggio migliore sulle pareti.

*) Quantità di posa determinata con spatole dentate Pajarito su livellanti ARDEX.

Consigli pratici : con la lavorazione a umido, grazie alla bagnatura uniforme del retro del rivestimento, migliora il comportamento a compressione e si ottiene una stabilità più elevata. La precedente lisciatura del livellante riduce il pericolo di formazione di bolle e la comparsa di segni della spatola.

Norme di sicurezza: osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole vigenti del settore. In caso di dubbio eseguire incollaggi di prova. Non eseguire incollaggi di rivestimento con temperatura del pavimento inferiore a +15 °C. Acclimatare a sufficienza rivestimento e adesivo prima dell'incollaggio.

Rimuovere la pellicola eventualmente presente sull'adesivo (ad esempio a causa di conservazione non corretta o dopo l'apertura), non mescolare.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione accurata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Contiene prodotti di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare reazioni allergiche.

Il prodotto contiene isotiazolinone.

Informazioni per allergie al numero + 49 (0) 2302/664-0.

Smaltimento:

Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo (Interseroh). I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

Principi della materia prima:	speciale dispersione sintetica
Fabbisogno di materiale:	vedere spatola dentata raccomandata e quantità per mano
Condizioni di lavorazione:	
Temperatura:	non inferiore a +15 °C
Umidità relativa dell'aria (rF):	non superiore al 75%
Tempo di ventilazione:	da 5 a 20 minuti su sottofondi assorbenti con incollaggio a umido 30 - 60 minuti su sottofondi non assorbenti con incollaggio a semi-umido e a contatto
Tempo di posa:	5 - 60 minuti
Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +18 °C e 65% rF.	
Detergente:	prima dell'essiccazione: acqua
Idoneità per mobili a rotelle:	sì (rotelle conformi a EN 12529)
Idoneità per riscaldamento a pavimento:	sì
Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo:	sì
EMICODE:	EC1+ - emissioni molto ridotte PLUS
GISCODE:	D1 - privo di solventi
Blauer Engel:	RAL- UZ 113
Identificativo secondo GHS/CLP:	nessuno
Identificativo secondo GGVSEB/ADR:	nessuno
Confezione:	secchio con 11 kg netti
Conservazione:	conservare al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti
Tempo di conservazione:	circa 12 mesi nel contenitore originale chiuso