



ARDEX AF 2224

Adesivo universale

- Adesivo universale con una vasta gamma di impieghi
- Elevata resistenza al taglio
- Emissioni molto ridotte

Ricetta
ottimizzata!



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionkontrollierter Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Associazione materiali di posa a emissioni controllate)

Campo di applicazione

Per pavimenti interni

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC e composti di PVC in piastrelle, pannelli e corsie
- rivestimenti di design in PVC nei formati di piastrelle o tavole
- rivestimenti in CV nei formati di piastrelle o tavole
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti di caucciù in corsie e pannelli fino a 2,5 mm
- rivestimenti tessili con retro in tessuto come ad esempio, vello, schiuma di lattice o trattato al lattice
- rivestimenti tessili
- rivestimenti in feltro agugliato
- pannelli in vinile al quarzo

ARDEX AF 2224 si distingue per l'impiego universale, l'eccellente spettro di adesività e la buona stabilità finale.

Tipo

Composizione: dispersioni di polimeri, resine naturali modificate, filler minerali, acqua, imbibenti, addensanti, agenti antischiuma e conservanti.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Posa di rivestimenti di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di distaccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti. I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione

I rivestimenti da incollare devono essere climatizzati e privi di tensioni. ARDEX AF 2224 si applica uniformemente con una spatola dentata sul sottofondo opportunamente preparato.

Per la posa di rivestimenti di design in PVC o in caucciù non applicare più adesivo di quanto non ne possa essere applicato nella sua fase a umido. L'adesivo deve essere ancora idoneo alla bagnatura e facile da comprimere. Controllare nuovamente la bagnatura del rivestimento. Posare i rivestimenti per pavimenti senza inclusioni d'aria, evitando accumuli nelle giunture, strofinando subito ed eventualmente mettendo sotto peso. Dopo circa 30-40 minuti, passare con uno strumento a più rulli (peso minimo 50 kg).



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

Produttore con sistema QM/UM certificato
secondo DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 2224

Adesivo universale

Per l'incollaggio su pavimenti a buona diffusione, il rivestimento può anche essere subito posato nel letto di adesivo a umido. Durante l'operazione evitare grumi. Il tempo di ventilazione dipende dal clima del locale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'assorbimento del sottofondo nonché dalla spatola dentata utilizzata e può avere una durata fino a circa 15 minuti. L'adesivo deve essere ancora idoneo alla bagnatura e facile da comprimere. Controllare nuovamente la bagnatura del rivestimento. Dopo circa 40 minuti, passare con uno strumento a più rulli (peso minimo 50 kg).

Spatola dentata consigliata e quantità per mano

Selezionare la spatola dentata in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento. I rivestimenti con retro a struttura grezza o i sottofondi molto porosi richiedono una spatola dentata adeguata.

Per rivestimenti in PVC, di design in PVC, composti di PVC, caucciù, CV e tessuti con retro in vello e pannelli in vinile al quarzo:



TKB A 1
Mano: 250 g/m² – 280 g/m²*



TKB A 2
Mano: 300 g/m² – 350 g/m²*

Per rivestimenti tessili con retro poco strutturato e in linoleum:



TKB B 1
Mano: 400 g/m² – 450 g/m²*

Per rivestimenti tessili con retro molto strutturato, in cocco o agave:



TKB B 2
Mano: 500 g/m² – 550 g/m²*

*) Quantità di posa determinata con spatole dentate Pajarito su livelli ARDEX.

Suggerimenti pratici

Con la lavorazione a umido, la bagnatura uniforme sul retro del rivestimento migliora il comportamento in compressione consentendo di ottenere una stabilità più elevata. La precedente lisciatura del livellante riduce la formazione di bolle e la comparsa di segni della spatola. La stabilizzazione di un tempo di ventilazione aumenta l'adesività iniziale.

Nota

Chiudere le fughe di rivestimenti in PVC, linoleum o caucciù non prima di 24 ore.

Osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole vigenti del settore. In caso di dubbi, eseguire incolaggi di prova.

Rimuovere la pellicola eventualmente presente sull'adesivo (ad esempio a seguito di conservazione non corretta o dopo l'apertura), non mescolare.

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione adeguata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto.

In caso di contatto con occhi o pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Il prodotto contiene: 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one, 5-cloro-2-metilisotiazolin-3-one e 2-metilisotiazolin-3-one (3 : 1). Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per allergie al numero +43 (0) 1/406 43 43.

Smaltimento

Non contaminare canalizzazioni, acque o terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo. I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX

Principio della materia prima:	dispersione di acrilato
Fabbisogno di materiale:	vedere spatola dentata raccomandata e quantità per mano
Condizioni di lavorazione	
Temperatura: Umidità	non inferiore a +15 °C
relativa dell'aria (u.r.)	non superiore al 75%
Tempo di ventilazione:	fino a 15 minuti
Tempo di posa:	20-30 minuti
Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +20 °C e 50% ur.	
Detergente:	prima dell'essiccazione: acqua
Idoneità per mobili a rotelle:	sì (rotelle conformi a EN 12529)
Idoneità per riscaldamento a pavimento:	sì
Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo:	sì
EMICODE:	EC1+ – emissioni molto ridotte PLUS
GISCODE:	D1 – privo di solventi
Blauer Engel:	RAL – UZ 113
Identificativo secondo GHS/CLP:	nessuno
Identificativo secondo ADR:	nessuno
Confezione:	secchio con 12 kg netti
Conservazione:	conservare al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti
Tempo di conservazione:	si conserva per circa 12 mesi in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nei contenitori originali sigillati; chiudere bene i contenitori aperti.