



ARDEX AF 230

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

- vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- elevata presa iniziale
- a bassissime emissioni

Prodotto del sistema ARDEX.

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con i livellanti ARDEX, odore neutro, aria interna sana.



www.blauer-engel.de/uz113

Campi di impiego:

Interni. Pavimenti.

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate

su sottofondi assorbenti.

ARDEX AF 230 si distingue per l'ampio spettro di utilizzo e la buona stabilità iniziale e finale.

Descrizione:

Dispersione polimerica, resine naturali modificate, filler minerali, acqua, agenti imbibenti, addensanti, agenti antischiuma e conservanti.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve rispondere ai requisiti della norma DIN 18365 per la progettazione e la realizzazione di rivestimenti a pavimento e pavimenti in legno.

Il sottofondo deve essere piano, permanentemente asciutto, stabile, portante, privo di distaccamenti e crepe, resistente a trazione e pressione o deve essere predisposto per soddisfare i requisiti elencati. I lavori di livellamento devono essere eseguiti con gli idonei livellanti ARDEX in combinazione ARDEX mano di fondo.

Lavorazione:

ARDEX AF 230 adesivo per moquette e tessuti agugliati si applica uniformemente con una spatola dentata idonea sul sottofondo opportunamente preparato. Durante l'operazione evitare grumi di adesivo. Il tempo di aerazione dipende dal clima ambientale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dalla capacità assorbente del sottofondo nonché dalla dentatura della spatola utilizzata e dalla permeabilità del rivestimento e può arrivare a 10 minuti. Temperature inferiori e umidità relativa più elevata possono allungare i tempi e possono provocare infiltrazioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono ad una temperatura di +18°C e ad una umidità relativa del 65%.

Il rivestimento va posato sull'adesivo ancora ben bagnato e strofinato uniformemente. Dopo circa 20 minuti strofinare/passare con il rullo nuovamente, soprattutto nelle zone di giunzione e di testa.

ARDEX s.r.l.

Via Alessandro Volta, 73

Località Pigna

25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 030 9119952

Fax +39 030 9111840

www.ardex.it

Produttore certificato

EN ISO 9001 e EN ISO 14001

ARDEX AF 230

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

Spatole dentate e quantità consigliate:

Per rivestimenti con retro poco strutturato:



TBK B1

Mano: ca. 375 - 425 g/m²

Per rivestimenti con retro molto strutturato:



TBK B2

Mano: ca. 450 - 500 g/m² *

Selezionare la spatola dentata da utilizzare in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento.

I rivestimenti con retro a struttura grezza o i sottofondi con superfici molto porose richiedono una adeguata spatola dentata.

*) Quantità determinata con spatole dentate Pajarito su livellanti ARDEX.

Consigli pratici:

Anche per l'incollaggio di rivestimenti permeabili con retro molto assorbente, il tempo di areazione di 10 minuti costituisce un vantaggio poichè il collante non viene assorbito troppo nel retro del rivestimento. In caso di dubbio, eseguire delle prove.

Rispettare le disposizioni di posa del produttore del rivestimento come pure le norme e le regole del settore vigenti.

Rimuovere la pellicola eventualmente formatasi sul collante (ad es. a causa di una conservazione non corretta o dopo l'apertura), non mescolare.

Avvertenze:

Si debbono rispettare le disposizioni contenute nelle nostre schede sicurezza. Solo per uso professionale!

Dati tecnici secondo gli standard di qualità ARDEX

Materiale occorrente	375 - 500 g/m ² a seconda della spatola dentata utilizzata
Principio della materia prima	speciale dispersione sintetica
Tempo di areazione	5 - 10 minuti
Temperatura di lavorazione	+ 15 °C
Tempo di posa	10 - 15 minuti
Umidità relativa (UR)	75% (max.)
Detergente	prima dell'asciugatura: acqua

Dettagli del prodotto

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti	sì
Carrabile con sedia a rotelle	sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)
Idoneo per la pulizia con shampoo e a vapore	sì
Classificazione GHS/CLP	vd. relativa scheda sicurezza
Classificazione ADR	vd. relativa scheda sicurezza
Codice EMI	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS
Codice GIS	D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi
Blaue Engel	RAL-UZ 113
Confezione	secchio da 12 kg
Stoccaggio	In luogo fresco ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi. Conservare in luogo asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l'uso si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali. Vista l'impossibilità di controllare il modo d'utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d'applicazione e all'esecuzione dei lavori stessi. Regolamenti regionali specifici, che si rifanno a standard regionali, regolamenti edilizi, linee guida per lavorazioni o industriali, possono portare a specifiche raccomandazioni d'utilizzo. Si prega di osservare le nostre condizioni commerciali generali ARDEX (AGB) reperibili a www.ardex.ag/agb.