



ARDEX AF 660

Adesivo a contatto

Tinteggiabile e intonacabile

Elevata potenza di incollaggio iniziale

Uso universale per profili e simili

Buona resistenza ad ammorbidenti

Elevata stabilità finale

Prodotto del sistema ARDEX

Adesione particolarmente sicura con le masse spatolabili ARDEX



Reg.No.37344

Produttore con sistema certificato di
Quality-Management DIN EN ISO 9001

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

ARDEX AF 660

Adesivo a contatto

CAMPI D'IMPIEGO:

Adesivo a contatto per incollare rivestimenti in PVC e in gomma, bordi di giunzione su scale, listelli per zoccoli e profili nonché rivestimenti in sughero con il retro in sughero naturale e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

DESCRIZIONE:

Adesivo a solvente in policloroprene ampiamente resistente agli ammorbidimenti.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti secondo DIN 18365 "Lavori di rivestimento per pavimenti". In particolare deve essere liscio, durevolmente asciutto, solido, stabile e privo di sostanze di separazione e di crepe nonché resistente alla trazione e alla pressione, o deve essere preparato di conseguenza.

I necessari lavori di spatolatura vanno eseguiti con le adeguate masse spatolabili ARDEX insieme a mani di fondo ARDEX. Valgono le relative indicazioni per l'applicazione.

Massetti in asfalto colato devono avere sempre uno strato idoneo rasante dallo spessore minimo di 1,5 mm.

Sottofondi fortemente assorbenti vanno pretrattati con ARDEX AF 660.

NEL SISTEMA ARDEX:

ARDEX AF 660 in combinazione con masse spatolabili ARDEX comporta incollaggi sicuri dei rivestimenti per pavimenti.

APPLICAZIONE:

Mescolare bene ARDEX AF 660 e applicarlo con una spatola finemente dentata, con un pennello oppure con un rullo in modo uniforme sul retro dei profili o dei rivestimenti e sul sottofondo pretrattati. Evitare grumi di colla.

La quantità di materiale da applicare deve essere scelta in modo da ottenere una pellicola chiusa di colla. Dopo la completa asciugatura della pellicola di colla (asciugandosi diventa trasparente) i profili/rivestimenti vengono inseriti nella giusta posizione e strofinati o battuti bene.

Il rivestimento è agibile immediatamente dopo l'incollaggio. La sigillatura, ad esempio di lastre in sughero naturale, deve essere effettuata solo dopo 24 ore.

Oltre alle presenti indicazioni vanno osservate le indicazioni dei produttori dei rivestimenti nonché le norme e regole del mestiere attualmente in vigore.

CONSIGLI PER IL MODO E LA QUANTITÀ DA APPLICARE:

Il modo e la quantità da applicare devono essere scelti in modo da assicurare una copertura sufficiente del retro. L'applicazione avviene su entrambi i lati con un pennello, un rullo o una spatola dentata.

AVVERTENZE:

Facilmente infiammabile. Irrita gli occhi e la pelle. Velenoso per organismi acquatici, a lungo termine può avere effetti dannosi per le acque. Esalazioni possono provocare sonnolenza e stordimento. Tenere lontano da fonti di accensione - non fumare. Non ispirare le esalazioni/aerosol. In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito accuratamente e consultare un medico. Non introdurre nelle fognature; rifiuti e contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro. Provvedere a misure contro le cariche elettrostatiche. Indossare adeguati guanti protettivi. Utilizzare soltanto in ambienti ben areati.

DATI TECNICI

secondo le norme di qualità ARDEX:

Base delle materie prime: policloroprene, con solventi

Consumo materiale: circa 300 gr/m², in base al retro del rivestimento con applicazione su entrambi i lati

Temperatura d'applicazione: non inferiore a +15 °C

Tempo di ventilazione: 15-20 minuti

Tempo di posa: fino a 45 minuti con +20 °C, 65% di umidità relativa

Detergente: diluente per colori

Idoneo per sedie a rotelle: sì

Idoneo per pavimenti riscaldanti: sì

Contrassegno conforme alle disposizioni di legge in materia di sostanze tossiche pericolose:
Xi irritante
F facilmente infiammabile
N pericoloso per l'ambiente

Contrassegno conforme a GGVs/ADR (solo per secchio da 5 kg): materiali infiammabili, classe 3, UN n. 1133, Adesivi

GISCODE: S1

Confezione: secchi da 5 kg netti, barattoli da 0,65 kg netti

Stoccaggio: circa 6 mesi in ambienti freschi a confezione integra

La ditta garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli di utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Speciali regolamenti nazionali, basati su standard locali, regolamentazione edilizia, linee guida in materia industriale o di lavorazione, possono comportare specifiche raccomandazioni di lavorazione.