



ARDEX AF 785

Adesivo per linoleum

- Elevata resistenza al taglio
- Rigatura rigida dell'adesivo
- Elevatissima stabilità finale – Evita l'estensione di variazioni dimensionali e la formazione di fughe
- Attivazione rapida
- Emissioni molto ridotte



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

Campi di applicazione:

Interni. Pavimento.

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in linoleum con retro in iuta
 - sughero/corsie di supporto
- su sottofondi assorbenti.

ARDEX AF 785 si distingue per l'attivazione rapida, la rigatura rigida dell'adesivo e l'elevata stabilità finale.

Contrasta in modo ottimale le variazioni dimensionali del rivestimento.

Descrizione:

Composizione: dispersione di polimeri, resina naturale, filler minerali, acqua, additivi e conservante: isotiazolinone.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di di-staccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti.

I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione:

ARDEX AF 785 si applica uniformemente con una spatola dentata appropriata sul sottofondo opportunamente preparato. Durante l'operazione evitare grumi di adesivo. Il tempo di ventilazione dipende dal clima del locale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'assorbimento del sottofondo nonché dalla dentatura dell'adesivo utilizzata e può arrivare fino a 10 minuti. Posare il rivestimento per pavimenti sull'adesivo ancora ben bagnato e strofinare uniformemente. Dopo circa 20 minuti, strofinare/passare a rullo ancora una volta.

Suggerimento pratico:

Eventualmente mettere sotto peso i bordi ribelli del rivestimento e gli avallamenti fino alla presa dell'adesivo.

Osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole vigenti del settore. In caso di dubbi, eseguire incolaggi di prova.

Rimuovere la pellicola eventualmente presente sull'adesivo (ad esempio a causa di conservazione non corretta o dopo l'apertura), non mescolare.

Nota:

Per i rivestimenti in linoleum chiudere le fughe non prima di 24 ore.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX GmbH
Casella postale 6120 · 58430 Witten
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Produttore con sistema QM/UM certificato
secondo DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 785

Adesivo per linoleum

Spatola dentata consigliata e quantità per mano:

Selezionare la spatola dentata in modo da assicurare una bagnatura sufficiente del retro del rivestimento. I rivestimenti con retro a struttura grezza o le superfici di sottofondo molto porose richiedono una spatola dentata opportuna.



TKB B1

Mano: circa 375-425 g/m²+

*) Quantità di posa determinata con spatole dentate Pajarito su livellanti ARDEX.

Note:

EMICODE: GISCODE: EC1+ – emissioni molto ridotte PLUS D1

Identificativo secondo GHS/CLP: – privo di solventi

Identificativo secondo GGVSEB/ADR: nessuno

Blauer Engel: nessuno
RAL UZ 113

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione accurata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Il prodotto contiene: 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3-one e 2-metil-isotiazolin-3-one (3 : 1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per allergie al numero +49 (0) 2302/664-0

Smaltimento:

non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo (Interseroh). I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

Principio della materia prima : speciale dispersione sintetica

Fabbisogno di materiale: vedere spatola dentata raccomandata e quantità per mano

Condizioni di lavorazione:

Temperatura: non inferiore a +15 °C

Umidità relativa dell'aria (rF): non superiore al 75%

Tempo di ventilazione: 0 - 10 minuti

Tempo di posa: fino a 15 minuti

Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +18 °C e 65% rF.

Detergente: prima dell'essiccazione: acqua

Idoneità per mobili a rotelle: sì (rotelle conformi a EN 12529)

Idoneità per riscaldamento a pavimento: sì

Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo: sì

Confezione: secchio con 12 kg netti

Conservazione: conservare al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti

Tempo di conservazione: circa 12 mesi nel contenitore originale chiuso