



ARDEX CA 20 P

Colla di montaggio SMP

- adatta per interni ed esterni
- priva di solventi e acqua
- elevato potere adesivo
- indurisce senza creare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni
- a bassissime emissioni
- componente del programma impermeabilizzanti ARDEX



Colori

grigio, bianco

Campi di impiego

Interni ed esterni. Pareti e pavimenti.

Incollaggio di profili, battiscopa, morsetti, canaletti per cavi, pannelli isolanti, materiali lignei e plastici, profili in metallo, elementi in parquet, piastrelle in ceramica e molti altri materiali, su sottofondi assorbenti e spessi. Impermeabilizzazione di fughe a pavimento e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche. Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato. Per l'incollaggio a rottura capillare di ARDEX TRICOM set impermeabilizzante.

Caratteristiche

Polimero silano modificato, indurisce tramite reazione con l'umidità

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, portante, pulito ed esente da distaccamenti. Devono essere rimossi vecchi residui di colla, massetti e rivestimenti a dispersione, bitume e catrame.

Modalità di impiego

Svitare il beccuccio e tagliarlo. L'applicazione può essere eseguita a mano o ad aria compressa.

Applicare ARDEX CA 20 P a strisce sul sottofondo o sul materiale da incollare e pressare per 7-10 minuti a +20°C. In caso di applicazione puntiforme, prestare attenzione al peso del materiale, intervallo tra i punti di fissaggio 25-30 cm.

Non utilizzare ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. Il tempo aperto e la velocità di polimerizzazione dipendono dalla temperatura, dall'umidità dell'aria e dall'umidità del supporto. Temperature inferiori, umidità dell'aria e del sottofondo prolungano il tempo aperto e ritardano la velocità di polimerizzazione.

ARDEX CA 20 P può essere lavorato anche sott'acqua, ad es. in lavori di riparazione nelle piscine.

Chiudere immediatamente le cartucce aperte e consumare nel più breve tempo possibile.

In caso di dubbio, eseguire una prova di incollaggio.

ARDEX s.r.l.

Via Alessandro Volta, 73

Località Pigna

25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 030 9119952

Fax +39 030 9111840

www.ardex.it

Produttore certificato

EN ISO 9001 e EN ISO 14001

ARDEX CA 20 P

Colla di montaggio SMP

Prestare attenzione

ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP dopo l'indurimento può essere dipinta con i più comuni sistemi di vernici in commercio a base dispersione e a resina alchidica. A causa della grande varietà di vernici presenti sul mercato, è auspicabile effettuare una prova. Per facilitare la lavorazione a basse temperature, si consiglia di conservare le cartucce a temperatura ambiente.

Nell'utilizzo di ARDEX CA 20 P si debbono rispettare le avvertenze del produttore del prodotto e del materiale. Eventuali residui di colla fresca possono essere rimossi con panni puliti o agenti a base di cera (ad es. con ARDEX CW panni per la pulizia).

Avvertenze:

Rispettare le avvertenze contenute nelle nostre schede sicurezza. Solo per utilizzo professionale!

Dati tecnici secondo gli standard di qualità ARDEX

Materiale occorrente	30 - 40 ml/m (in base al formato dell'erogatore)	
Base	polimero silano modificato	
Consistenza	tissotropico	
Temperatura di lavorazione	+ 5°C sino a + 35°C	
Resistenza termica	da - 40°C a +90°C	
Resistenza termica per breve tempo	sino a +200°C per breve tempo, 15 - 20 minuti	
Peso specifico	1,5 Kg/l	
Caratteristiche di posa		
Tempo di formazione pellicola	7 - 10 minuti	
Tempo di indurimento in profondità	Indurimento in profondità 3 - 4 mm	Tempo al giorno
Condizioni ambientali di utilizzo	+ 23°C / 50% UR	
Dettagli del prodotto		
Etichettatura GHS/CLP	vd. relativa scheda sicurezza	
Etichettatura ADR	vd. relativa scheda sicurezza	
Codice EMI	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS	
Confezione	cartuccia da 310 ml netto, confezione da 12 pezzi	
Stoccaggio	in confezione integra, in ambiente fresco ma al riparo dal gelo, circa 18 mesi	