



ARDEX FIX

Stucco riparativo rapido per pavimenti

- Stucco riparativo con finitura per pavimenti
- Si può stendere fino a zero
- Pronto per la posa dopo 30 minuti
- Per stuccature localizzate

Prodotto del sistema ARDEX: sviluppato per garantire la massima compatibilità e adesione con gli adesivi per pavimenti ARDEX. Membro dell'associazione "Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V." (GEV).



Area di applicazione

Per uso interno.

Riparazione dei sottofondi prima della posa di pavimenti.
Riempimento di fori, cavità e fessure.

Livellamento di dislivelli in massetti, pannelli truciolari e altri pannelli da costruzione.

Stuccatura di irregolarità in massetti di cemento, solfato di calcio e asfalto colato, pavimenti in calcestruzzo, pannelli truciolari, rivestimenti in piastrelle e lastre.

Stuccatura localizzata per l'eliminazione di imperfezioni e segni di spatola in strati di stucco vecchi e nuovi.

Utilizzabile per lavori di stuccatura su grandi superfici con spessori da 0 a 4 mm.

Descrizione

Miscela in polvere di colore grigio composta da leganti cementizi speciali, cariche minerali selezionate a granulometria controllata e additivi polimerici ridispersibili, formulata per assicurare eccellente adesione al supporto, facile applicazione e rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.

ARDEX Srl
Via Alessandro Volta 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Italia
+39 030 911 99 52
office@ardex.it
www.ardex.it

Preparazione del sottofondo

ARDEX FIX offre un'elevata adesione ai sottofondi comunemente impiegati in edilizia.

Il sottofondo deve soddisfare i requisiti delle norme DIN 18365 >Lavori di posa dei rivestimenti per pavimenti< e DIN 18356 >Lavori di posa del parquet<. In particolare, deve essere liscio, completamente asciutto, solido, resistente, privo di agenti distaccanti e fessure, nonché resistente alla trazione e alla compressione, oppure deve essere preparato di conseguenza. Fessure e giunti devono essere chiusi in modo corretto e a regola d'arte, ad esempio con ARDEX P 10 SR o con la resina colata ARDEX FB.

Su superfici in plastica o verniciate è necessaria una mano di fondo con ARDEX P 82, primer a base di resina sintetica.

Attenersi alle schede tecniche dei primer.

Applicazione

Preparare esclusivamente la quantità di materiale che può essere applicata entro il tempo di lavorabilità di circa 5 minuti. Versare dell'acqua pulita in un recipiente pulito e mescolare energicamente la polvere fino a ottenere un impasto privo di grumi. Per la miscelazione di 1 kg di ARDEX FIX sono necessari circa 0,33 l di acqua. La malta è lavorabile per circa 5 minuti a temperature comprese tra +18 °C e +20 °C; temperature inferiori prolungano il tempo di lavorabilità, mentre quelle superiori lo riducono.

Produttore con sistema di gestione della qualità e ambientale certificato secondo le norme DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX FIX

Stucco riparativo rapido per pavimenti

Su sottofondi non assorbenti, ARDEX FIX deve essere applicato con uno spessore minimo di 1 mm. Gli strati di stucco sufficientemente induriti possono essere nuovamente lisciati con ARDEX FIX appena miscelato.

Pronto per la posa

È possibile posare i pavimenti dopo 30 minuti. Prima di posare il parquet, attendere che si asciughi, circa 1 giorno.

È importante tenere presente che

ARDEX FIX non può essere utilizzato in ambienti esterni o in zone soggette a umidità permanente.

Con uno spessore dello strato di 4 mm, a una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 65%, ARDEX FIX è pronto per la posa dopo 30 minuti.

Per lavori di stuccatura su grandi superfici e con spessori superiori a 4 mm, utilizzare gli stucchi per pavimenti ARDEX oppure il massetto a strato sottile ARDEX K 80.

Applicare ARDEX FIX a temperature superiori a +5 °C. In caso di dubbi, eseguire delle prove su piccole superfici.

In linea generale

ARDEX FIX è calpestabile dopo circa 30 minuti a una temperatura compresa tra +18 °C e +20 °C.

Lo strato di stucco deve essere protetto dall'essiccazione troppo rapida causata dall'esposizione alla luce solare e dalle correnti d'aria.

Avviso

Si prega di attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza. Contiene cemento Portland. Informazioni per chi soffre di allergie al numero + 49 (0) 2302/6640

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Rapporto di miscelazione circa	Componente A 0,33 l di acqua 1,65 l di acqua	Componente B 1 kg di polvere 5 kg di polvere
Fabbisogno di materiali	1,15 kg di polvere per m ² e mm	
Peso apparente circa	0,86 kg/l	
Peso fresco circa	1,50 kg/l	

Caratteristiche d'uso

Tempo di lavorabilità circa	5 minuti	
Calpestabilità dopo circa	30 minuti	
Pronto per la posa dopo circa	Durata 30 minuti	
Condizioni ambientali di utilizzo	+20°C / 50% rF	

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione circa	Tempo dopo 1 giorno dopo 28 giorni	Resistenza alla flessione circa 3,5 N/mm ² 8,5 N/mm ²
Resistenza alla compressione circa	Tempo dopo 1 giorno dopo 28 giorni	Resistenza alla compressione di circa 14 N/mm ² 28 N/mm ²
Durezza alla compressione con sfera circa	Durezza 20 N/mm ² 40 N/mm ²	Tempo dopo 1 giorno dopo 28 giorni

Dettagli sul prodotto

Idoneità al riscaldamento a pavimento	si
Idoneità delle rotelle della sedia	si
EMICODE	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

ARDEX FIX

Stucco riparativo rapido per pavimenti

GISCODE	ZP1 = prodotto a base di cemento, a basso contenuto di cromo
Confezionamento	Secchio da 5 kg netti
Conservazione	In ambienti asciutti, il prodotto può essere conservato per circa 12 mesi nella confezione originale chiusa.

Consulenza applicativa

Assistenza tecnica:

Tel.: +39 030 911 9952

Fax: +39 030 911 1840

Mail: office@ardex.it

	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten Germany	
13	
52117	
EN 13813:2002	
ARDEX FIX Zementestrich für den Innenbereich EN 13813:CT-C20-F7 Polymermodifiziert	
Brandverhalten:	E
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C20
Biegezugfestigkeit:	F7
Verschleißwiderstand nach BCA:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD