

# ARDEX X 32: E L'INVERNO NON LASCERA' ALCUNA TRACCIA

## ARDEX X 32

Malta elastica per la posa

Posa priva di pigmentazioni ed efflorescenze, di piastrelle e lastre in pietra naturale e lastre in cotto



### ARDEX X 32

- Priva di pigmentazioni ed efflorescenze
- Rapida asciugatura
- Resa elevata



# ARDEX X 32: Malta elastica per la posa

Con effetto ARDURAPID.

Per aree interne ed esterne.


Posa priva di pigmentazioni ed efflorescenze, di pietra naturale in letto sottile, medio e spesso.

Calpestabilità/sigillatura delle fughe dopo ca. 3 ore.

Spessori della malta da 3 a 30 mm.

Resistente alle intemperie.

A rapida asciugatura grazie al legame cristallino con l'acqua.



## ARDEX X32 Malta elastica per la posa

### Settore d'impiego

Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne.  
Posa priva di pigmentazioni ed efflorescenze, di piastrelle e lastre in pietra naturale, marmo, marmo Jura, granito, quarzite, ecc., lastre in cotto e in calcestruzzo. Posizionamento e posa di piastrelle in grès e grès ceramico.  
Livellamento di pareti e pavimenti prima dell'esecuzione di lavori di posa.  
Rafforzamento di massetti sopra riscaldamenti a pavimento.  
Posa di sottofondi ancora in fase di ritiro in calcestruzzo e muratura (di almeno 3 mesi).

Confezione	Cod. Art. / Cod. EAN
Sacco di carta 25 kg	54201 40 24705 54201 2

### Dati tecnici

#### Rapporto di miscelazione

##### Pavimento

Da 8 a 8,5 l d'acqua : 25 kg di ARDEX X32 polvere pari a

ca. 1 unità di acqua : 2 e  $\frac{3}{4}$  unità di polvere

##### Parete

Da 7,5 l d'acqua : 25 kg di ARDEX X32 polvere pari a

ca. 1 unità di acqua : 3 unità di polvere

**Densità di carico:** ca. 1,1 kg/l

**Peso della malta fresca:** ca. 1,6 kg/l

#### Fabbisogno di materiale:

in presenza di sottofondo liscio

ca. 3,3 kg/m<sup>2</sup> di polvere con una dentatura di 8x8x8 mm

ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> di polvere per m<sup>2</sup> e mm di spessore

**Tempo di lavorazione (+20°C):** ca. 60 min.

**Tempo di posa:** ca. 20 min.

**Tempo di correzione:** ca. 20-30 min.

**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 3 ore, quindi procedere con la sigillatura delle fughe

**Idoneità al riscaldamento a pavimento:** sì

**Etichettatura GefStoffV:** nessuna

**Confezione:** sacchi da 25 kg netti

**Stoccaggio:** in luogo asciutto, per 12 mesi nei recipienti originali sigillati

ARDEX srl

Via A. Volta, 73

25015 Desenzano del Garda (BS)

ITALIA

Tel.: + 39 030 911 99 52

Fax: + 39 030 911 18 40

office@ardex.it

www.ardex.it



Il Vostro Partner ARDEX