



ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

- Miscelabile comodamente anche in grandi quantità
- Consistenza uniforme all'interno del tempo di lavorazione
- Lunga lavorabilità senza levigatura
- Lisciabile a zero
- Resa elevata
- Ottima levigabilità
- Spessore dello strato a piacere



Campo d'impiego

Interni. Pareti, soffitti.

- Per livellamento e stuccatura di superfici di pareti e soffitti
- Riempimento di giunti di lastre in gesso e gessofibra
- Per la realizzazione di superfici dei livelli di esecuzione da Q1a Q4 ai sensi della scheda n° 2 del gruppo industriale "pannelli di gesso" presso la federazione tedesca "Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V."
- Su vernici a dispersione e in lattice portanti senza mano di fondo **Tipo**

Stucco bianco a base di gesso e resine sintetiche con filler leggeri. ARDEX A 828 COMFORT si distingue per il rapido tempo di miscelazione e la facilità della lavorazione, nonché per l'elevata resistenza e la buona capacità di riempimento. ARDEX A 828 COMFORT è permeabile alla diffusione e costituisce un sottofondo perfetto per vernici, carte da parati e altre tecniche di realizzazione.

Lavorazione

Per mescolare 15 kg di ARDEX A 828 COMFORT sono necessari circa 10,8 l d'acqua. Per grandi quantità (15 kg) si raccomanda la miscelazione utilizzando un miscelatore potente (ad esempio con il modello Collomix DLX 152).

Dopo un tempo di maturazione di un minuto e un altro mescolamento, lo stucco presenta una consistenza pastosa-cremosa ed è facile da lavorare per circa 60 minuti. La consistenza di ARDEX A 828 COMFORT resta costante durante tutto il tempo di lavorazione, consentendo una stesura senza fatica sulla superficie durante tale tempo. Dopo la stesura dello strato di calcestruzzo applicato, è possibile lasciarlo ancora con una leggera pressione, in modo da ottenere una superficie liscia senza levigare.

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: +39 030/9119952
Fax: +39 030/9111840
office@ardex.it
www.ardex.it

CE	
0432	
ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40 A-3382 Loosdorf Austria	
19	
32587	
EN 13963:2005/AC:2006	
ARDEX A 828 COMFORT Stucco legante per giunti per la stuccatura di giunti senza nastri di copertura EN 13963:4B	
Carico di rottura a flessione: > 400 N	
Reazione al fuoco: A1	



Produttore certificato secondo EN ISO 9001
e EN ISO 14001

ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

L'essiccazione uniforme consente di stendere senza problemi le successive verniciature.

ARDEX A 828 COMFORT può essere steso allo spessore desiderato in fori, fessure e su superfici, asciuga senza generare tensioni.

ARDEX A 828 COMFORT deve essere lavorato a temperature superiori a +5 °C. Le basse temperature prolungano il tempo di lavorazione, le alte temperature lo abbreviano.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere pronto alla presa, asciutto, solido e privo di polvere. ARDEX A 828 COMFORT presenta un'eccellente adesività su vernici a dispersione, vernici al lattice e superfici in calcestruzzo.

Sottofondo	senza mano di fondo	con mano di fondo
Calcestruzzo poroso	✓	
Calcestruzzo	✓	
Muratura in mattoni	✓	
Tavole in gesso	✓	
Arenaria calcarea	✓	
Stucco gessoso	✓	
Lastre in gesso e gessofibra	✓	
Lastre in cemento fibrorinforzato	✓	
Lastre OSB secondo ÖNORM EN 300		ARDEX P 82
Lastre in truciolato di legno P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Rivestimenti in piastrelle e lastre		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Pietra naturale		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Vernici acriliche e vernici in resina alchidica		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Vernici a dispersione impermeabili, resistenti all'abrasione e all'avaggio	✓	
Vernici al lattice	✓	
Intonaci strolati minerali	✓	
MG 2 Malta cementizia a base di calce	✓	
MG 3 Malta cementizia	✓	
MG 4 Malta gessosa	✓	

Suggerimento pratico

Per la levigatura della superficie di ARDEX A 828 COMFORT si raccomanda un abrasivo con granulometria 180-240 delle ditte MIRKA e FESTOOL.

Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX

Rapporto di miscelazione:	circa 10,8 l : 15 kg polvere corrispondente
Densità apparente:	0,75 kg/l
Peso della malta fresca:	circa 1,2 kg/l
Fabbisogno di materiale:	circa 0,7 kg di polvere per m ² /mm
Livello di esecuzione	Consumo in kg/m ²
Q1	0,2
Q2 da stendere su Q1	0,1
Q3 da stendere su Q2	0,1
Q4, stesura su superficie completa per mm	0,7
Tempo di lavorazione (+20 °C):	circa 60 minuti
Lavori di verniciatura e incollaggio:	dopo l'essiccazione
Valore del pH:	circa 8
Confezione:	sacco da 15 kg netti
GISCODE:	CP1 - stucco a base calcio solfato, esente da marcatura
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – molto povero di emissioni ^{PLUS}
Stucco per nastri di copertura di giunti, tipo 4 B, secondo la norma EN 13963 materiale non infiammabile, classe A1, conforme a EN 13501, parte 1	
Marcatura secondo GHS/CLP:	nessuna
Marcatura secondo ADR:	nessuna
Conservazione:	si conserva per circa 12 mesi nel contenitore originale sigillato in locali asciutti.