



ARDEX A 828 READY

Stucco per superfici e giunti

- Elevata stabilità
- Può essere applicato a mano, a rullo e a spruzzo
- Può essere tirato a zero
- Ottima carteggiabilità
- Eccellente adesione senza primer su molti substrati comuni



Area di applicazione

Per interni, pareti e soffitti.

- Livellamento di superfici di pareti e soffitti suintonaci di cemento e gesso eintonaci di muratura grezzi
- Per la realizzazione di superfici con livelli di esecuzione 1 - 4 secondo ÖNORM B 3415 su pannelli in gesso e gessofibra
- 4 secondi ÖNORM B 3415 su lastre di gesso e gessofibra Applicazione airless (solo per applicazioni superficiali)

Per l'inclusione di:

Pitture, carte da parati e stucchi decorativi.

Non è adatto al montaggio di rivestimenti murali densi, ad esempio carta da parati metallica o rivestimenti simili.

Descrizione

Stucco in dispersione leggero, bianco, pronto all'uso, a base di resine sintetiche di alta qualità e cariche selezionate. ARDEX A 828 READY Stucco per superfici e giunti è aperto alla diffusione, ha una buona resistenza e garantisce un'eccellente adesione senza primer su molti comuni substrati assorbenti e non assorbenti.

ARDEX ITALIA
Via Alessandro Volta,73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel: +39 030 9119952
Fax: +39 030 9111840
office@ardex.it
www.ardex.it

Preparazione del substrato

Il supporto deve essere antiscivolo, asciutto, solido e privo di polvere, sporcizia e altri agenti distaccanti. La carta da parati, le pitture non aderenti o debolmente aderenti e gli intonaci sciolti devono essere rimossi. Cera, olio e grasso devono essere rimossi da vernici, plastiche al lattice, pitture al lattice e supporti densi simili prima del livellamento.

ARDEX A 828 READY

Stucco per superfici e giunti

Metropolitana	senza primer	con primer
Calcestruzzo cellulare	☒	
Calcestruzzo	☒	
Muratura in mattoni	☒	
Cartongesso	☒	
Mattone di sabbia e calce	☒	
Livellamento a base di gesso	☒	
Pannelli in gesso e gessofibra		
Pannelli in fibra di cemento	☒	
Pannello OSB ÖNORM EN 300		ARDEX P 82 ARDEX P 4 READY
Truciolato P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82 ARDEX P 4 READY
Rivestimenti per piastrelle e pavimentazioni		☒
Pietra naturale	☒	
Rivestimenti in lacca acrilica e rivestimenti in resina alchidica		☒
Pitture in emulsione opaca impermeabili, resistenti all'abrasione e al lavaggio		☒
Colori in lattice	☒	
Gessi minerali per sfregamento	☒	
MG 2 Malta di calce-cemento	☒	
MG 3 Malta di cemento	☒	
MG 4 Malta di gesso	☒	
Gessi in resina sintetica	☒	

Pre-riempire i substrati lisci e densi con ARDEX A 828 READY in uno spessore di circa 0,5 mm. Una volta asciugato il primer, dopo circa 2 ore, applicare lo stucco nello spessore desiderato. I substrati meno assorbenti possono generare sottili bolle d'aria nel materiale. Dopo un breve tempo di asciugatura, queste possono essere rimosse lasciando nuovamente. In alternativa, applicare la mano di fondo con ARDEX P 51 dispersione legante e di fondo o ARDEX P 52 concentrato di fondo.

Elaborazione

ARDEX A 828 READY è pronto per l'uso immediato senza mescolare e può essere applicato a mano o con un'adeguata apparecchiatura airless.

Elaborazione manuale

Per la lavorazione manuale, il materiale viene applicato con una spatola di acciaio inossidabile e poi liscio.

Lavorazione dei rotoli

Per l'applicazione a rullo, il composto livellante deve

essere mescolato accuratamente o diluito con acqua fino a 200 ml. Il livellante va poi applicato in modo uniforme con un rullo di nylon con altezza del pelo di 21 mm o con un rullo da intonaco in fibra di nylon.

Elaborazione a macchina

Per la spruzzatura si utilizzano dispositivi airless sufficientemente dimensionati. Il materiale viene spruzzato in modo uniforme e liscio immediatamente o con un certo ritardo, a seconda dello spessore dello strato.

Per i lavori successivi, ad esempio per la posa della carta da parati, la verniciatura, ecc. durante l'esecuzione dei lavori, è necessario rispettare le istruzioni del rispettivo produttore per quanto riguarda la preparazione del substrato, il metodo di applicazione e le condizioni di applicazione.

ARDEX A 828 READY può essere ottimamente combinato con prodotti in dispersione e in polvere di comprovata efficacia, come ARDEX A 828 Stucco per pareti e superfici, ARDEX A 826 Stucco per finiture e ARDEX W 820 Stucco universale per pareti.

Non applicare ARDEX A 828 READY Stucco per superfici e giunti a temperature dell'aria e del substrato inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

In caso di dubbio, è necessario preparare delle aree di prova.

Suggerimento pratico

Il vello di livellamento può essere utilizzato per creare superfici uniformi, in particolare su superfici ruvide e strutturate, e serve come aiuto per il livellamento. Per ottenere uno spessore uniforme, applicare manualmente una quantità sufficiente di materiale con una spatola liscia in acciaio inox e pettinare uniformemente con una spatola dentata R1. Si deve poi posare un vello livellante adatto (ad esempio il vello livellante Kobau microlith) allo stato fresco, privo di pieghe e bolle, con una sovrapposizione conforme alle istruzioni del produttore. I bordi sovrapposti vengono separati con un doppio taglio. Il vello di livellamento viene unito senza soluzione di continuità e pressato a filo.

Per la levigatura della superficie di ARDEX A 828 READY, si consiglia di utilizzare abrasivi di grana 240-320 di MIRKA e FESTOOL.

*In conformità alla norma ÖNORM B 3415 sui pannelli in gesso e gessofibra.

Suggerimento

È necessario rispettare le indicazioni contenute nelle nostre schede di sicurezza.

Solo per utenti professionali!

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Requisiti del materiale	1,2 kg per m ² e mm	
Fase di esecuzione	Consumo	Fase di esecuzione
	0,2 kg/m ²	1
	0,1 kg/m ²	2 edificio su 1
	0,2 kg/m ²	3 costruzione su 2
	1,2 kg/m ²	4 livellamento su tutta la superficie per mm

ARDEX A 828 READY

Stucco per superfici e giunti

Peso fresco circa	1,20 kg/l	
Asciugatura	Tempo 8 Ore 24 Ore 48 Ore	Spessore dello strato 1,5 mm 3 mm 5 mm
Classificazione dei prodotti	Stucco per giunti ad asciugatura all'aria per il riempimento dei giunti senza strisce di copertura dei giunti EN 13963:4A	

Proprietà di applicazione

Applicazione Condizioni ambientali	+20°C / 50% rH
------------------------------------	----------------

Dettagli del prodotto

Valore di pH circa	9,5
Etichettatura secondo GHS/CLP	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
Etichettatura secondo ADR	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
EMICODE	EC 1 PLUS = emissioni molto basse PLUS
Imballaggio	Benna con 18 kg di rete
Immagazzinamento	Può essere conservato in ambienti asciutti per circa 12 mesi nel contenitore originale sigillato. Conservare al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

