



ARDEX RF

Stucco in cartuccia spatolabile

- non restringente
- può essere verniciato in un unico
- strato fino a 12 mm di spessore
- flessibile privo di solventi
- carteggiabile



Campo d'impiego

Per interni ed esterni, pareti e soffitti.

Per riparare crepe, fori e graffi.

Per la chiusura di giunti di collegamento soggetti a bassa dilatazione, come battiscopa, finestre e telai di porte, nonché raccordi di pareti e soffitti nelle costruzioni a secco.

Può essere utilizzato su substrati come legno, cemento, intonaco, muratura, cartongesso, ecc.

Tipo

Stucco leggero monocomponente pronto all'uso, a base di dispersione acrilica, privo di solventi. Per riparare crepe, buchi e pareti in calcestruzzo, intonaco e materiali leggeri.

Lavorazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e agenti distaccanti.

ARDEX Italia
Via Alessandro Volta 73
Desenzano del Garda (BS)
Tel: +39 030 9119952
Fax: +39 030 9111840
office@ardex.it
www.ardex.it

Metropolitana	senza primer	con primer
Calcestruzzo cellulare	☒	
Calcestruzzo	☒	
Muratura in mattoni	☒	
Cartongesso	☒	
Mattone di sabbia e calce	☒	
Livellamento a base di gesso	☒	
Pannelli in gesso e gessofibra	☒	
Pannelli in fibra di cemento	☒	
OSB PLatte ÖNORM EN 300	☒	
Truciolato P4 - P7	☒	
Rivestimenti per piastrelle e pavimentazioni		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Pietra naturale		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Rivestimenti in vernici acriliche e rivestimenti in vernici alchidiche		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Intonaci decorativi rivestiti	☒	
Colori in lattice	☒	
Gessi minerali per sfregamento		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
MG 2 Malta di calce e cemento	☒	MG 3
Malta di cemento	☒	
MG 4 Malta di gesso	☒	
Gessi in resina sintetica		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82

ARDEX RF

Stucco in cartuccia spatolabile

Elaborazione

Cavità e mancanze possono essere riempiti in modo flessibile con ARDEX RF fino a 12 mm. ARDEX RF può essere applicato direttamente con una pistola a cartuccia con l'ugello opportunamente aperto. Per lisciare sono adatti gli strumenti di livellamento disponibili in commercio. Dopo un tempo di asciugatura di 1 - 2 ore, possono essere necessari ulteriori strati di livellamento. ARDEX RF può essere carteggiato dopo 3 - 48 ore di essiccazione, a seconda dello spessore di applicazione.

Ulteriori strati possono essere applicati solo dopo la completa essiccazione del composto lisciante. ARDEX RF può essere verniciato dopo l'essiccazione. Se esposto all'umidità (ad es. applicazioni esterne), dopo l'essiccazione lo stucco per cartucce ARDEX RF deve essere protetto dall'umidità con un sistema di verniciatura.

Suggerimento

È necessario rispettare le indicazioni contenute nelle nostre schede di sicurezza.

Solo per utenti professionali!

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Dimensione dei grani	< 0,2 mm
Temperatura di lavorazione	Da +5°C a +35°C
Carico di temperatura	Da -25°C a +80°C
Registrazione del movimento	5 % (max.)
Durezza Shore A circa	50
Penetrazione (DIN 51579 / 5 sec)	230 ± 30 1/10 mm
Stabilità (in base alla norma ASTM 2202)	≤ 2 mm

Proprietà di applicazione

Tempo di formazione della pelle circa 5 Minuti

Attraverso l'indurimento	Attraverso l'indurimento 3 mm	Tempo al giorno
Applicazione Condizioni ambientali	+23°C / 50% rF	

Dettagli del prodotto

Etichettatura secondo GHS/CLP	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
Etichettatura secondo ADR	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
EMICODE	EC 1 PLUS = emissioni molto basse PLUS
GISCODE	D1 = materiali di posa in dispersione senza solventi
Imballaggio	Cartuccia da 310 ml
Immagazzinamento	Può essere conservato in ambienti asciutti per circa 12 mesi nel contenitore originale sigillato. Conservare al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

ARDEX RF

Stucco in cartuccia spatolabile

