



ARDEX AF 825

Fissaggio per piastrelle SL

- Adesività intensa
- Essiccazione rapida
- Emissioni molto ridotte
- Consumo molto economico



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

Campi di applicazione:

fissaggio adesivo a dispersione per il fissaggio antiscivolo di piastrelle in tappeto autoposanti con retro in:

- bitume/vello
- EVA/vello
- PVC
- PUR

su sottofondi assorbenti e non in interni.

Descrizione:

dispersioni di poliacrilato, pigmenti organici, acqua, additivi e conservante: isotiazolinone

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di distaccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti.

Trattare preliminarmente con ARDEX P 52 (diluito 1: 2 con acqua) i sottofondi molto assorbenti. Per il fissaggio di piastrelle SL sono necessarie superfici lisce. Pertanto, spatolare accuratamente i sottofondi con superfici ruvide. I pavimenti usati devono essere fissati solidamente al sottofondo ed esenti da detergenti e altri distaccanti.

I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX.

Lavorazione:

ARDEX AF 825 si applica uniformemente con un rullo sul sottofondo opportunamente preparato. Durante l'operazione evitare la formazione di depositi. Per la lavorazione su elementi di pavimento doppi non lasciare penetrare la dispersione tra gli elementi. Incollare le fughe di contrasto con nastro adesivo. Il tempo di ventilazione dipende dal clima del locale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'assorbimento del sottofondo nonché dalla quantità per mano e ammonta ad almeno 30 minuti su sottofondi assorbenti e almeno 60 minuti su sottofondi non assorbenti.

Le piastrelle di tappeto vengono posate quando la dispersione di fissaggio è asciugata diventando trasparente.

Nota: osservare le istruzioni di posa del produttore del rivestimento nonché le norme e regole vigenti del settore. In caso di dubbio posare su superfici di prova.

Posa conduttiva:

per una posa conduttiva, miscelare ARDEX AF 825 con ARDEX AF 824 additivo conduttivo nel rapporto 4:1 in peso.

Riposizionamento delle piastrelle di tappeto:

la posa e il riposizionamento delle piastrelle SL sono possibili più volte. Per rimuovere la zona del bordo, allentare lentamente e tirare.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX s.r.l.
Via A.Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: +39 030 911 9952
Fax: +39 030 9111840
www.ardex.it

Produttore con sistema QM/UM certificato
secondo DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 825

Fissaggio per piastrelle SL

Informazioni di sicurezza:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione accurata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Contiene prodotti di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Il prodotto contiene isotiazolinone.

Informazioni per allergie al numero +49 (0) 2302/664-0

Smaltimento:

non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo (Interseroh). I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

Principio della materia prima :	speciale dispersione sintetica
Fabbisogno di materiale:	circa 70 - 90 g/m ²
Condizioni di lavorazione:	
Temperatura:	non inferiore a +15 °C
Umidità relativa dell'aria (rF):	non superiore al 75%
Tempo di ventilazione:	almeno 30 minuti su sottofondi assorbenti 60 minuti al minimo, su sottofondi non assorbenti
Tempo di posa:	circa 24 ore dopo l'essiccazione
Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +18 °C e 65% rF.	
Detergente:	prima dell'essiccazione: acqua
Idoneità per mobili a rotelle:	sì (rotelle conformi a DIN EN 12 529)
Idoneità per riscaldamento a pavimento:	sì
Idoneità per lavaggio a spazzole e aspirazione con spruzzo:	sì
EMICODE:	EC1+ – emissioni molto ridotte PLUS
GISCODE:	D1 – privo di solventi
Blauer Engel:	RAL UZ 113
Identificativo secondo GHS/CLP:	nessuno
Identificativo secondo GGVSEB/ADR:	nessuno
Confezione:	secchio con 10 kg netti
Conservazione:	al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti; circa 12 mesi nel contenitore originale chiuso