



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

# PANDOMO® WALL

INFORMAZIONI PRODOTTI

<b>PANDOMO® W1 2.0</b> cemento decorativo
<b>PANDOMO® W3 2.0</b> cemento decorativo
<b>PANDOMO® CC</b> colore concentrato
<b>PANDOMO® PR</b> primer e ponte d'adesione
<b>PANDOMO® SP-SL</b> olio minerale
<b>PANDOMO® IMPREGNATION</b> protezione per superfici
<b>PANDOMO® SP-F</b> riempitivo per pori
<b>PANDOMO® SP-PS</b> sigillante in poliuretano a base d'acqua
<b>PANDOMO® SP-GS</b> sigillante semi-lucido
<b>PANDOMO® SP-MS</b> sigillante setoso e opaco
<b>PANDOMO® SP-CR</b> detergente per la riparazione e la cura
<b>IN ESAURIMENTO PANDOMO® SP-BC</b> detergente per la pulizia a fondo



**PANDOMO® W1 2.0**

**Cemento decorativo**

**Adatto per interni, pareti e soffitti.**

Per la creazione di superfici resistenti di pareti e soffitti, a base cementizia sintetica.

**Campi di impiego:**

Esecuzione di superfici visive rappresentative, creative, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati.

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e di crepe in tutti gli spessori.

PANDOMO® W1 2.0 può essere applicato per realizzare superfici lisce o strutturate, colorate con PANDOMO® CC colore concentrato.

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e toilette. PANDOMO® W1 2.0 non è adatto per lo spazio doccia colpito direttamente dagli spruzzi d'acqua.

**Rapporto di miscelazione:**

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a  
circa 1 volume d'acqua : 1 ¼ volumi di polvere

**Densità apparente:** circa 0,9 kg/litro

**Peso specifico malta fresca:** circa 1,4 kg/litro

**Materiale occorrente:**

circa 1,0 – 1,5 kg per m<sup>2</sup> realizzato su sottofondo planare

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti

**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 6 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5kg sacchetto		4997	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti

**PANDOMO® CC\***


**Colore concentrato**

Per la colorazione dei prodotti in polvere ARDEX e PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

I colori concentrati senza leganti non sono mani di finitura.

- altamente concentrato
- ad alta resa
- privo di leganti
- miscelabili tra loro

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto, minimo 24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.
<b>Nr. 1 nero</b> 250ml flacone (circa 273 g)		4901
<b>Nr. 1 nero</b> 5l tanica (circa 5,5kg)		4411
<b>Nr. 2 bianco</b> 250ml flacone (circa 430 g)		4902
<b>Nr. 2 bianco</b> 5l tanica (circa 8,6kg)		4412
<b>Nr. 3 blu</b> 250ml flacone (circa 273 g)		4903
<b>Nr. 3 blu</b> 5l tanica (circa 5,5kg)		4413
<b>Nr. 4 rosso</b> 250ml flacone (circa 265 g)		4904
<b>Nr. 4 rosso</b> 5l tanica (circa 5,3kg)		4414
<b>Nr. 5 giallo</b> 250ml flacone (circa 258 g)		4905
<b>Nr. 5 giallo</b> 5l tanica (circa 5,2kg)		4415
<b>Nr. 6 verde</b> 250ml flacone (circa 293 g)		4906
<b>Nr. 6 verde</b> 5l tanica (circa 5,9kg)		4416
<b>Nr. 7 umbra</b> 250ml flacone (circa 300 g)		4907
<b>Nr. 7 umbra</b> 5l tanica (circa 6,0kg)		4417
<b>Nr. 8 marrone</b> 250ml flacone (circa 350 g)		4908
<b>Nr. 8 marrone</b> 5l tanica (circa 7,0kg)		4418
<b>Nr. 9 oxyd-rosso</b> 250ml flacone (circa 413 g)		4909
<b>Nr. 9 oxyd-rosso</b> 5l tanica (circa 8,3kg)		4419
<b>Nr. 10 oxyd-ocra</b> 250ml flacone (circa 353 g)		4910
<b>Nr. 10 oxyd-ocra</b> 5l tanica (circa 7,1kg)		4420

**PANDOMO® W3 2.0**

**Cemento decorativo**

**Adatto per interni, pareti e soffitti.**

Cemento decorativo colorato per la creazione di superfici resistenti di pareti e soffitti, a base cementizia sintetica.

**Colore grigio cemento**

**Campi di impiego:**

Esecuzione di superfici visive rappresentative, creative, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati.

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e di crepe in tutti gli spessori.

PANDOMO® W3 2.0 è di colore grigio cemento.

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e toilette.

PANDOMO® W3 2.0 non è adatto per lo spazio doccia colpito direttamente dagli spruzzi d'acqua.

**Rapporto di miscelazione:**

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a  
circa 1 volume d'acqua : 1 ¼ volumi di polvere

**Densità apparente:** circa 0,9 kg/litro

**Peso specifico malta fresca:** circa 1,4 kg/litro

**Materiale occorrente:**

circa 1,0 – 1,5 kg per m<sup>2</sup> realizzato su sottofondo planare

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti

**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 6 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5kg sacchetto		4998	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti



## PANDOMO® PR\*

### Primer e ponte d'adesione

#### Adatto per interni.

Dispersione bianca a base di resine sintetiche, priva di solventi, per l'applicazione sotto i cementi decorativi PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 cemento decorativo. Nasconde le brecce del sottofondo come ad esempio giunti, crepe, diversi materiali di rivestimento.


#### Nasconde le brecce di

- materiali di rivestimento
- rivestimenti
- materiali diversi come ad esempio intonaci di gesso, intonaci di calce, fermacell
- crepe e giunti

#### Materiale occorrente:

rapporto di miscelazione 1 : 2:  
circa 50 g PANDOMO® PR concentrato e  
100 ml acqua/m<sup>2</sup>

**Stoccaggio:** al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg tanica		4097	108 taniche

## PANDOMO® SP-SL

### Olio minerale

#### Adatto per interni.

Per la protezione di superfici colorate e lucidate PANDOMO®. PANDOMO® SP-SL olio minerale genera superfici ad alta resistenza all'abrasione e all'acqua.

#### Campi di impiego:

In interni per PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 cementi decorativi.

- resistente all'abrasione
- lucentezza serica
- resistente all'acqua
- privo di colore
- aperto alla diffusione
- resa elevata
- a base di cera oleosa

**Peso specifico:** circa 0,9 kg/litro

#### Materiale occorrente:

circa 25 – 60 g/m<sup>2</sup> per una mano a seconda del sottofondo

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1 l barattolo		4569	confezione da 12 barattoli 240 barattoli
3 l tanica		4510	168 taniche

## PANDOMO® Impregnation

### Protezione per superfici

#### Adatto per interni.

Per la protezione di superfici colorate e lucidate PANDOMO®.


- lucentezza serica
- resistente all'abrasione
- resistente all'acqua
- esalta il colore
- ad alta resa
- a base di silossani e silani
- aperto alla diffusione

**Peso specifico:** circa 1,03 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 – 60 g/m<sup>2</sup> per una mano a seconda del sottofondo

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** in ambiente fresco e asciutto circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5 l tanica		4900	120 taniche

## PANDOMO® SP-F\*

### Riempitivo per pori

#### Adatto per interni.

Mano di fondo a base di acqua, contenente acrilato e uretano per rivestimenti a pavimento levigati e oliati prima dell'applicazione di PANDOMO® SP-GS sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS sigillante setoso e opaco.

- asciugatura rapida
- facile lavorabilità
- ad alta resa

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 – 50 ml/m<sup>2</sup>

#### Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C sino a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

#### Tempo di asciugatura:

la superficie risulta asciutta dopo circa 30 minuti. Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela. In caso di temperature inferiori, si allunga il tempo di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra. Una volta aperta, richiudere bene la confezione e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 l tanica		4915	96 taniche

## PANDOMO® SP-PS\*2

### Sigillante in poliuretano a base d'acqua

#### Adatto per interni.

Per la protezione e la sigillatura di pavimenti e pareti PANDOMO® con finitura satinata.

- finitura della superficie setosa matt
- idrorepellente
- resistente allo sfregamento
- privo di solventi
- inodore
- ad alta resa

#### Rapporto di miscelazione:

10 parti componente A (resina)  
+ 1 parte componente B (indurente)

#### Peso specifico:

componente A = circa 1,0 kg/litro,  
componente B = circa 1,2 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 80 g ad applicazione/m<sup>2</sup>

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 45 minuti

**Applicazione della seconda mano (+20°C):** dopo circa 2 – 4 ore

**Calpestabilità (+20°C):** dopo 24 ore

**Indurimento completo (+20°C):** dopo 7 giorni

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, PANDOMO® SP-PS può essere conservato in ambienti asciutti, con temperature comprese tra +10°C e +30°C, in confezioni integre con finitura satinata almeno 6 mesi. Il prodotto deve essere protetto dai raggi diretti del sole e dalle fonti di calore.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
3,52 kg cartone		4956	68 cartoni

1 cartone è composto da una tanica da 3,2 kg e un barattolo da 0,32 kg.

**PANDOMO® SP-GS\*****Sigillante semi-lucido****Adatto per interni.**

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base d'acqua.

Pellicola protettiva per il sistema pavimento PANDOMO® trattato ad olio con PANDOMO® SP-SL olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in poliuretano a base d'acqua.

- lucentezza serica
- antiscivolo
- antisporcio
- resistente
- resistente al calpestio

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 40 – 50 ml/m<sup>2</sup> per applicazione

**Temperatura di utilizzo:**

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

**Tempo di asciugatura:** asciutto al tatto dopo circa 30 minuti.

Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela.

Dopo 3 – 5 giorni le superfici sono completamente sollecitabili.

In questo periodo è possibile lavare solo a secco o con acqua limpida.

In caso di temperature inferiori o con umidità relativa maggiore si allungano i tempi di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica		4911	96 taniche

**PANDOMO® SP-CR\*****Detergente per la riparazione e la cura****Adatto per interni.**

Per la cura e la pulizia di pavimenti oliati e sigillati con prodotti PANDOMO®.

- scioglie le impurità
- effetto riparatore sulla pellicola protettiva
- privo di schiuma
- nessun deposito di detergente
- ad alta resa


**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 10 – 20 ml/m<sup>2</sup>

**Temperatura di utilizzo:** da circa +15°C a +25°C

**Codice GIS:** GU40 = detergente di mantenimento, privo di solventi

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Una volta aperte, richiudere bene le confezioni e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1l flacone		4913	confezione da 10 flaconi 400 flaconi
5l tanica		4912	96 taniche

**PANDOMO® SP-MS\*****Sigillante setoso e opaco****Adatto per interni.**

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base d'acqua.

Pellicola protettiva per il sistema pavimento PANDOMO®, trattato ad olio con PANDOMO® SP-SL olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in poliuretano a base d'acqua.

- lucentezza serica
- antiscivolo
- antisporcio
- resistente
- resistente al calpestio

**Peso specifico:** circa 1,03 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 ml/m<sup>2</sup> per applicazione

**Temperatura di utilizzo:**

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

**Tempo di asciugatura:** asciutto al tatto dopo circa 30 minuti.

Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela.


Dopo 3 – 5 giorni le superfici sono completamente sollecitabili.

In questo periodo è possibile lavare solo a secco o con acqua limpida.

In caso di temperature inferiori o con elevata umidità relativa si allungano i tempi di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica		4968	96 taniche

**PANDOMO® SP-BC\*****Detergente per la pulizia a fondo****Adatto per interni.**

Per la pulizia a fondo e intermedia delle superfici a pavimento PANDOMO®, che sono state trattate con i sigillanti PANDOMO®.

- detergente intensivo contenente solventi
- rimuove lo sporco tenace
- diluibile con acqua
- effetto antischiuma

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:**

Pulizia a fondo: circa 25 ml/m<sup>2</sup>

Rimozione di PANDOMO® SP-GS sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS sigillante setoso e opaco: circa 50 ml/m<sup>2</sup>

**IN ESAURIMENTO****Temperatura di utilizzo:**

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

**Codice GIS:**

diluito: GG20 = emulsione/dispersione, contenente solventi (5 – 15%)

non diluito: GG30 = emulsione/dispersione, contenente solventi (5 – 15%), con alogenti

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Una volta aperte, richiudere bene le confezioni e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica		4914	96 taniche