



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

LIVELLANTI PER PAVIMENTI







PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

ARDEX FIX rasante rapido
ARDEX A 45 riempitivo stabile
ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino
ARDEX K 15 lisciante e livellante
ARDEX K 22 F livellante di solfato di calcio, fibrorinforzato
ARDEX K 39 livellante per pavimenti riattivabile MICROTEC
ARDEX K 80 massetto sottile
ARDEX K 60 malta livellante e lisciante a base di lattice
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni
ARDEX K 301 livellante per esterni
ARDEX TP50 bandella perimetrale per massetti
ARDEX AR-FIBRA DI VETRO
ARDEX AR-SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO Silver



PROSPETTO DI SISTEMA LIVELLANTI PER PAVIMENTI

	Campi di impiego	Spessore dello strato	Su sottofondi spessi e pretrattati	Su massetti di asfalto colato	Calpestabilità	Asciugatura / maturità di posa	Pompabilità	Carrabile con sedia a rotelle	Idoneo per pavimenti riscaldanti	Particolarità
ARDEX FIX rasante rapido	Interni. Rasante per ripristino con caratteristiche di finitura. Per il livellamento di asperità e colpi di cazzuola, adatto per strati sottilissimi sino a zero.	sino a 4 mm	almeno 1 mm	sino a 4 mm	dopo circa 30 minuti	dopo circa 30 minuti	no	si	si	
ARDEX A 45 riempitivo stabile	Interni. Rasante per ripristino stabile, per il riempimento di fori, ripristino di gradini, pronto alla posa rapidamente	1,5-5 mm oltre 5 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 1,5 mm	sino a 3 mm	dopo circa 60 minuti	dopo circa 60 minuti	no	si	si	
ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino	Interni. Per il livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli. Per il riempimento di fori, avvallamenti e crepe, pronto alla posa rapidamente.	0-10 mm oltre 10 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 1,5 mm	sino a 2 mm	dopo circa 60 minuti	dopo circa 60 minuti	no	si	si	
ARDEX K 15 lisciante e livellante	Interni. Per strati liscianti e livellanti sottili e spessi per la posa di tutti i rivestimenti e collanti normalmente in commercio. Grazie all'effetto ARDURAPID risulta da anni particolarmente apprezzato nelle realizzazioni.	1,5-10 mm oltre 10 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 1,5 mm	sino a 10 mm oltre 10-20 mm con l'aggiunta di sabbia	dopo circa 2 ore	in qualsiasi spessore dopo 1 giorno	si	si	si	
ARDEX K 22F livellante di solfato di calcio, fibrorinforzato	Interni. Con la tecnologia ARDEX MICROTEC. Sicurezza grazie al rinforzo in fibra. Per la creazione di superfici di posa uniformemente assorbenti su sottofondi critici per deformazioni per rivestimenti a pavimento e parquet.	1,5-30 mm oltre 30-50 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 1,5 mm (per la posa di parquet almeno 3 mm)	sino a 10 mm	dopo circa 90 minuti	sino a 3 mm = circa 1 giorno	si	si, da 1 mm di spessore	si	
ARDEX K 39 livellante per pavimenti riattivabile MICROTEC	Interni. Per lavori di rasatura e livellamento di massetti in cemento, massetti in asfalto colato, massetti in solfato di calcio, pavimenti in calcestruzzo e altri sottofondi idonei alla posa di rivestimenti per pavimenti elastici e tessili, in piastrelle e lastre. Creazione di superfici di posa lisce e piane, specialmente per pavimenti in PVC e di design in PVC e per rivestimenti in piastrelle di grande formato e lastre.	sino a 10 mm oltre 10-20 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 1,5 mm	sino a 5 mm	dopo circa 2-3 ore	sino a 5 mm dopo circa 1 giorno oltre 10 mm dopo circa 2 giorni	si	si	si	
ARDEX K 80 massetto sottile	Interni. Lisciante e livellante per pavimenti. Creazione di strati di usura in impianti produttivi e industriali.	5-50 mm da 10 mm miscelabile con sabbia (su massetti in solfato di calcio da 10-20 mm con l'aggiunta di sabbia)	almeno 5 mm	-	dopo circa 2 ore	rivestimenti aperti alla diffusione dopo circa 1 giorno rivestimenti resistenti all'umidità sino a 10 mm dopo circa 1 giorno sino a 30 mm dopo circa 3 giorni sino a 50 mm dopo circa 7 giorni	si	si	si	
ARDEX K 60 malta livellante e lisciante a base di lattice	Interni. Rasante, lisciante e livellante per massetti in cemento, asfalto colato e solfato di calcio, legno e sottofondi metallici.	2-30 mm oltre 15 mm con l'aggiunta di sabbia	almeno 2 mm	da 2-10 mm	dopo circa 2 ore	sino a 3 mm circa 12 ore sino a 5 mm circa 24 ore sino a 10 mm circa 48 ore	no	si	si	
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni	Interni ed esterni Livellante stabile per esterni per il riempimento di fori, ripristino di gradini, livellamento di dislivelli su superfici orizzontali, resistente alle intemperie, a rapida calpestabilità.	2-30 mm	almeno 2 mm	-	dopo circa 2-3 ore	rivestimenti resistenti all'umidità dopo circa 1 giorno verniciature, rivestimenti dopo l'asciugatura sino a 5 mm circa 2 giorni sino a 10 mm circa 5 giorni sino a 20 mm circa 7 giorni sino a 30 mm circa 10 giorni	no	si	si	
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni	Interni ed esterni Rasante, lisciante e livellante per pavimenti in ambienti asciutti ed umidi, costantemente bagnati, sotto acqua, su balconi e terrazze, per la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre in calcestruzzo e pietra naturale. Rapida calpestabilità e maturità per la posa.	3-30 mm	almeno 3 mm	-	dopo circa 2 ore	dopo la calpestabilità	si	si	si	
ARDEX K 301 livellante per esterni	Interni ed esterni Livellante per esterni ed interni, idoneo come strato di usura, resistente alle intemperie.	2-20 mm	almeno 2 mm	-	dopo circa 2-3 ore	rivestimenti resistenti all'umidità dopo circa 1 giorno verniciature, rivestimenti dopo l'asciugatura sino a 5 mm circa 2 giorni sino a 10 mm circa 5 giorni sino a 20 mm circa 7 giorni	si	si	si	

PITTOGRAMMI ARDEX



durata dell'impatto



tempo di lavorazione



calpestabilità



idoneo a sedia a rotelle



idoneo a pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

Osservare le disposizioni contenute nelle schede tecniche!

ARDEX FIX

Rasante rapido

A base cementizia, con effetto ARDURAPID.

Rasante per ripristino con caratteristiche di finitura per pavimenti.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 0 sino a 4 mm
- pronto per la posa dopo 30 minuti
- evita la mano di fondo
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- adatto per strati sottilissimi sino a zero

Campi di impiego:

- Ripristino di sottofondi prima della posa di rivestimenti a pavimento
- Riempimento di fori, crepe e tagli
- Uniformare dislivelli su massetti, pannelli truciolari e altre lastre edili
- Livellamento di asperità su massetti in cemento, calcio solfato e asfalto colato, pavimenti in calcestruzzo, pannelli truciolari, rivestimenti in piastrelle e lastre
- Rasature di rattoppo per la rimozione di difetti e colpi di cazzuola su autolivellanti vecchi e nuovi.

Rapporto di miscelazione:

circa 0,33 l d'acqua : 1 kg polvere rispettivamente
circa 1,65 l d'acqua : 5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 3 ½ volumi di polvere


Densità apparente della malta: circa 0,86 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,15 polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 5 minuti
Calpestabilità (+20°C): dopo circa 30 minuti
Maturità per la posa (+20°C): dopo circa 30 minuti

Carrabile con sedia a rotelle: sì
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
CE EN13813: CT-C20-F7
Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato
Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio		3203	72 secchi

ARDEX A 45

Riempitivo stabile

A base cementizia, con effetto ARDURAPID.

Per il riempimento di fori e asperità su massetti, coperture e solette in calcestruzzo.

– a bassissime emissioni

Adatto per interni.

- per spessori da 1,5 sino a 5 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra i 5 mm
- pronto per la posa dopo 1 ora
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- pronto alla posa rapidamente

Campi di impiego:

- Riempimento di fori e asperità su
- massetti
- coperture e solette in calcestruzzo.

Livellamento e ripristino di
– gradini e pianerottoli

Indurimento rapido, veloce asciugatura, pronto alla posa rapidamente, anche se applicato in strati spessi.

Rapporto di miscelazione:

circa 5,5 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere


Densità apparente della malta: circa 1,4 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,9 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,6 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 15 minuti
Calpestabilità (+20°C): dopo circa 1 ora
Maturità per la posa (+20°C): dopo circa 1 ora

Carrabile con sedia a rotelle: sì
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
CE dopo EN13813: CT-C30-F7
Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato
Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4026	40 sacchi

ARDEX A 45 NUOVO

Riempitivo stabile fino

A base cementizia, con effetto ARDURAPID.

Per il livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli.

Per il riempimento di fori, avvallamenti e crepe.

– a bassissime emissioni

Adatto per interni.

- per strati di spessore da 0 sino a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra i 10 mm
- per livellamenti con carattere di finitura per strati sottilissimi sino a zero
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- pronto alla posa rapidamente
- facile lavorabilità
- frattazabile e levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

- Livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli
- Riempimento di fori, avvallamenti e crepe su massetti e pavimenti in calcestruzzo
- Livellamento di sfalsamenti in altezza e asperità su tutti i sottofondi idonei.

Rapporto di miscelazione:

circa 3,4 – 4 l d'acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere


Densità apparente della malta: circa 1,3 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,25 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 15 minuti
Calpestabilità (+20°C): dopo circa 1 ora
Maturità per la posa (+20°C): dopo circa 1 ora

Carrabile con sedia a rotelle: sì
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
CE EN 13813: CT-C30-F7
Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato
Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12,5 kg sacco di carta		4627	80 sacchi

Sacco di carta con pratico manico!

ARDEX K 15

Lisciante e livellante

A base cementizia, con effetto ARDURAPID.

Rasante, lisciante, livellante, massetto per letto sottile.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 1,5 sino a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra i 10 mm
- autolivellante
- esente da crepe anche con spessori elevati
- pompabile

Campi di impiego:

- Rasare, uniformare e livellare
- massetti in cemento,
- massetti in asfalto colato e
- massetti in calcio solfato come pure
- altri sottofondi da rivestire.

Livellamento in unione di
– solette in calcestruzzo e coperture in calcestruzzo grezzo nella posa di appropriati rivestimenti a pavimento in tutti gli ambiti e come strato di usura in cantine e su sottotetti.

Superfici pronte per la posa in una sessione di lavoro.

Rapporto di miscelazione:

circa 6,25 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 3 ½ volumi di polvere


Densità apparente della malta: circa 1,2 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,8 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,4 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti
Calpestabilità (+20°C): dopo circa 2 ore
Maturità per la posa (+20°C):
¹⁾ 5 mm dopo 12 ore
²⁾ 10 mm dopo 24 ore

Carrabile con sedia a rotelle: sì
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
CE EN13813: CT-C35-F7
Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato
Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4623	40 sacchi

ARDEX K 22 F**Livellante di solfato di calcio, fibrinforzato**

A base di idrato Alpha.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 1,5 sino a 50 mm
- **con ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY**
- maggiore sicurezza grazie alle fibre rinforzanti

Rasante, lisciante e livellante per la creazione di superfici di posa piane e assorbenti su sottofondi deformati.

- per la posa di rivestimenti a pavimento e parquet
- velocemente ed altamente stabile
- calpestabile già dopo circa 90 minuti
- caratteristiche di scorrimento ottimali
- a bassissima tensione
- pompabile

Campi di impiego:

Rasare, uniformare e livellare

- massetti a secco
- pannelli in legno truciolare
- pavimenti in assi di legno
- sottofondi con residui idrorepellenti di colle e di livellanti così come
- massetti in calcio solfato, cemento, asfalto colato e magnesite
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- e altri sottofondi.

Per la posa di rivestimenti tessili, in caucciù, linoleum, PVC e CV (vinilici) e parquet.

Rapporto di miscelazione:

circa 5,25 – 5,75 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,2 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,5 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 90 minuti**Maturità per la posa (+20°C):** dopo 1 giorno sino a 3 mm di spessore**Carrabile con sedia a rotelle:** sì, da 1 mm di spessore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CA-C35-F10**Codice GIS:** CP1 = livellante a base di solfato di calcio**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		7649	40 sacchi

ARDEX K 39**Livellante per pavimenti riattivabile MICROTEC**

A base cementizia

Rasante, lisciante e livellante.

Adatto per interni, pavimenti.

- per spessori sino a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sino a 20 mm
- scorrevolezza a lungo
- levigabile
- pompabile
- esente da crepe
- lunghi tempi di lavorabilità

Campi di impiego:

Rasante e lisciante per

- massetti in cemento, asfalto colato e calcio solfato
- pavimenti in calcestruzzo
- altri sottofondi idonei alla posa di rivestimenti per pavimenti elastici e tessili, in piastrelle e parquet.

Creazione di superfici di posa lisce e piane, specialmente per rivestimenti in PVC e di design in PVC e per rivestimenti in piastrelle di grande formato e lastre.

Rapporto di miscelazione:

circa 6,0 – 6,25 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,2 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,5 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 40 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 – 3 ore**Maturità per la posa (+20°C):**¹⁾ spessore sino a 5 mm dopo circa 1 giorno²⁾ spessore sino a 10 mm dopo circa 2 giorni**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C35-F7**Codice GIS:** ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4697	40 sacchi

ARDEX K 80**Massetto sottile**

A base cementizia, con effetto ARDURAPID.

Realizzazione di superfici utili in ambito produttivo e industriale.

Livellamento e pareggiamento di superfici per pavimenti.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 5 sino a 50 mm
- autolivellante
- esente da crepe anche in spessori elevati
- pompabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo

Campi di impiego:


Come strato di usura in:

- cantine
- stanze per giochi e tempo libero
- corridoi
- mansarde
- ripostigli
- aree di stoccaggio e magazzini

Livellamento e pareggiamento di:

- pavimenti in calcestruzzo, massetti in cemento e in solfato di calcio, rivestimenti in piastrelle e lastre e altri sottofondi.

Creazione di superfici piane per la posa di piastrelle, pietra naturale e altre pavimentazioni e rivestimenti.

**Rapporto di miscelazione:**

circa 4,75 – 5 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,0 kg/litro**Materiale occorrente:** 1,65 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 ore**Maturità per la posa (+20°C):**

– rivestimenti aperti alla diffusione (+20°C):

¹⁾ dopo circa 1 giorno

– rivestimenti resistenti all'umidità (+20°C):

²⁾ sino a 10 mm dopo 1 giorno³⁾ sino a 30 mm dopo 3 giorni⁴⁾ sino a 50 mm dopo 7 giorni**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C30-F10**Codice GIS:** ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 = a bassissime emissioni**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4077	40 sacchi

ARDEX K 60***Malta livellante e lisciante a base di lattice**

Lisciante per pavimenti bicomponente a base di lattice.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 2 sino a 30 mm, con l'aggiunta di sabbia oltre i 15 mm
- a bassissime emissioni
- autolivellante
- elastico
- alto potere adesivo
- applicabile su quasi tutti i sottofondi senza mano di fondo
- ottimo per sottofondi critici, lavori di ripristino e restauro
- resistente all'acqua e all'umidità


Campi di impiego:

Rasare, uniformare e livellare

- massetti a secco
- sistemi di riscaldamento a pavimento a strato sottile
- pannelli truciolari, listoni in legno per pavimenti
- sottofondi metallici
- sottofondi con vecchi residui impermeabili di collanti, rasanti e malta
- massetti in solfato di calcio, cemento, asfalto colato e pavimenti a terrazzo
- vecchi rivestimenti in piastrelle e lastre
- così come altri sottofondi misti critici.

Adatto per la posa di

- rivestimenti tessili
- rivestimenti in caucciù
- linoleum, rivestimenti in PVC e CV
- parquet prefinito come anche
- piastrelle e lastre ceramiche.

**Rapporto di miscelazione:**

circa 4,95 kg lattice : 20 kg polvere equivalente a circa 1 volume di lattice : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,3 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,6 kg malta per m²/mm, una confezione ad esempio serve per 5 m² con uno spessore di 3 mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 20 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 ore**Maturità per la posa (+20°C):** con umidità relativa < 65%¹⁾ sino a 3 mm circa 12 ore²⁾ sino a 5 mm circa 24 ore³⁾ sino a 10 mm circa 48 ore**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C12-F4**Codice GIS:**

polvere: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

lattice: D1 = sostanze a dispersione per la posa prive di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** ARDEX K60 lattice al riparo dal gelo in confezione integra circa 9 mesi in confezione integra.

ARDEX K60 polvere in confezione integra circa 9 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
K60 lattice 4,95kg tanica		4773	108 taniche
K60 polvere 20kg sacco di carta		4964	50 sacchi

ARDEX K60 LATTICE ha nuova misura di confezione, Nr. EAN e Nr. Art.!

ARDEX A 46**Livellante stabile per esterni**

A base cementizia, con effetto ARDURAPID PLUS

Per il riempimento di fori, avvallamenti, asperità, fessure, tagli su superfici di pavimenti e pareti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.


- per strati di spessore da 2 sino a 30 mm
- facile lavorabilità
- frattazzabile e levigabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo
- esente da crepe
- resistente al gelo e al sale scioglighiaccio

Campi di impiego:

Riparazione e livellamento di gradini e pianerottoli.

Creazione di strati di compensazione e livellamento di dislivelli su superfici orizzontali

- in calcestruzzo, massetti di cemento, opere murarie (eccetto calcestruzzo poroso), intonaco dei gruppi di malta P II e P III così come altri sottofondi idonei
- per la posa di piastrelle e lastre, pitture e rivestimenti
- come strato di usura in ambiti a normale sollecitazione
- sotto strati di livellante piani in ARDEX K 301 livellante per esterni

**Rapporto di miscelazione:**

circa 6 – 7 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 1,8 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,4 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 15 – 20 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 – 3 ore**Maturità per la posa (+20°C):**¹⁾ rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno

pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura:

²⁾ sino a 5 mm circa 2 giorni³⁾ sino a 10 mm circa 5 giorni⁴⁾ sino a 20 mm circa 7 giorni⁵⁾ sino a 30 mm circa 10 giorni**Valore di pH:** a malta fresca circa 12**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C20-F5**Codice GIS:** ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4622	40 sacchi

ARDEX K 36 NUOVO**Livellante, interni ed esterni**

A base cementizia

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per strati di spessore da 3 sino a 30 mm
- con eccellenti proprietà di stesura.

Rasante, lisciante e livellante di pavimenti in ambienti asciutti ed umidi, costantemente bagnati, sotto acqua, su balconi e terrazze, per la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita.

- autolivellante
- rapida calpestabilità e maturità di posa
- pompabile
- povero di tensioni

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di superfici di pavimenti, come ad es.:

- calcestruzzo
- massetti in cemento
- rivestimenti in piastrelle e lastre etc.

Per la posa di

- rivestimenti in piastrelle
- lastre in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita.

Rapporto di miscelazione:

circa 5,75 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,0 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,6 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 ore**Maturità per la posa di pavimenti etc. (+20°C):** dopo la calpestabilità**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C20-F6**Codice GIS:** ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 = a bassissime emissioni**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4734	40 sacchi

ARDEX K 301**Livellante per esterni**

A base cementizia

Per rasare, uniformare e livellare superfici orizzontali.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.


- per strati di spessore da 2 sino a 20 mm
- autolivellante
- pompabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo
- esente da crepe
- resistente al gelo e al sale scioglighiaccio

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di superfici di pavimenti in calcestruzzo, massetti in cemento, rivestimenti in piastrelle e lastre così come altri sottofondi idonei.

Creazione di strati di usura in magazzini, officine, ambienti produttivi, garages, piani di parcheggio, cortili e rampe.

Livellamento di superfici di pavimento in ambienti umidi, ambienti costantemente umidi, su balconi e terrazze, per la posa di piastrelle e lastre, pitture e rivestimenti.

**Rapporto di miscelazione:**

circa 5,5 l d'acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,6 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 – 45 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 2 – 3 ore**Rutschhemmung dopo DIN 51130:** R12**Maturità per la posa (+20°C):**¹⁾ rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno

pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura

²⁾ sino a 5 mm circa 2 giorni³⁾ sino a 10 mm circa 5 giorni⁴⁾ sino a 20 mm circa 7 giorni**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C30-F7**Codice GIS:** ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta		4619	40 sacchi

ARDEX TP50**Bandella perimetrale per massetti**

Schiuma in polietilene grigia con vello autoadesivo per il blocco di pavimentazioni.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.


- riduce i ponti acustici e copre i raccordi nei giunti tra pareti
- applicazione facile e semplice anche negli angoli

Campi di impiego:

Bandella perimetrale per massetti autoadesivo, per la creazione di giunti di chiusura di pareti sicuri e per l'impedimento di tensioni sui bordi come pure ponti acustici in caso di rasatura e livellamento con livellanti stabili e autolivellanti.

Per la formazione di giunti di chiusura di pareti in caso di posa di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale ricostruita e calcestruzzo.

Altezza bandella: circa 5 cm
Spessore bandella: circa 5 mm
Lunghezza bandella: circa 25 m
Permeabilità alla diffusione del vapore: sì
Resistenza all'umidità: sì
Colore: grigio

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 m rotolo		4339	confezione da 4 rotoli 72 rotoli

