



ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti

- Facilmente levigabile
- Per spessori fino a 10 mm
- Di facile lavorazione



Campi d'impiego

Pareti e soffitti in aree interne.

Rettifica e rasatura di pareti e soffitti, chiusura delle fughe profonde tra pannelli in cartongesso.

Come sottofondo per tinteggiature colorate e carte da parati adatte.

Per il riempimento di tutta la superficie e la lisciatura di superfici di pareti e soffitti, nonché per la chiusura dei giunti di pannelli di gesso e cartongesso. Come sottofondo per verniciature adeguate e lavori di tappezzeria.

Descrizione

Rasante a base di gesso.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, privo di polvere, sporco, antiagglomeranti e presentare una

buona presa. Rimuovere carta da parati, vecchie tinteggiature e intonaci mal aderenti. Vernici, plastiche e pitture in lattice o simili sottofondi impermeabili devono essere ripuliti da residui d'olio, cera e grasso. Calcestruzzo e sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e sfarinati vanno trattati con ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione, diluita in acqua nel rapporto 1 : 3. I sottofondi lisci e impermeabili vanno invece trattati con ARDEX P 4 READY come ponte adesivo.

Modalità d'impiego

Miscelare 25 kg ARDEX A 815 polvere con ca. 17 l d'acqua. Dopo un "tempo di maturazione" di 1 min., mescolare nuovamente la malta in modo da renderla pastosa e cremosa, così da poter essere applicata in 50-60 min. Il prodotto indurisce in 1-3 ore, in base allo spessore dello strato applicato, della porosità del sottofondo e della temperatura ambiente. Le piccole irregolarità possono essere eliminate prima dell'indurimento finale con una spatola o, ad asciugatura completa, tramite rasatura e lisciatura. Lavorare ARDEX A 815 a una temperatura sopra i 5°C. Le basse temperature prolungano il tempo di lavorazione, quelle alte temperature lo accorciano.

Trattamento successivo

Per l'applicazione successiva di tinteggiature o carte da parati, la rasatura deve essere completamente asciutta e trattata con un primer o una mano di fondo, consigliata dal produttore di pitture o carte da parati.

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda
(BS)
Tel.: +39 030/9119952
Fax: +39 030/9111840
office@ardex.it
www.ardex.it

Produttore certificato EN ISO 9001 e EN ISO 14001

18.01.2023

ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti

Regole generali

I pannelli in gesso smussati e tagliati devono essere posati solo in combinazione con nastri/retine coprenti per fughe. ARDEX A 815 non è adatto a carte da parati impermeabili, come p.e. quelle metalliche o laccate. In tal caso, impiegare ARDEX A 828, ARDEX A 828 Comfort o ARDEX A 826.

Per la sigillatura delle fughe tra elementi prefabbricati in calcestruzzo, il riempimento di crepe, fori e fessure è consigliato ARDEX A 828.

In caso di dubbio, effettuare una prova.

Avvertenze

Osservare attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica di sicurezza.

Adatto solo all'uso professionale.

Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX

Rapporto di miscelazione	Componente A	Componente B
	17 l d'acqua 2 vol.	25 kg 3 vol.
Fabbisogno di materiale	0,9 kg/m ² /mm	
Livello di esecuzione	Consumo 0,3 kg/m ² 0,1 kg/m ² 0,2 kg/m ² 0,9 kg/m ²	Livello di esecuzione 1 2 partendo da 1 3 partendo da 2 4, rasatura su tutta la superficie per mm
Densità apparente	0,80 kg/l	
Peso della malta fresca	1,50 kg/l	
Classificazione del prodotto	malta per il riempimento e la rasatura, tipologia 3B, EN 13963	

Caratteristiche d'impiego

Tempo di lavorazione	50-60 min.
Tinteggiatura e incollaggio	Dopo l'asciugatura
Condizioni ambientali d'impiego	+20°C

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla tenso-flessione	Resistenza alla tenso-flessione ca. 3 N/mm ²	Tempo Dopo 28 giorni
Resistenza alla compressione	Resistenza alla compressione ca. 7 N/mm ²	Tempo Dopo 28 giorni

Dettagli sul prodotto

Valore pH ca.	8,0
Etichettatura conforme a GHS/CLP	si veda la relativa scheda tecnica di sicurezza
Etichettatura conforme a ADR	nessuna
EMICODE	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS
GISCODE	CP 1 = rasante a base di solfato di calcio, non soggetto a etichettatura
Confezione	sacchi da 25 kg netti
Stoccaggio	per ca. 12 mesi in luogo asciutto nel contenitore originale sigillato

ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti



ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria

22

4786

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 815
Rasante e riempitivo legante
EN 13813:3B

Comportamento al fuoco:	A1
Resistenza alla tenso-trazione:	nessuna performance rilevata
Emissione di sostanze tossiche:	si veda la scheda tecnica di sicurezza