



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

FUGHE - SILICONI, CURA E PULIZIA

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM
ARDEX G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe
ARDEX G5 BASIC 2-15 riempitivo per fughe
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo flex per fughe a base cementizia
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza
ARDEX FL riempitivo elastico per fughe a presa rapida
ARDEX WA riempitivo per fughe a base di resina epossidica
ARDEX RG CLEANER detergente per epossidico
ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine
ARDEX SE silicone per sanitari

ARDEX ST silicone per pietre naturali
ARDEX SE-S silicone per sanitari
ARDEX ST-N silicone per pietre naturali
ARDEX SC MATT silicone matt
ARDEX SG lubrificante
MorTec® SOFT il giunto in tubetto
ARDEX SP 10 primer
ARDEX SP 20 primer
ARDEX CA 20 S adesivo SMP rapido per montaggi
ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP



Il sistema ARDEX per riempitivi di fughe

Fughe a base di resina epossidica

ARDEX
WA

ARDEX
RG 12 1-6

Fughe sottoposte a sollecitazioni

ARDEX
GK

ARDEX
FL

Speciale

In caso di forte resistenza chimica o meccanica o scolorimento su rivestimenti sensibili - il nostro campo "speciale" è la risposta perfetta per qualsiasi utilizzo.

Riempitivo per fughe elastiche

strette

larghe

ARDEX G 10
riempitivo elastico per fughe
PREMIUM 1-10

ARDEX G9S
FLEX 2-15
rapido

FlextraPro

Il campo "FlextraPro" per piastrelle e lastre di pregio. Il sistema è versatile e soddisferà le più elevate esigenze di lavorazioni e rivestimenti.

Riempitivo per fughe

strette

larghe

ARDEX G4
BASIC 1-6

ARDEX G5
BASIC 2-15

Basic

Il campo "Basic" per rivestimenti standard e per grandi superfici si contraddistingue per la sua facile lavorabilità.

Riempitivi per fughe ARDEX prospetto del sistema

Nome fugante larghezza	Ambito d'uso	Campi di impiego	Durata impasto	Calpestabilità	Idoneità ai pavimenti riscaldanti
Spezial					
ARDEX WA riempitivo per fughe a base epossidica 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	circa 60 minuti	circa 12 ore	sì
ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	circa 45 minuti	circa 12 ore	sì
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres e gres porcellanato, lastre idrorepellenti in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita, piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e clinker, rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento; negli impianti di lavaggio, piscine, superfici di imprese, scale, porticati, balconi e terrazze.	circa 30 minuti	circa 90 minuti	sì
ARDEX FL riempitivo per fughe elastico, rapido da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in ceramica e vetro, lastre idrorepellenti in pietra naturale, clinker, piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e rivestimenti ad ordito di pareti e pavimenti come pure su vetro cemento. Particolarmente adatto a balconi, terrazze e facciate.	circa 30 minuti	circa 90 minuti	sì
FlextraPro					
ARDEX G10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM 1-10 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica UNIVERSALMENTE APPLICABILE PER TUTTE LE PIASTRELLE E LASTRE CERAMICHE	circa 30 minuti	circa 3 ore	sì
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo per fughe elastico, rapido, 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL GRES PORCELLANATO, BALCONI E TERRAZZE	circa 30 minuti	circa 90 minuti	sì
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 riempitivo 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato, piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e clinker come pure lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo.	circa 90 minuti	circa 5 ore	sì
ARDEX G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica	circa 90 minuti	circa 4 ore	sì

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbenza del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

Questo si riferisce a tutti i prodotti da pag. 42 a pag. 65.

ARDEX G 10**Riempitivo elastico per fughe PREMIUM**

A base cementizia, con effetto ARDURAPID PLUS

Per fughe da 1 – 10 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- elevata stabilità cromatica
- tutte le piastrelle e le lastre ceramiche
- ampia gamma di possibili applicazioni
- flessibile
- impermeabile e resistente allo sporco
- ottima adesività laterale
- elevata resistenza
- adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Campi di impiego:

- Per il riempimento di fughe tra
- tutte le piastrelle e le lastre ceramiche
 - piastrelle in vetro
 - lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo
 - mosaici in vetro, porcellana e ceramica

Particolarmente adatto per il gres porcellanato.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG 2 WA per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

circa 1,7 l acqua : 5 kg polvere

Densità apparente: circa 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,8 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: circa 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: circa 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: circa 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 3 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
bianco 5 kg secchio	 9 006445 032263	3226	108 secchi
pergamon 5 kg secchio	 9 006445 032218	3221	108 secchi
grigio argento 5 kg secchio	 9 006445 032249	3224	108 secchi
grigio chiaro 5 kg secchio	 9 006445 032188	3218	108 secchi
grigio 5 kg secchio	 9 006445 032164	3216	108 secchi
grigio cemento 5 kg secchio	 9 006445 032270	3227	108 secchi
grigio sabbia 5 kg secchio	 9 006445 032232	3223	108 secchi
grigio pietra 5 kg secchio	 9 006445 032256	3225	108 secchi
basalto 5 kg secchio	 9 006445 032133	3213	108 secchi
antracite 5 kg secchio	 9 006445 032102	3210	108 secchi
jasminee 5 kg secchio	 9 006445 032195	3219	108 secchi
bahama beige 5 kg secchio	 9 006445 032119	3211	108 secchi
beige sabbia 5 kg secchio	 9 006445 032225	3222	108 secchi
jura beige 5 kg secchio	 9 006445 032201	3220	108 secchi
marrone scuro 5 kg secchio	 9 006445 032157	3215	108 secchi
grigio marrone 5 kg secchio	 9 006445 032171	3217	108 secchi
marrone bali 5 kg secchio	 9 006445 032126	3212	108 secchi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX G 10**Riempitivo elastico per fughe PREMIUM**

A base cementizia, con effetto ARDURAPID PLUS

Per fughe da 1 – 10 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- elevata stabilità cromatica
- superficie delle fughe molto precisa
- ampia gamma di possibili applicazioni
- flessibile
- impermeabile e resistente allo sporco
- ottima adesività laterale
- elevata resistenza
- adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- tutte le piastrelle e le lastre ceramiche
- piastrelle in vetro
- lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica

Particolarmente adatto per il gres porcellanato.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG 2 WA per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

circa 4,25 l acqua : 12,5 kg polvere

Densità apparente: circa 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,8 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: circa 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: circa 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: circa 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 3 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
bianco 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036162	3616	80 sacchi
pergamon 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036117	3611	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036148	3614	80 sacchi
grigio chiaro 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036087	3608	80 sacchi
grigio 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036063	3606	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036179	3617	80 sacchi
grigio sabbia 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036131	3613	80 sacchi
grigio pietra 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036155	3615	80 sacchi
basalto 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036032	3603	80 sacchi
antracite 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036001	3600	80 sacchi
jasmine 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036094	3609	80 sacchi
bahama beige 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036018	3601	80 sacchi
beige sabbia 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036124	3612	80 sacchi
jura beige 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036100	3610	80 sacchi
marrone scuro 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036056	3605	80 sacchi
marrone grigio 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036070	3607	80 sacchi
marrone bali 12,5 kg sacco di carta	9 006445 036025	3602	80 sacchi

Sacchi in carta con comoda maniglia!

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX G4 BASIC 1-6**Riempitivo per fughe a base cementizia**

Per fughe da 1 – 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in ceramica e vetro
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

- particolarmente adatto per piastrelle monocottura
- superficie delle fughe precisa e liscia
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- buona adesione laterale
- elevata resistenza

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:circa 3,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere**Densità apparente:** circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:**con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: circa 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: circa 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 1,5 ore**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 4 ore**Durezza alla penetrazione:**

- dopo 1 giorno circa 40 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 60 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 80 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 90 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
bianco brillante 12,5 kg sacco di carta		4728	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta		4726	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta		4725	80 sacchi
Sacchi in carta con comoda maniglia! Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX G5 BASIC 2-15**Riempitivo per fughe a base cementizia**

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- piastrelle doppie tipo "Spaltplatten" e clinker.

- elevata resistenza
- buona adesione laterale
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- non infiammabile

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:circa 2,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 3,4 volumi di polvere**Densità apparente:** circa 1,5 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,2 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 60 x 60 cm: circa 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: circa 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 1,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 1,5 ore**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 5 ore**Durezza alla penetrazione:**

- dopo 1 giorno circa 60 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 80 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 100 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 120 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
grigio 12,5 kg sacco di carta		4707	80 sacchi
Sacchi in carta con comoda maniglia! Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX G9S FLEX 2-15**Riempitivo elastico per fughe, rapido**

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica
- idrorepellente
- altamente deformabile
- a rapido indurimento e durevole
- flessibile
- buona adesione laterale
- adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:circa 2,4 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere**Densità apparente:** circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 60 x 60 cm: circa 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: circa 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,40 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**

- dopo 1 giorno circa 35 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 40 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 50 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 60 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
grigio argento 12,5 kg sacco di carta		4715	80 sacchi
grigio 12,5 kg sacco di carta		4714	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta		4869	80 sacchi
antracite 12,5 kg sacco di carta		4718	80 sacchi
jura beige 12,5 kg sacco di carta		4788	80 sacchi

Sacchi in carta con comoda maniglia!
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

**NUOVO DAL
2. QUADRIMESTRE****ARDEX GK****Riempitivo per fughe ad alta resistenza**

A base cementizia

Per fughe a partire da 4 mm di larghezza

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Resistente al gelo e ai sali antigelo.

Resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti.

Elevata resistenza meccanica e all'abrasione.

Calpestabile già dopo 1,5 ore.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in calcestruzzo
- lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellente
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento

nelle officine, impianti di lavaggio, piscine, superfici di industrie, scale, porticati, balconi e terrazze.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:circa 4 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 4 ¼ volumi di polvere**Densità apparente:** circa 1,5 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,2 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**

- dopo 1 giorno circa 40 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 60 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 80 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 100 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta		4612	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta		4679	40 sacchi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX FL**Riempitivo elastico per fughe a presa rapida**

A base cementizia

Per fughe da 4 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- deformabile
- idrorepellente
- rapido indurimento
- agibile in breve tempo

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in ceramica e vetro
- lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellenti
- clinker
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e rivestimenti ad ordito per pareti e pavimenti così come
- vetro cemento.

Particolarmente indicato per

- balconi
- terrazze
- facciate.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

circa 4,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente: circa 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** circa 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 30 x 30 cm: circa 0,30 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,90 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo circa 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**

- dopo 1 giorno circa 35 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 40 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 50 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 60 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta		4080	40 sacchi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

**SENZA
EGUALI**



ARDEX WA²**Riempitivo per fughe a base di resine epossidiche**

A base di resine epossidiche

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente agli agenti chimici
- alta resistenza

Campi di impiego:

Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. mattatoi, caseifici, cucine industriali, birrerie, magazzini per batterie, piscine e bagni termali e altri ambienti in cui si riscontrano sollecitazioni chimiche o meccaniche forti. Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione

Peso specifico malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm per piastrelle e mosaici medi

- 10 x 10 cm: circa 0,45 kg/m²
- 11,5 x 24 cm: circa 0,30 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Tempo di lavorazione: circa 30 minuti

Tempo di correzione (+20°C): circa 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 12 ore con sufficiente indurimento

Resistenza agli agenti chimici: dopo 7 giorni

Codice GIS: RE1 = prodotto a base di resina epossidica, privo di solventi, sensibilizzante

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.

Posizionare il fusto in verticale, non rovesciare.

Un indurimento della pasta durante lo stoccaggio non preclude la qualità di ARDEX WA.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
bianco 4 kg barattolo	 4 024705 604130	4524	90 barattoli
grigio argento 4 kg barattolo	 4 024705 604185	4242	90 barattoli
grigio 4 kg barattolo	 4 024705 604123	4525	90 barattoli
antracite 4 kg barattolo	 4 024705 604147	4829	90 barattoli
Barattoli contenenti 3 kg di resina sintetica e 1 kg addensante Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX RG CLEANER*³**Detergente per epossidico**

Speciale detergente per la rimozione di residui di resina epossidica dopo la fugatura.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Detergente concentrato alcalino composto da alcali, tensidi ed eccipienti biodegradabili. I componenti contenuti nel detergente sciolgono le impurità dalle superfici e le trattengono nell'acqua di risciacquo.

Campi di impiego:

Per la pulizia a fondo di rivestimenti molto sporchi e sottoposti a forti sollecitazioni e per la pulizia finale in cantiere di rivestimenti appena posati. A seconda dello sporco, ARDEX RG Cleaner può essere utilizzato puro o diluito sino al rapporto 1:10.

Avvertenze:

I residui dopo la fugatura con ARDEX RG 12 1-6 o ARDEX WA devono essere rimossi il prima possibile, ma non prima di 12 ore. Quanto più i residui permangono sulla superficie, tanto più risulteranno complesse le operazioni di pulizia successive.

Densità: circa 1,1 g/cm³

Materiale occorrente:

- per la pulizia manuale:
circa 100 – 200 ml ogni 10 litri d'acqua
- con pulitore automatico:
circa 300 – 400 ml ogni 10 litri d'acqua

Aspetto: fluido, chiaro, giallognolo

Solubilità in acqua: completa

Temperatura di lavorazione: da circa +15°C sino a +25°C

Codice GIS: GG80 = pulizia di fondo, corrosivo, contiene solventi senza alogeni

Stoccaggio: in ambiente fresco, ma protetto dal gelo, circa 24 mesi in confezione originale e sigillata, richiudere bene le confezioni una volta aperte



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1 l bottiglia	 4 024705 245906	4966	confezione da 10 bottiglie 400 bottiglie

ARDEX RG 12 1-6²

Riempitivo per fughe a base di resine epossidiche, fine

Per fughe da 1 – 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente agli agenti chimici
- alta resistenza

Campi di impiego:

Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. bagni e cucine, cucine industriali, mattatoi, caseifici, birrerie, magazzini per batterie, piscine e bagni termali, docce, negozi, costruzioni per lo sport e il tempo libero e altri ambiti in cui si riscontrano sollecitazioni chimiche o meccaniche forti.

Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su superfici a pavimento.

Per la posa di piastrelle e lastre su pavimenti.

Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm per piastrelle e mosaici medi

- 15 x 15 cm: circa 0,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: circa 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): circa 45 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 12 ore con sufficiente indurimento

Resistenza agli agenti chimici: dopo 7 giorni

Codice GIS: RE1 = prodotto a base di resine epossidiche, privo di solventi, sensibilizzante

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} – a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: conservare in ambiente asciutto. Posizionare il fusto in verticale, non rovesciare! ARDEX RG 12 1-6 può essere conservato in confezione integra sino a 12 mesi. Un indurimento dell'addensante durante lo stoccaggio non preclude la qualità di ARDEX RG 12 1-6.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
bianco 1 kg secchio	4 024705 240352	4941	confezione da 4 pezzi 384 secchi
bianco 4 kg secchio	4 024705 240277	4940	96 secchi
grigio argento 1 kg secchio	4 024705 240369	4943	confezione da 4 pezzi 384 secchi
grigio argento 4 kg secchio	4 024705 240291	4942	96 secchi
grigio 1 kg secchio	4 024705 240376	4945	confezione da 4 pezzi 384 secchi
grigio 4 kg secchio	4 024705 240307	4944	96 secchi
grigio sabbia 1 kg secchio	4 024705 240895	4948	confezione da 4 pezzi 384 secchi
basalto 1 kg secchio	4 024705 240406	4947	confezione da 4 pezzi 384 secchi
basalto 4 kg secchio	4 024705 240338	4946	96 secchi
antracite 1 kg secchio	4 024705 240383	4953	confezione da 4 pezzi 384 secchi
bahama beige 1 kg secchio	4 024705 240390	4951	confezione da 4 pezzi 384 secchi
marrone grigio 1 kg secchio	4 024705 240901	4949	confezione da 4 pezzi 384 secchi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX CW panni per la pulizia*

Dettagli a pag. 102.



RIEMPITIVI PER FUGHE MATERIALE OCCORRENTE

		Materiale occorrente per piastrelle di dimensioni							
Riempitivo per fughe	Largh./prof. fughe	60x60 cm	30x60 cm	30x30 cm	15x15 cm	10x10 cm	5x5 cm	15x30 cm	20x30 cm
ARDEX G10 PREMIUM 1-10	larghezza 3 mm, profondità 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²	0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		
ARDEX G4 BASIC 1-6	larghezza 3 mm, profondità 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²	0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²		
ARDEX G5 BASIC 2-15	larghezza 10 mm, profondità 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²	1,50 kg/m ²			
ARDEX G9S FLEX 2-15	larghezza 6 mm, profondità 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	1,80 kg/m ²		
ARDEX GK	larghezza 10 mm, profondità 5 mm			0,65 kg/m ²	1,30 kg/m ²	2,00 kg/m ²			
ARDEX FL	larghezza 6 mm, profondità 5 mm	0,20 kg/m ²	0,25 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	2,00 kg/m ²	0,55 kg/m ²	0,45 kg/m ²
ARDEX WA	larghezza 3 mm, profondità 5 mm				0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		
ARDEX RG 12 1-6	larghezza 3 mm, profondità 5 mm				0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²		

Pregasi consultare i prospetti di ogni singolo prodotto

RIEMPITIVI PER FUGHE CAMPI DI IMPIEGO

		Larghezza fuga in mm																			
Riempitivo	Colore delle fughe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G10 PREMIUM 1-10	antracite, bahama beige, marrone bali, basalto, marrone scuro, grigio, marrone grigio, grigio chiaro, jasmine, jura beige, pergamon, beige sabbia, grigio sabbia, grigio argento, grigio pietra, bianco, grigio cemento																				
ARDEX G4 BASIC 1-6	bianco brillante, grigio argento, grigio cemento																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	grigio																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	antracite, grigio, jura beige, grigio argento, grigio cemento																				
ARDEX GK	grigio, beige sabbia																				
ARDEX FL	grigio																				
ARDEX WA	antracite, grigio, grigio argento, bianco																				
ARDEX RG 12 1-6	antracite, bahama beige, basalto, grigio, marrone grigio, grigio sabbia, grigio argento, bianco																				

Pregasi consultare i prospetti di ogni singolo prodotto

PROSPETTO DI SISTEMA SILICONI E IMPERMEABILIZZANTI ARDEX

ARDEX SE Silicone per sanitari	ARDEX ST Silicone per pietre naturali	ARDEX SE-S Silicone per sanitari
Campi di impiego: • silicone sigillante con funzione fungicida (reticolazione di acido acetico) • chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno • resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio • non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet • non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo	Campi di impiego: • silicone sigillante con funzione fungicida (reticolato neutrale) • chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno • riempimento di fughe di pietre naturali in marmo, granito, quarzite, gneiss, lastre Solhofen etc. • resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio • riempimento di fughe di pietre naturali e piastrelle nelle piscine • non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet • adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo	Campi di impiego: • silicone sigillante con funzione fungicida (reticolazione di acido acetico) • chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno • resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio • non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet • non adatto per sottofondi sensibili agli acidi (ad es. parti metalliche zincate a caldo)
Confezione: 310ml/cartuccia	Confezione: 310ml/cartuccia	Confezione: 310ml/cartuccia
Larghezza fughe: sino a 30mm	Larghezza fughe: sino a 30mm parete / sino a 15mm pavimento	Larghezza fughe: sino a 15mm
Tempo di formazione pellicola: circa 10–12 minuti	Tempo di formazione pellicola: circa 5 minuti	Tempo di formazione pellicola: circa 5 minuti
Elasticità: circa 25% della larghezza delle fughe	Elasticità: circa 20% della larghezza delle fughe	Elasticità: circa 25% della larghezza delle fughe
Durezza di Shore-A: circa 25	Durezza di Shore-A: circa 30	Durezza di Shore-A: circa 22
Consumo: con fughe 10x10mm: circa 3m/cartuccia	Consumo: con fughe 10x10mm: circa 3m/cartuccia	Consumo: con fughe 10x10mm: circa 3m/cartuccia
Stoccaggio: circa 12 mesi	Stoccaggio: circa 12 mesi	Stoccaggio: circa 24 mesi
Colori: antracite, bahama beige, marrone bali, basalto, bianco brillante, marrone scuro, grigio, marrone grigio, grigio chiaro, jasmine, jura beige, pergamon, beige sabbia, grigio sabbia, grigio argento, grigio pietra, trasparente, bianco, grigio cemento	Colori: antracite, jura beige, beige sabbia, grigio argento, grigio pietra, bianco	Colori: antracite, bahama beige, marrone bali, basalto, bianco brillante, marrone scuro, grigio, marrone grigio, grigio chiaro, jasmine, jura beige, pergamon, beige sabbia, grigio sabbia, grigio argento, grigio pietra, trasparente, bianco, grigio cemento

ARDEX ST-N Silicone per pietra naturale	ARDEX SC MATT Silicone matt	ARDEX SG Lubrificante per siliconi
Campi di impiego: • silicone sigillante con funzione fungicida (reticolazione neutra) • chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura • resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio • riempimento di fughe di rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate • riempimento di fughe di pietre naturali e piastrelle nelle piscine	Campi di impiego: • riempitivo per fughe resistente alle muffe (reticolato con acetato) • chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno • resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio • non adatto a pietre naturali	lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX
Confezione: 310ml/cartuccia	Confezione: 310ml/cartuccia	pronto all'uso
Larghezza fughe: sino a 15mm	Larghezza fughe: sino a 30mm	Stoccaggio: circa 12 mesi
Tempo di formazione pellicola: circa 6 minuti	Tempo di formazione pellicola: circa 15–25 minuti	Confezione: 1.000ml
Elasticità: circa 20% della larghezza delle fughe	Elasticità: circa 20% della larghezza delle fughe	
Durezza di Shore-A: circa 24	Durezza di Shore-A: circa 26	
Consumo: con fughe 10x10mm: circa 3m/cartuccia	Consumo: con fughe 5x5mm: circa 12m/cartuccia con fughe 10x10mm: circa 3m/cartuccia	
Stoccaggio: circa 12 mesi	Stoccaggio: circa 12 mesi	
Colori: antracite, jura beige, beige sabbia, grigio argento, grigio pietra, bianco	Colori: antracite, basalto, grigio, marrone grigio, jura beige, grigio sabbia, grigio argento, bianco, grigio cemento	

TABELLA ADESIVITA' SILICONI E IMPERMEABILIZZANTI ARDEX

 adesività dell'impermeabilizzante senza primer  pretrattamento con idoneo primer per siliconi  non idoneo					
SOTTOFONDI	SE silicone per sanitari	ST silicone per pietra naturale	SE-S silicone per sanitari	ST-N silicone per pietra naturale	SC MATT silicone matt
Acrilico sanitario (ad es. vasche...)					
Alluminio lucidato					
Alluminio anodizzato					
Calcestruzzo					
Agglomerato					
Cromo					
Acciaio, inossidabile					
Smalto					
Fibrocemento					
Vetro					
Legno, laccato (a base solvente)					
Legno, laccato (a base d'acqua)					
Legno, verniciato (a base solvente)					
Legno, verniciato (a base d'acqua)					
Ceramica, smaltata					
Ceramica, non smaltata					
Pietra artificiale (agglomerato con resine sintetiche)					
Profili in plastica					
Rame					
Lastre in resina melamminica (ad es. resopal)					
Ottone					
Pietra naturale / marmo					
Poliestere					
Calcestruzzo poroso					
Gesso					
Lamiera					
Zinco, ferro zincato					

E' possibile che ARDEX ST reagisca con il rame e l'ottone. Durante la presa è necessario un buon arieggiamento.

Pregasi consultare i prospetti di ogni singolo prodotto

ARDEX SE**Silicone per sanitari**

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione tramite acido acetico).

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lisciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in ceramica, su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in ceramica su balconi, terrazze e facciate
- non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet
- non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo.

Larghezza fughe: sino a 30 mm

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +40°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

10 - 12 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR):

- circa 2 mm/giorno

- circa 7 mm/settimana

Resistenza termica: -40°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: circa 25 % della larghezza delle fughe

Durezza di Shore-A: circa 25

Materiale occorrente:

- 10 x 10 mm ogni 3 metri lineari a cartuccia
- giunti angolari: 6 metri lineari a cartuccia

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco brillante 310ml cartuccia	4 024705 730341	8004	cartone 12 pezzi
bianco 310ml cartuccia	4 024705 730099	8009	cartone 20 pezzi
pergamon 310ml cartuccia	4 024705 730419	8011	cartone 12 pezzi
grigio argento 310ml cartuccia	4 024705 730167	8002	cartone 20 pezzi
grigio chiaro 310ml cartuccia	4 024705 730037	8003	cartone 20 pezzi
grigio 310ml cartuccia	4 024705 730006	8000	cartone 20 pezzi
grigio cemento 310ml cartuccia	4 024705 730402	8010	cartone 12 pezzi
grigio sabbia 310ml cartuccia	4 024705 240826	8023	cartone 12 pezzi
grigio pietra 310ml cartuccia	4 024705 246026	8106	cartone 12 pezzi
basalto 310ml cartuccia	4 024705 730174	8014	cartone 20 pezzi
antracite 310ml cartuccia	4 024705 730365	8006	cartone 12 pezzi
jasmine 310ml cartuccia	4 024705 730389	8008	cartone 12 pezzi
bahama beige 310ml cartuccia	4 024705 730228	8016	cartone 12 pezzi
beige sabbia 310ml cartuccia	4 024705 200349	8005	cartone 12 pezzi
jura beige 310ml cartuccia	4 024705 200394	8018	cartone 12 pezzi
marrone scuro 310ml cartuccia	4 024705 200356	8019	cartone 12 pezzi
marrone grigio 310ml cartuccia	4 024705 240833	8024	cartone 12 pezzi
marrone bali 310ml cartuccia	4 024705 200363	8022	cartone 12 pezzi
trasparente 310ml cartuccia	4 024705 730310	8001	cartone 12 pezzi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX ST**Silicone per pietre naturali**

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione neutra).

Per il riempimento di fughe tra pietre naturali quali marmo, granito, quarzite, gneis, lastre Solnhofen, etc.

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Riempimento di fughe di pietre naturali e pavimenti nelle piscine.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lisciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

- chiusura elastica di giunti di movimento, d'angolo e di chiusura
- in bagni, docce e servizi igienici
 - in soggiorni con rivestimenti in pietra naturale, su porte, finestre e elementi di montaggio
 - su rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate
 - di pietre naturali e pavimenti in piscine
 - non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet
 - adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo.

Larghezza fughe: sino a 30 mm parete/sino a 15 mm pavimento

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +40°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 5 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR):

- circa 1 mm/giorno

- circa 6 mm/settimana

Resistenza termica: -40°C sino a +120°C

Capacità effettiva di dilatazione: circa 20 % della larghezza delle fughe

Durezza di Shore-A: circa 30

Materiale occorrente:

- 10 x 10 mm ogni 3 metri lineari a cartuccia
- giunti angolari: 6 metri lineari a cartuccia,
- 5 x 5 mm ogni circa 12 metri lineari a cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco 310ml cartuccia	 4 024705 731188	8103	cartone 12 pezzi
grigio argento 310ml cartuccia	 4 024705 731140	8100	cartone 12 pezzi
grigio pietra 310ml cartuccia	 4 024705 731171	8104	cartone 12 pezzi
antracite 310ml cartuccia	 4 024705 731164	8101	cartone 12 pezzi
beige sabbia 310ml cartuccia	 4 024705 731195	8105	cartone 12 pezzi
jura beige 310ml cartuccia	 4 024705 731157	8102	cartone 12 pezzi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			



Lithofin®
La soluzione professionale

**PULIRE
PROTEGGERE
CURARE**

Sicurezza è.
GUTJAHR

**DRENARE
AREARE
DISACCOPIARE**

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti www.ardex.it, www.lithofin.at, www.gutjahr.com.

ARDEX SE-S**Silicone per sanitari**

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione tramite acido acetico)

Chiusure elastiche per giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lisciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detersivi e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in ceramica, su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in ceramica su balconi, terrazze e facciate
- in ambiti alimentari
- adatto per camere bianche
- non adatto a sottofondi sensibili agli acidi (ad es. parti metalliche zincate a caldo)
- non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet.

Larghezza fughe: 15 mm

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +35°C (temperatura di sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 5 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR):

- circa 2 mm/giorno
- circa 7 mm/settimana

Resistenza termica: -50°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: circa 25 % della larghezza delle fughe

Durezza di Shore-A: circa 22

Materiale occorrente:

- 10 x 10 mm ogni 3 metri lineari a cartuccia
- giunti angolari: 6 metri lineari a cartuccia

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 24 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco brillante 310ml cartuccia	 9 006445 080295	8029	cartone 20 pezzi
bianco 310ml cartuccia	 9 006445 080424	8042	cartone 20 pezzi
pergamon 310ml cartuccia	 9 006445 080363	8036	cartone 20 pezzi
grigio argento 310ml cartuccia	 9 006445 080394	8039	cartone 20 pezzi
grigio chiaro 310ml cartuccia	 9 006445 080332	8033	cartone 20 pezzi
grigio 310ml cartuccia	 9 006445 080318	8031	cartone 20 pezzi
grigio cemento 310ml cartuccia	 9 006445 080431	8043	cartone 20 pezzi
grigio sabbia 310ml cartuccia	 9 006445 080387	8038	cartone 20 pezzi
grigio pietra 310ml cartuccia	 9 006445 080400	8040	cartone 20 pezzi
basalto 310ml cartuccia	 9 006445 080288	8028	cartone 20 pezzi
antracite 310ml cartuccia	 9 006445 080257	8025	cartone 20 pezzi
jasmine 310ml cartuccia	 9 006445 080349	8034	cartone 20 pezzi
bahama beige 310ml cartuccia	 9 006445 080264	8026	cartone 20 pezzi
beige sabbia 310ml cartuccia	 9 006445 080370	8037	cartone 20 pezzi
jura beige 310ml cartuccia	 9 006445 080356	8035	cartone 20 pezzi
marrone scuro 310ml cartuccia	 9 006445 080301	8030	cartone 20 pezzi
marrone grigio 310ml cartuccia	 9 006445 080325	8032	cartone 20 pezzi
marrone bali 310ml cartuccia	 9 006445 080271	8027	cartone 20 pezzi
trasparente 310ml cartuccia	 9 006445 080417	8041	cartone 20 pezzi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX ST-N**Silicone per pietre naturali**

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione neutra)

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lisciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

chiusura elastica di giunti di movimento, d'angolo e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in pietra naturale
- su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate
- su rivestimenti di piscine in pietra naturale o piastrelle.

Larghezza fughe: 15 mm

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR): circa 6 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR):

- circa 2 mm/giorno

Resistenza termica: -50°C sino a +150°C


Capacità effettiva di dilatazione: circa 20 % della larghezza delle fughe

Durezza di Shore-A: circa 24

Materiale occorrente:

- 10 x 10 mm ogni 3 metri lineari a cartuccia
- giunti angolari: 6 metri lineari a cartuccia,
- 5 x 5 mm ogni circa 12 metri lineari a cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco 310ml cartuccia		8049	cartone 20 pezzi
grigio argento 310ml cartuccia		8047	cartone 20 pezzi
grigio pietra 310ml cartuccia		8048	cartone 20 pezzi
antracite 310ml cartuccia		8044	cartone 20 pezzi
beige sabbia 310ml cartuccia		8046	cartone 20 pezzi
jura beige 310ml cartuccia		8045	cartone 20 pezzi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.



Richiedi informazioni per i
prodotti Lithofin

office@ardex.it



La soluzione professionale.

Distribuito in Italia da ARDEX s.r.l. - Tel.: +39 030 9119952

ARDEX SC MATT**Silicone matt**

Sigillante silicónico (reticolato di acetato)

- chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lisciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in ceramica, su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti ceramici su balconi, terrazze e facciate
- su rivestimenti ceramici di grande formato.

Non adatto a pietre naturali.

Larghezza delle fughe: sino a 30 mm

Temperatura di utilizzo: +5°C sino a +40°C

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 15 – 25 minuti, dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità(+23°C/50% UR):

- circa 2 mm/giorno
- circa 7 mm/settimana

Resistenza termica: -50°C sino a max. +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: circa 20 % della larghezza delle fughe

Durezza di Shore-A: circa 26

Materiale occorrente:

- 10 x 10 mm ogni 3 metri lineari circa a cartuccia
- 5 x 5 mm ogni 12 metri lineari circa a cartuccia
- in giunti angolari si riduce della metà la quantità di materiale occorrente

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco 310ml cartuccia		8130	cartone 12 pezzi
grigio argento 310ml cartuccia		8131	cartone 12 pezzi
grigio 310ml cartuccia		8132	cartone 12 pezzi
grigio cemento 310ml cartuccia		8133	cartone 12 pezzi
grigio sabbia 310ml cartuccia		8136	cartone 12 pezzi
basalto 310ml cartuccia		8134	cartone 12 pezzi
antracite 310ml cartuccia		8135	cartone 12 pezzi
jura beige 310ml cartuccia		8138	cartone 12 pezzi
marrone grigio 310ml cartuccia		8137	cartone 12 pezzi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX SG***Lubrificante**

Lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX, pronto per l'uso

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
1.000ml flacone		8120	cartone 8 flaconi

MorTec® SOFT

Il giunto in tubetto

Riempitivo speciale con struttura a grana sottile per fughe elastiche e senza tensioni per rivestimenti esterni di grande formato incollati o fissati puntualmente.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per rivestimenti in ceramica, pietra naturale, agglomerato cementizio senza limiti di formato. I tagli dei giunti devono essere raschiati completamente.

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 5 minuti

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR): circa 3 mm/giorno

Resistenza termica: -20°C sino a +150°C

Capacità effettiva di dilatazione: circa 20% della larghezza della fuga

Materiale occorrente:

5 x 5 mm ogni circa 12 metri lineari a cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 15 mesi, in ambiente asciutto e fresco.

Utilizzabile solo in combinazione con i sistemi di drenaggio:

sistema	fughe del rivestimento	giunti di collegamento	distanza giunti di movimento larghezza fughe: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm larghezza	≥ 10 mm larghezza	5 m con rivestimenti chiari 3 m con rivestimenti scuri
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm larghezza	≥ 10 mm larghezza	non sono necessari giunti di movimento
Watec® Drain KP+	≥ 5 mm larghezza	≥ 10 mm larghezza	5 m con rivestimenti chiari 3 m con rivestimenti scuri

Ulteriori informazioni su www.gutjahr.com



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
grigio cemento matt 310ml cartuccia		6514	cartone 20 pezzi
grigio pietra matt 310ml cartuccia		5419	cartone 20 pezzi
antracite matt 310ml cartuccia		6515	cartone 20 pezzi
beige sabbia matt 310ml cartuccia		6675	cartone 20 pezzi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.


ARDEX SP 10³

Primer

Per sottofondi assorbenti come calcestruzzo, intonaco, pietra naturale.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
100ml flacone		7651	1 pezzo

ARDEX SP 20³

Primer

Per substrati non assorbenti come metallo e plastica.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
100ml flacone		7652	1 pezzo



MorTec® SOFT

Riempitivo speciale con
struttura a grana fine

**Il giunto in tubetto
per rivestimenti esterni –
senza limiti di formato**

Riempitivo speciale con struttura a grana fine per la formazione di giunti elastici, a ridotta tensione – in combinazione con i drenaggi superficiali GUTJAHR e i sistemi TerraMaxx® – specialmente per rivestimenti esterni di grande formato.



Perfetto in sistema.



ARDEX CA 20 S***Adesivo SMP rapido per montaggi****Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

- verniciabile
- privo di solventi e acqua
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canaletti per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Materie prime: polimero silano modificato

Peso specifico: 1,56 kg/litro

Consistenza: stabile

Colore: bianco

Materiale occorrente:

30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 5 minuti

Resistenza alla trazione: circa 1,63 N/mm²

Durezza di Shore-A: circa 75

Temperatura di utilizzo: +5°C sino a +35°C

Resistenza termica: -30°C sino a +90°C, (carico permanente)

Detergente: prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco 290 ml cartuccia		8122	cartone 20 pezzi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

ARDEX CA 20 P***Colla di montaggio SMP****Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

- priva di solventi, acqua e isocianati
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canaletti per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Materie prime: polimero silano modificato

Consistenza: tissotropico

Colore: bianco, grigio

Materiale occorrente: 30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)

Tempo di formazione pellicola (+23°C/50% UR):

circa 6 – 8 minuti

Tempo di indurimento in profondità (+23°C/50% UR):

2,5 mm/24 ore

Temperatura di utilizzo: +5°C bis +35°C

Resistenza termica: -40°C bis +90°C (sino a +200°C per un lasso di tempo di 15 – 20 minuti)

Detergente: prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: al riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
bianco 310 ml cartuccia		4323	cartone 12 pezzi
grigio 310 ml cartuccia		4324	cartone 12 pezzi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			

Colore della fuga*	G10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM 1-10 mm	G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe 1-6 mm	G5 BASIC 2-15 riempitivo per fughe 2-15 mm	G9S FLEX 2-15 riempitivo elastico per fughe 2-15 mm	GK riempitivo per fughe ad alta resistenza da 4 mm	FL riempitivo per fughe elastico rapido 4-15 mm	
bianco brillante		●					
bianco	●						
pergamon	●						
grigio argento	●	●		●			
grigio chiaro	●						
grigio	●		●	●	●	●	
grigio cemento	●	●		●			
grigio sabbia	●						
grigio pietra	●						
basalto	●						
antracite	●			●			
jasmine	●						
bahama beige	●						
beige sabbia	●				●		
jura beige	●			●			
marrone scuro	●						
marrone grigio	●						
marrone bali	●						
trasparente							

* Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbenza del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

	WA riempitivo per fughe a base di resine epossidiche 2-15 mm	RG121-6 riempitivo fine per fughe a base di resine epossidiche 1-6 mm	SE silicone per sanitari	ST silicone per pietre naturali	SE-S silicone per sanitari	ST-N silicone per pietre naturali	SC MATT silicone matt
			●		●		
	●	●	●	●	●	●	●
			●		●		
	●	●	●	●	●	●	●
			●		●		
	●	●	●		●		●
			●		●		●
		●	●		●		●
			●	●	●	●	
		●	●		●		●
	●	●	●	●	●	●	●
			●		●		
		●	●		●		
			●	●	●	●	
			●	●	●	●	●
			●		●		
		●	●		●		●
			●		●		
			●		●		



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

STUCCHI PER L'ESTERNO, PER VIALETTI E GIARDINI

INFORMAZIONE PRODOTTI

	ARDEX GF 3-1 K stucco per fughe
NUOVO	MorTec® DRAIN-ZE malta drenante cementizia
	ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2-K
	ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2-K



ARDEX GF 3-1 K**Stucco per fughe**

Stucco per fughe monocomponente, indurente all'aria, pronto all'uso con miscela graduata di grani minerali

- per larghezza fughe ≥ 3 mm sino a max. 20 mm
- profondità minima delle fughe 30 mm, con rivestimenti a lastre (incollate su malte drenanti) ≥ 20 mm

Adatto per esterni, pavimenti.

- pronto all'uso
- permeabile all'acqua
- impastabile con acqua
- lavorabile anche con pioggia leggera
- dopo la lavorazione proteggere per 24 ore dall'umidità

Campi di impiego:

Per il riempimento all'esterno di fughe sottili tra lastricati in agglomerato o pietra naturale, rivestimenti in clinker o lastre. Adatto per vialetti di giardini, terrazze e ingressi con sola funzione pedonale.

Lavorabile anche con pioggia leggera, tuttavia proteggere dall'umidità per 24 ore (a $+20^{\circ}\text{C}$), è pertanto necessario coprire!

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm per lastre da

- 60 x 40 cm: circa 0,70 kg/m²
- 40 x 40 cm: circa 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 1,00 kg/m²

Durata dell'impasto ($+20^{\circ}\text{C}$): circa 45 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 7 giorni

Temperatura esterna: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura sottofondo: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura materiale: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Resistenza a flessione: circa 8,0 N/mm²

Resistenza a compressione: circa 16 N/mm²

Permeabilità all'acqua: $1,7 \times 10^{-5}$ m/s

(con una quota delle fughe del 5% circa 3 l/m²/h)

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 25 kg secchio	9 006445 076601	7660	24 secchi
grigio pietra 25 kg secchio	9 006445 076595	7659	24 secchi
basalto 25 kg secchio	9 006445 076618	7661	24 secchi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

MorTec® DRAIN-ZE**Malta drenante cementizia****NUOVO**

Malta pronta a secco per la formazione di uno strato drenante di distribuzione del carico e di allettamento con TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK e AquaDrain® SD

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**Campi di impiego:**

Formazione di massetti drenanti e malta di posa, per la posa di lastre in pietra naturale, piastrelle in ceramica, lastre in agglomerato e lastre pedonali o selciato in balconi e terrazze.

Sistema di malta drenante anticapillare in unione con i sistemi drenanti GUTJAHR AquaDrain® EK, HU-EK, SD, TerraMaxx® DS.

Rapporto di miscelazione:

circa 1,8 l acqua : 25 kg polvere

Materiale occorrente: circa 16 kg per m²/cm

Durata dell'impasto ($+20^{\circ}\text{C}$): circa 60 minuti

Valore pH: circa 11,5

Calpestabilità: dopo 3 giorni

Completa resistenza: dopo 28 giorni

Temperatura di lavorazione: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+30^{\circ}\text{C}$

Resistenza a trazione: circa 3,5 N/mm²

Resistenza a compressione: ≥ 20 N/mm²

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4 260239 316426	6519	42 sacchi

ARDEX GF 300*3

Stucco per fughe tra lastre 2-K

A base epossidica bicomponente priva di solventi

- per fughe da 3 mm di larghezza
- profondità minima delle fughe 30 mm (su superfici carrabili riempire le fughe completamente)

Adatto esterni, pavimenti.

- elevata fluidità
- permeabile all'acqua
- autocompattante
- resistente alle macchine di aspirazione spazzatrice
- alta resistenza al gelo e al sale scioglighiaccio
- resistente alle abrasioni
- riempimento duraturo delle fughe
- precise superfici lastricate

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe sottili di rivestimenti in lastre. Idoneo per superfici carrabili a carico leggero e medio.

Utilizzabile anche con la pioggia e temperature basse, non necessita di copertura!

Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione.

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm per lastre da

- 50 x 50 cm: circa 0,60 kg/m²
- 40 x 40 cm: circa 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 1,00 kg/m²
- 20 x 20 cm: circa 1,40 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 10 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 5 giorni

Temperatura esterna: ≥ +3°C, max. +25°C

Temperatura sottofondo: ≥ +3°C, max. +25°C

Temperatura materiale: ≥ +3°C, max. +25°C

Resistenza a flessione: circa 8 N/mm²

Resistenza a compressione: circa 20 N/mm²

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Conservare in verticale.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 10 kg secchio		7601	50 secchi
grigio pietra 10 kg secchio		7602	50 secchi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX GF 900*2

Legante per graniglia e vetro 2-K

Legante bicomponente in resina epossidica, privo di solventi per superfici altamente permeabili.

Adatto per esterni.

- carrabile
- alta resistenza ai raggi UV
- stabilità molto elevata contro l'ingiallimento
- adatto anche per materiali minerali umidi
- perfetto per graniglia in vetro
- ampia gamma di impiego

Campi di impiego:

Adatto per le griglie circolari degli alberi, profilatura di selciati e lastre, rivestimenti superficiali, bordi dei prati e strisce paraspruzzi. Adatto a traffico leggero, permeabile per fughe particolarmente ampie.

Dopo la presa il materiale è completamente innocuo dal punto di vista fisiologico.

Adatto per materiale minerale nella granulometria 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm e 8/16 mm.

Materiale occorrente

(quantità di graniglia in kg, legabile con una confezione di prodotto ARDEX GF 900)

graniglia	calpestabile	carrabile (max. 3,5 to)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

Rapporto di miscelazione: indicato sulla confezione

Materiale occorrente:

1,25 kg per 25 – 40 kg di materiale minerale (in base alla granulometria)
o 20 kg di graniglia di vetro

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 12 ore, con chiusura al passaggio e protezione dalla pioggia

Completa fruibilità: carrabile dopo 7 giorni

Temperatura esterna: da min. +8°C a max. +30°C

Temperatura sottofondo: da min. +8°C a max. +30°C

Confezione: flacone combinato in PE da 1,25 kg

Stoccaggio: in ambiente fresco ma protetto dal gelo, circa 12 mesi in confezione originale e sigillata. Mantenere in verticale.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1,25 kg cartone		7614	192 cartoni

Scatola (composta da 780 g componente A e 470 g componente B)