



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

RASANTI PER PARETI

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

	ARDEX A828 riempitivo per pareti e superfici
	ARDEX A826 rasante di finitura per pareti
	ARDEX A828 COMFORT stucco ultra leggero
	ARDEX A828 READY stucco per superfici e giunti
NUOVO	ARDEX A815 rasante universale per pareti e soffitti
	ARDEX W820 rasante universale per pareti
	ARDEX F11 rasante per facciate
	ARDEX F3 rasante, riempitivo e ripristino per superfici
	ARDEX R1 stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione
	ARDEX R4 RAPID rasante universale rapido
	ARDEX RF stucco in cartuccia spatolabile



PROSPETTO DI SISTEMA RASANTI PER PARETI

Superfici, pareti e fughe

ARDEX A 828

ARDEX A 826

ARDEX A 828
COMFORT

ARDEX A 828 READY



Base	gesso	gesso	gesso	dispersione	
CODICE EMI®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
Effetto ARDURAPID®					
A1 a norma EN 13501	✓	✓	✓		
A2 a norma EN 13501				✓	
Per la creazione di superfici della classe di qualità Q1-Q4	✓	✓	✓	✓	
Durata dell'impasto a +20°C [min]	30	60	60		
Spessore [mm]	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	0 - 5	
Materiale occorrente [kg/m²/mm]	1	0,9	0,7	1,2	
Sottofondo					
Muratura					
calcestruzzo cellulare	✓	✓	✓	✓	
calcestruzzo	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
laterizio	✓	✓	✓	✓	
lastre in gesso	✓	✓	✓	✓	
pietra arenaria calcarea	✓	✓	✓	✓	
rasanti in gesso	✓	✓	✓	✓	
Rivestimenti di pareti e soffitti					
lastre in gesso e fibra di gesso	✓	✓	✓	✓	
lastre in cemento fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	
lastre OSB a norma EN 300	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
pannelli in legno truciolare P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
Vecchi sottofondi					
rivestimenti in piastrelle e lastre	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
pietra naturale	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
pitture acriliche e in resina alchidica	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
colori a dispersione resistenti all'acqua, antigraffio e lavabili opachi	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
colori a base di lattice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
intonaci					
intonaci strolati minerali	✓	✓	✓	✓	
MG 2 malta calce cemento	✓	✓	✓	✓	
MG 3 malta cemento	✓	✓	✓	✓	
MG 4 malta a base di gesso	✓	✓	✓	✓	
intonaci a base di resine sintetiche	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	

		Esterni e facciate		Restauri e ristrutturazioni		
ARDEX A815	ARDEX W820	ARDEX F11 *	ARDEX F3 *	ARDEX R1	ARDEX R4 RAPID	ARDEX RF



	gesso	gesso	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	dispersione
	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓	✓			✓		
	50 – 60	180	30	30	45	15	
	0 - 10	sino a 20	non miscelato sino a 5	qualsiasi	sino a 10	sino a 10	sino a 12
	0,9	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P4 READY ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P4 READY ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P4 READY ARDEX P82	ARDEX P4 READY ARDEX P82			ARDEX P4 READY ARDEX P82	✓	✓
	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P4 READY ARDEX P82	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P4 READY ARDEX P82			ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	✓	✓
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P4 READY
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P4 READY
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P4 READY
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P4 READY ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P4 READY ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P4 READY ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓
	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	ARDEX P4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P4 READY

ARDEX A828**Riempitivo per pareti e superfici**

A base di gesso e materie sintetiche

Riempitivo per pareti con i vantaggi di un intonaco rapido

- per la chiusura di fughe in lastre di gesso e altre lastre edili
- per la creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 su lastre in gesso e fibra di gesso

Adatto per interni.

Lavorabile senza problemi sia con basse che con alte temperature. A presa continua in strati di qualsiasi spessore. Seconda mano possibile già dopo ½ ora - non necessita di asciugatura totale.

- non cala
- non crepa

Campi di impiego:

Rasatura e intonacatura di

- muratura grezza
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- pannelli leggeri e di isolamento termico e acustico prima di lavori di tappezzeria e pittura.

Riempimento di cavità estese su pareti e soffitti

Riempimento di

- crepe, fessure e buchi
- giunti tra pannelli di gesso e altri pannelli edili.

Rasatura di pareti in

- pietra arenaria ed elementi planari.

Chiusura di fughe in soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

Posa di pannelli in gesso.

Incavicchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

Rapporti di miscelazione:

circa 13 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,0 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4 024705 561402	4205	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	9 006445 040626	4062	80 sacchi
25 kg sacco di carta	9 006445 040107	4010	40 sacchi
Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!			

ARDEX A826**Rasante di finitura per pareti**

A base di gesso e materie sintetiche

- per la rasatura e il riempimento di superfici a parete e soffitto
- per la creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 su lastre in gesso e fibra di gesso

Adatto per interni.

- ottimale per rasature fini
- senza stacco liscibile a zero
- alto rendimento

Campi di impiego:

Creazione di superfici a parete e soffitto piane, lisce e prive di tensioni per

- lavori di tappezzeria
- vernici plastiche
- vernici e colori a dispersione
- pannelli sintetici a parete
- fogli
- tecniche di intaglio e levigatura nei lavori di tinteggiatura

Riempimento di crepe e buchi.

Chiusure di fughe.

Posa di pannelli in gesso.

Incavicchiamento e copertura di materiali in schiuma rigida.

Incavicchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

Rapporti di miscelazione:

circa 16 l acqua: 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua: 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,8 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4 024705 561204	4246	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	9 006445 040602	4060	80 sacchi
25 kg sacco di carta	9 006445 040114	4011	40 sacchi
Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!			

ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

Rasante bianco a base di gesso e materie sintetiche con filler leggeri

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per il riempimento di giunti in lastre in gesso e fibra di gesso
- per la creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 su lastre in gesso e fibra di gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- resa molto elevata
- miscelabile comodamente anche in grande quantità
- consistenza uniforme per tutto il tempo di lavorazione
- aderenza su colori a dispersione opachi stabili come colori in lattice senza primer.
- ottima lavorabilità senza colature
- lisciabile a zero.
- levigabilità molto buona

Campi di impiego:

Rasatura e stuccatura di soffitti e pareti in

- muratura
- calcestruzzo
- intonaco
- calcestruzzo poroso
- lastre in gesso e fibra di gesso e altri pannelli edili

Riempimento di

- crepe, fessure e buchi
- giunti tra lastre in gesso e altre lastre edili.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4 B, a norma EN 13963

Rapporti di miscelazione:

circa 10,8 l acqua : 15 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 1,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,75 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,2 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,7 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta		4756	40 sacchi
Con pratica maniglia!			

ARDEX A 828 READY*

Stucco per superfici e giunti

Stucco per pareti di colore bianco, a dispersione, pronto all'uso

- lisciatura e stuccatura di pareti e soffitti in calcestruzzo e superfici di chiusura
- chiusura di giunti in costruzioni di gesso o lastre prefabbricate
- per la creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 sulle lastre in gesso e fibra di gesso.

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per strati sino a 5 mm
- lisciabile a zero
- idoneo per applicazione ad airless (solo per la stesura su superfici)

Campi di impiego:

Chiusura di giunti in coperture prefabbricate in calcestruzzo, lastre di gesso e pannelli edili.

Lisciatura e stuccatura di superfici di pareti e soffitti in:

- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- intonaco
- lastre in gesso e fibra di gesso
- tappezzerie in fibra di vetro
- piastrelle – pietra naturale – clinker
- intonaci opachi e brillanti
- intonaci in calce-cemento
- lastre in cemento fibrorinforzato

etc prima di effettuare lavori di tappezzerie in fibra di gessoatura, tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche etc.

Riempimento di lastre in gesso.

Norme, certificati di prova:

rasante fino tipo 4A secondo la norma EN 13963

Peso specifico della malta fresca: circa 1,2 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,2 kg a m² e mm

Tempi di asciugatura (+20°C/50% Ur):

- circa 8 ore per strato spesso 1,5 mm
- circa 24 ore per strato spesso 3 mm
- circa 48 ore per strato spesso 5 mm

Valore pH: circa 9,5

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: proteggere dal gelo e dalle alte temperature. In confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg secchio		4898	24 secchi

ARDEX A815**Rasante universale per pareti e soffitti**

Rasante a base di gesso

- per la rasatura a tutta superficie e la lisciatura di pareti e soffitti
- per la stuccatura di fughe tra lastre di gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 10 mm in una mano
- come sottofondo per la stesura di pitture e lavori di tappezzeria

Campi di impiego:

- Versatile, per la rasatura e lisciatura su
- comuni sottofondi in gesso minerali
- lastre in gesso e fibra di gesso
- calcestruzzo aerato.

Norme, certificati di prova:

Stucco e rasante fino, tipo 3B secondo la norma EN 13963

Rapporti di miscelazione:

- circa 17 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
- circa 2 volumi d'acqua : 3 volumi di polvere

NUOVO**Densità apparente della malta:** circa 0,8 kg/litro**Peso specifico della malta fresca:** circa 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 0,9 kg polvere a m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 50 – 60 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** circa 8**Codice GIS:** CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	 9 006445 047861	4786	40 sacchi

ARDEX W820**Rasante universale per pareti**

Rasante a base di gesso migliorato con materie sintetiche per pompe di miscelazione, apparecchiature a spruzzo e stesura manuale.

- per la creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 su lastre in gesso e fibra di gesso

Adatto per interni.

- per la creazione di superfici decorative
- per spessori da 0 a 20 mm
- lunga durata dell'impasto e dell'applicazione successiva
- ben levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

- Rasatura, lisciatura e intonacatura di superfici a parete e soffitto in
- calcestruzzo
- muratura
- intonaco
- lastre di gesso
- e altri sottofondi idonei.

Riempimento di fori, cavità e fessure. Rasatura di giunti tra lastre di gesso, altri pannelli edili e soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

ARDEX W820 è aperto alla diffusione al vapore e costituisce un sottofondo idoneo per pitture, carte da parati, intonaci a dispersione e altre applicazioni.

ARDEX W820 è adatto alla lavorazione manuale oltre che alla lavorazione con pompe di miscelazione e apparecchiature a spruzzo.

Norme, certificati di prova:

Malta secca di gesso per intonaci a strati sottili C6/20/2 secondo la norma EN 13279-1; stucco per fughe per la rasatura di fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963; materiale non infiammabile, classe A1, a norma EN 13501, parte 1

Rapporti di miscelazione:

circa 11,0 – 12,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

– lavorazione a macchina:

circa 11,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere

– lavorazione a rullo:

circa 15,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro**Peso specifico della malta fresca:** circa 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:** circa 1,0 kg polvere a m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 3 ore**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Resistenza a pressione:** circa 4 N/mm²**Resistenza a flessotrazione:** circa 2 N/mm²**Valore pH:** circa 7**Codice GIS:** CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	 9 006445 046406	4640	40 sacchi

ARDEX F 11**Rasante per facciate**

A base di cemento bianco

– per lisciare, riparare e rasare facciate, pareti e soffitti.

Adatto per interni ed esterni.

– resistente alle intemperie
– a bassa sollecitazione
– traspirante

Campi di impiego:

Per rasare, riparare e livellare
– facciate
– superfici di pareti e soffitti.

Per rivestire e uniformare superfici di

– calcestruzzo a vista
– muratura grezza
– intonaco.

Riempimento di crepe, fori e cavità su pareti e soffitti.

Lisciatura di pareti interni in calcestruzzo cellulare.

Rapporti di miscelazione:

circa 8,5 l acqua : 25 kg polvere rispettivamente

circa 1,7 l acqua : 5 kg polvere equivalente a

circa 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,2 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 12

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	 4 024705 562003	4207	confezione da 4 pezzi 208 sacchetti
25 kg sacco di carta	 9 006445 040138	4013	40 sacchi

ARDEX F 3**Rasante, riempitivo e ripristino per superfici**

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

– per facciate, superfici di pareti e soffitti

Adatto per interni ed esterni.

– indurisce e asciuga rapidamente
– a bassa tensione ed esente da crepe in tutti gli spessori
– facile lavorabilità
– eccellente adesione
– alto rendimento
– idoneo per pitture a dispersione

Campi di impiego:

Per riempire, ripristinare e livellare:
– facciate
– superfici di parete e soffitti.

Su sottofondi asciutti prima dell'applicazione di

– pitture e intonaci a dispersione
– intonaci siliconici
– intonaci silicati a dispersione
– intonaci silicati
– vernici trasparenti, spugnature e spatolature etc.

Rapporti di miscelazione:

circa 11,5 l acqua : 25 kg polvere rispettivamente

circa 2,25 l acqua : 5 kg polvere equivalente a

circa 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,9 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,3 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, circa 24 ore

Valore pH: circa 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	 4 024705 561600	4134	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
25 kg sacco di carta	 9 006445 040596	4059	40 sacchi

ARDEX R1

Stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID

- per lisciare e rasare pareti e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni
- combina i vantaggi di un rasante a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco rapido
- lavori di intonacatura rispondenti alle classi qualitative Q1 – Q4 ai sensi della norma B 3415 tra lastre in gesso e fibra di gesso

Adatto per interni.

- per tutti i sottofondi comuni
- senza mano di fondo
- particolarmente resistente
- privo di tensioni ed esente da crepe
- per strati sino a 10 mm
- non cala
- facile lavorabilità
- liscibile anche senza frattazzatura
- alto rendimento

Su vecchi sottofondi stabili è sufficiente come rasante adesivo. Su vecchi sottofondi in vernice acrilica, in resina alchidica così come su rivestimenti in piastrelle e lastre è sufficiente l'applicazione di uno strato sottile ARDEX R1 al posto di una mano di fondo.

Campi di impiego:

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe su lastre in gesso e altri pannelli edili.

Rapporti di miscelazione:

circa 5 l acqua : 10 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,8 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 45 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, circa 1 giorno

Valore pH: malta fresca a base cementizia = circa 12,
strato di stucco dopo la presa = circa 10

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, privo di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg sacco di carta		4700	80 sacchi
Con pratica maniglia!			

ARDEX R4 RAPID

Rasante universale rapido

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

Rasante rapido per riparazioni con carattere di finitura per pareti, pavimenti e soffitti.

- per il riempimento di fori e crepe

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.

- utilizzabile senza mano di fondo
- lavorazione successiva dopo circa 45 – 60 minuti

Campi di impiego:

Per la lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe.

Possibili sottofondi:

- calcestruzzo
- intonaci cementizi e in calce cemento
- intonaci di gesso e lastre di gesso per pareti
- muratura
- intonaci stollati minerali e a base di resine sintetiche
- lastre in gesso e fibra di gesso
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- tinteggiature a dispersione resistenti all'acqua
- vecchi colori in lattice
- colori in vernice acrilica
- pitture acriliche
- tinteggiature in resina alchidica
- tappezzerie in fibra di gesso, tinteggiata
- pannelli truciolari e OSB
- tavolati, scale in legno
- vecchi sottofondi con colla fortemente attaccata e residui di rasanti
- pietra naturale e terrazzo.

All'esterno ARDEX R4 RAPID può essere utilizzato solo su superfici a pavimento con ridotta sollecitazione (ad esempio riparazioni su superfici d'appoggio per soli carichi pedonali) e non è adatto all'utilizzo diretto come alla posa di rivestimenti bicomponenti.

Utilizzabile per lavori di rasatura di superfici in spessori compresi tra 0 e 10 mm.

Rapporti di miscelazione:

circa 0,4 l acqua : 1 kg polvere rispettivamente
circa 1 l acqua : 2,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,85 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: 1,1 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 15 minuti

Valore pH: circa 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg secchio		3204	110 secchi



ARDEX RF***Stucco in cartuccia spatolabile**

Stucco pronto all'uso, monocomponente a base di dispersione acrilica

- privo di solventi
- per la correzione di crepe e fori su pareti in calcestruzzo, intonaco e prefabbricati leggeri

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- senza ritiri, sino a 12 mm di spessore in uno strato
- tinteggiabile
- non crepa
- odore neutro
- privo di solventi, isocianati e siliconi
- levigabile

Campi di impiego:

Per la correzione di crepe, graffi e fori all'interno e all'esterno su:

- legno
- calcestruzzo
- intonaco
- muratura
- lastre in gesso etc.

Densità (DIN EN ISO 2811-1): $0,57 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Tempo di formazione della pellicola (+23°C/50% Ur): circa 5 minuti

Penetrazione (DIN 51579 / 5 sec.): $230 \pm 30 \text{ 1/10 mm}$

Capacità di tenuta (in riferimento alla norma ASTM 2202): $\leq 2 \text{ mm}$

Durezza Shore A (DIN 53505): $50 \pm 6 \text{ unità}$

Indurimento completo (+23°C/50% Ur): circa 3 mm / giorno

Granulometria: $< 0,2 \text{ mm}$

Temperatura di lavorazione (ARDEX RF e sottofondo): da +5°C sino a +35°C

Sollecitazione in temperatura (ARDEX RF indurito): da -25°C sino a +80°C

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Mantenere al riparo dal gelo e dalle alte temperature.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
310 ml cartuccia		7645	cartone 12 pezzi



ARDEX A828

riempitivo per pareti e superfici

Per il riempimento di crepe, fessure e fori

Ideale per la chiusura di giunti tra pannelli in gesso e gesso fibrorinforzato

La seconda mano è possibile già dopo 30 minuti - non necessita di asciugatura completa



ARDEX A826

rasante di finitura per pareti

Ottimale per rasature di finitura

Lisciabile a zero senza stacco

Lavorabile per un'ora e a indurimento rapido

SUPERFICI PERFETTE