



Building tomorrow

RASANTI PER PARETI

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

<p>ARDEX A 828 riempitivo per pareti e superfici</p>
<p>ARDEX A 826 rasante di finitura per pareti</p>
<p>ARDEX A 828 COMFORT stucco ultra leggero</p>
<p>ARDEX A 828 READY stucco per superfici e giunti</p>
<p>ARDEX A 815 rasante universale per pareti e soffitti</p>
<p>ARDEX W 820 rasante universale per pareti</p>
<p>ARDEX F 11 rasante per facciate</p>
<p>ARDEX F 3 rasante, riempitivo e ripristino per superfici</p>
<p>ARDEX R 1 stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione</p>
<p>ARDEX R 4 RAPID rasante universale rapido</p>
<p>ARDEX RF stucco in cartuccia spatolabile</p>



PROSPETTO DI SISTEMA RASANTI PER PARETI	Superfici, pareti e fughe			
	ARDEX A 828	ARDEX A 826	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY
				
Base	gesso	gesso	gesso	dispersione
CODICE EMI®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
Effetto ARDURAPID®				
A1 a norma EN 13501	✓	✓	✓	
A2 a norma EN 13501				✓
Per la creazione di superfici della classe di qualità Q1-Q4	✓	✓	✓	✓
Durata dell'impasto a +20°C [min]	30	60	60	
Spessore [mm]	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	0 – 5
Materiale occorrente [kg/m²/mm]	1	0,9	0,7	1,2
Muratura				
calcestruzzo cellulare	✓	✓	✓	✓
calcestruzzo	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
laterizio	✓	✓	✓	✓
lastre in gesso	✓	✓	✓	✓
pietra arenaria calcarea	✓	✓	✓	✓
rasanti in gesso	✓	✓	✓	✓
Rivestimenti di pareti e soffitti				
lastre in gesso e fibra di gesso	✓	✓	✓	✓
lastre in cemento fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓
lastre OSB a norma EN 300	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
pannelli in legno truciolare P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Vecchi sottofondi				
rivestimenti in piastrelle e lastre	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓
pietra naturale	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓
pitture acriliche e in resina alchidica	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓
colori a dispersione resistenti all'acqua, antigraffio e lavabili opachi	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓
colori a base di lattice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓
Intonaci				
intonaci strolati minerali	✓	✓	✓	✓
MG 2 malta calce cemento	✓	✓	✓	✓
MG 3 malta cemento	✓	✓	✓	✓
MG 4 malta a base di gesso	✓	✓	✓	✓
intonaci a base di resine sintetiche	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓

		Esterni e facciate		Restauri e ristrutturazioni		
ARDEX A 815	ARDEX W 820	ARDEX F 11*	ARDEX F 3*	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF



	gesso	gesso	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	dispersione
	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓	✓			✓		
	50 – 60	180	30	30	45	15	
	0 – 10	0 – 20	non miscelato sino a 5	qualsiasi	sino a 10	sino a 10	sino a 12
	0,9	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY

*I consigli d'uso elencati valgono solo per gli ambienti interni.

ARDEX A 828

Riempitivo per pareti e superfici

A base di gesso e materie sintetiche

Riempitivo per pareti con i vantaggi di un intonaco rapido

- per la chiusura di fughe in lastre di gesso e altre lastre edili
- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Lavorabile senza problemi sia con basse che con alte temperature. A presa continua in strati di qualsiasi spessore. Seconda mano possibile già dopo ½ ora - non necessita di asciugatura totale.

- non cala
- non crepa

Campi di impiego:

- Rasatura e intonacatura di
- muratura grezza
- calcestruzzo
- intonaco a calce, gesso o cemento
- calcestruzzo cellulare.

Riempimento di cavità estese su pareti e soffitti

Riempimento di

- crepe, fessure e buchi
- giunti tra pannelli di gesso e altri pannelli edili.

Rasatura di pareti in

- pietra arenaria ed elementi planari.

Chiusura di fughe in soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

Posa di pannelli in gesso.

Incavocchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

Rapporti di miscelazione:

circa 13 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,0 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto		4205	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta		4062	80 sacchi
25 kg sacco di carta		4010	40 sacchi
Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!			

ARDEX A 826

Rasante di finitura per pareti

A base di gesso e materie sintetiche

- per la rasatura e il riempimento di superfici a parete e soffitto
- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- ottimale per rasature fini
- senza stacco liscivabile a zero
- alto rendimento

Campi di impiego:

- Creazione di superfici a parete e soffitto piane, lisce e prive di tensioni per
- lavori di tappezzeria
- vernici plastiche
- vernici e colori a dispersione
- pannelli sintetici a parete
- fogli
- tecniche di intaglio e levigatura nei lavori di tinteggiatura

Riempimento di crepe e buchi.

Chiusure di fughe.

Ripristino di lastre in gesso.

Incavocchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

Rapporti di miscelazione:

circa 16 l acqua: 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua: 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,8 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto		4246	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta		4060	80 sacchi
25 kg sacco di carta		4011	40 sacchi
Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!			

ARDEX A 828 COMFORT**Stucco ultra leggero**

Rasante bianco a base di gesso e materie sintetiche con filler leggeri

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per il riempimento di giunti in lastre in gesso e fibra di gesso
- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- resa molto elevata
- miscelabile comodamente anche in grande quantità
- consistenza uniforme per tutto il tempo di lavorazione
- aderenza su colori a dispersione opachi stabili come colori in lattice senza primer.
- ottima lavorabilità senza colature
- liscibile a zero.
- levigabilità molto buona

Campi di impiego:

Rasatura e stuccatura di soffitti e pareti in

- muratura
- calcestruzzo
- intonaco
- calcestruzzo poroso
- lastre in gesso e fibra di gesso e altri pannelli edili

Riempimento di crepe, fessure e buchi.

Norme, certificati di prova:

materiale non infiammabile classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4 B, a norma EN 13963

Rapporti di miscelazione:

circa 10,8 l acqua : 15 kg polvere equivalente a circa 1 volume d'acqua : 1,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,75 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,2 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,7 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta		4756	40 sacchi
Con pratica maniglia!			

ARDEX A 828 READY ***Stucco per superfici e giunti**

Stucco per pareti di colore bianco, a dispersione, pronto all'uso a base di resine sintetiche di alta qualità e additivi selezionati

- lisciatura e stuccatura di pareti e soffitti in calcestruzzo e superfici di chiusura
- chiusura di giunti in costruzioni di gesso o lastre prefabbricate
- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per strati sino a 5 mm
- liscibile a zero
- idoneo per applicazione ad airless (solo per la stesura su superfici)

Campi di impiego:

Lisciatura e stuccatura di superfici di pareti e soffitti in:

- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- intonaco
- lastre in gesso e fibra di gesso
- tappezzerie in fibra di vetro
- piastrelle - pietra naturale - clinker
- intonaci opachi e brillanti
- intonaci in calce-cemento
- lastre in cemento fibrorinforzato

etc prima di effettuare lavori di tinteggiatura, tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche etc.

Norme, certificati di prova:

rasante fino tipo 4A secondo la norma EN 13963

Peso specifico della malta fresca: circa 1,2 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,2 kg a m² e mm

Tempi di asciugatura (+20°C/50% Ur):

- circa 8 ore per strato spesso 1,5 mm
- circa 24 ore per strato spesso 3 mm
- circa 48 ore per strato spesso 5 mm

Valore pH: circa 9,5

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: proteggere dal gelo e dalle alte temperature. In confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto		4898	24 fusti

ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti

Rasante a base di gesso

- per la rasatura a tutta superficie e la lisciatura di pareti e soffitti
- per la stuccatura di fughe tra lastre di gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 10 mm in una mano
- come sottofondo per la stesura di pitture e lavori di tappezzeria

Campi di impiego:

Versatile, per la rasatura e lisciatura su

- comuni sottofondi in gesso minerali
- lastre in gesso e fibra di gesso
- calcestruzzo aerato.

Norme, certificati di prova:

Stucco e rasante fino, tipo 3B secondo la norma EN 13963

Rapporti di miscelazione:

circa 17 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 2 volumi d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,8 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 50 – 60 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: circa 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato,

esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	 9 006445 047861	4786	40 sacchi

ARDEX W 820

Rasante universale per pareti

Rasante a base di gesso migliorato con materie sintetiche per pompe di miscelazione, apparecchiature a spruzzo e stesura manuale.

- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni.

- per la creazione di superfici decorative
- per spessori da 0 a 20 mm
- lunga durata dell'impasto e dell'applicazione successiva
- ben levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e intonacatura di superfici a parete e

soffitto in

- calcestruzzo
- muratura
- intonaco
- lastre di gesso

e altri sottofondi idonei.

Riempimento di fori, cavità e fessure. Rasatura di giunti tra lastre di gesso, altri pannelli edili e soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

ARDEX W820 è aperto alla diffusione al vapore e costituisce un sottofondo idoneo per pitture, carte da parati, intonaci a dispersione e altre applicazioni.

ARDEX W820 è adatto alla lavorazione manuale oltre che alla lavorazione con pompe di miscelazione e apparecchiature a spruzzo.

Norme, certificati di prova:

Malta secca di gesso per intonaci a strati sottili C6/20/2 secondo la norma EN 13279-1; stucco per fughe per la rasatura di fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963; materiale non infiammabile, classe A1, a norma EN 13501, parte 1

Rapporti di miscelazione:

circa 11,0 – 12,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

– lavorazione a macchina:

circa 10,0 – 14,0 l acqua : 25 kg polvere

– lavorazione a rullo:

circa 15,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,0 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 3 ore

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Resistenza a pressione: circa 4 N/mm²

Resistenza a flessotrazione: circa 2 N/mm²

Valore pH: circa 7

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato,

esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	 9 006445 046406	4640	40 sacchi

ARDEX F 11

Rasante per facciate

A base di cemento bianco
 – per lisciare, riparare e rasare facciate, pareti e soffitti.

Adatto per interni ed esterni.

- resistente alle intemperie
- a bassa sollecitazione
- traspirante

Campi di impiego:

- Per rasare, riparare e livellare
- facciate
 - superfici di pareti e soffitti.

- Per rivestire e uniformare superfici di
- calcestruzzo a vista
 - muratura grezza
 - intonaco.

Riempimento di crepe, fori e cavità su pareti e soffitti.
 Lisciatura di pareti interni in calcestruzzo cellulare.

Rapporti di miscelazione:

circa 8,5 l acqua: 25 kg polvere rispettivamente
 circa 1,7 l acqua: 5 kg polvere equivalente a
 circa 1 volume d'acqua: 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro
Peso specifico della malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,2 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti
Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura
Valore pH: circa 12

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	 4 024705 562003	4207	confezione da 4 pezzi 208 sacchetti
25 kg sacco di carta	 9 006445 040138	4013	40 sacchi

ARDEX F 3

Rasante, riempitivo e ripristino per superfici

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS
 – per facciate, superfici di pareti e soffitti

Adatto per interni ed esterni.

- indurisce e asciuga rapidamente
- a bassa tensione ed esente da crepe in tutti gli spessori
- facile lavorabilità
- eccellente adesione
- alto rendimento
- idoneo per pitture a dispersione

Campi di impiego:

- Per riempire, ripristinare e livellare:
- facciate
 - superfici di parete e soffitti.

- Su sottofondi asciutti prima dell'applicazione di
- pitture e intonaci a dispersione
 - intonaci siliconici
 - intonaci silicati a dispersione
 - intonaci silicati
 - vernici trasparenti, spugnature e spatolature etc.

Rapporti di miscelazione:

circa 11,5 l acqua : 25 kg polvere rispettivamente
 circa 2,25 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
 circa 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,9 kg/litro
Peso specifico della malta fresca: circa 1,3 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 30 minuti
Lavori di intonacatura e incollaggio:
 dopo l'asciugatura, circa 24 ore
Valore pH: circa 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	 9 006445 040596	4059	40 sacchi

ARDEX R 1

Stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID

- per lisciare e rasare pareti e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni
- combina i vantaggi di un rasante a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco rapido
- corrisponde ai requisiti relativi alla norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

Adatto per interni.

- per tutti i sottofondi comuni
- senza mano di fondo
- particolarmente resistente
- privo di tensioni ed esente da crepe
- per strati sino a 10 mm
- non cala
- facile lavorabilità
- lisciable anche senza frattazzatura
- alto rendimento

Su vecchi sottofondi stabili è sufficiente come rasante adesivo. Su vecchi sottofondi in vernice acrilica, in resina alchidica così come su rivestimenti in piastrelle e lastre è sufficiente l'applicazione di uno strato sottile ARDEX R1 al posto di una mano di fondo.

Campi di impiego:

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe,

fori profondi, fessure e fughe su lastre in gesso e altri pannelli edili.

Rapporti di miscelazione:

circa 5 l acqua : 10 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: circa 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,8 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 45 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, circa 1 giorno

Valore pH: malta fresca a base cementizia = circa 12, strato di stucco dopo la presa = circa 10

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, privo di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg sacco di carta		4700	80 sacchi
Con pratica maniglia!			

ARDEX R 4 RAPID

Rasante universale rapido

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

Rasante rapido per riparazioni con carattere di finitura per pareti, pavimenti e soffitti.

- per il riempimento di fori e crepe

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.

- utilizzabile senza mano di fondo
- lavorazione successiva dopo circa 45 – 60 minuti

Campi di impiego:

Per la lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe.

Possibili sottofondi:

- calcestruzzo
- intonaci cementizi e in calceceamento
- intonaci di gesso e lastre di gesso per pareti
- muratura
- intonaci strolati minerali e a base di resine sintetiche
- lastre in gesso e fibra di gesso
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- tinteggiature a dispersione resistenti all'acqua
- vecchi colori in lattice
- colori in vernice acrilica
- pitture acriliche
- tinteggiature in resina alchidica
- tappezzerie in fibra di gesso, tinteggiata
- pannelli truciolari e OSB
- tavolati, scale in legno
- vecchi sottofondi con colla fortemente attaccata e residui di rasanti
- pietra naturale e terrazzo.

All'esterno ARDEX R 4 RAPID può essere utilizzato solo su superfici a pavimento con ridotta sollecitazione (ad esempio riparazioni su superfici d'appoggio per soli carichi pedonali) e non è adatto all'utilizzo diretto come alla posa di rivestimenti bicomponenti.

Utilizzabile per lavori di rasatura di superfici in spessori compresi tra 0 e 10 mm.

Rapporti di miscelazione:

circa 0,4 l acqua : 1 kg polvere rispettivamente
circa 1 l acqua : 2,5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,85 kg/litro

Peso specifico della malta fresca: 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: 1,1 kg polvere a m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): circa 15 minuti

Valore pH: circa 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto a base cementizia, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg fusto		3204	110 fusti

ARDEX RF *
Stucco in cartuccia spatolabile

Stucco pronto all'uso, monocomponente a base di dispersione acrilica

- privo di solventi
- per la correzione di crepe e fori su calcestruzzo, intonaco e prefabbricati leggeri

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- senza ritiri, sino a 12 mm di spessore in uno strato
- tinteggiabile
- non crepa
- odore neutro
- privo di solventi, isocianati e siliconi
- levigabile

Campi di impiego:

Per la correzione di crepe, graffi e fori all'interno e all'esterno su:

- legno
- calcestruzzo
- intonaco
- muratura
- lastre in gesso etc.

Densità (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ± 0,05 g/cm³

Tempo di formazione della pellicola (+23°C/50% Ur):

circa 5 minuti

Penetrazione (DIN 51579 / 5 sec.): 230 ± 30 1/10

mm

Capacità di tenuta (in riferimento alla norma ASTM 2202): ≤ 2 mm

Durezza Shore A (DIN 53505): 50 ± 6 unità

Indurimento completo (+23°C/50% Ur):

circa 3 mm / giorno

Granulometria: < 0,2 mm

Temperatura di lavorazione (ARDEX RF e sottofondo):

da +5°C sino a +35°C

Sollecitazione in temperatura (ARDEX RF indurito):

da -25°C sino a +80°C

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione

privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Mantenere al riparo dal gelo e dalle alte temperature.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Scatola
310 ml cartuccia		7645	12 pezzi

IL PREZIOSO STRATO SOTTOSTANTE

