



Building tomorrow

STUCCHI PER L'ESTERNO, PER VIALETTI E GIARDINI

INFORMAZIONE PRODOTTI

NUOVO	ARDEX GF 3-1 K stucco per fughe
	ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2-K
	ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2-K
	ARDEX G 40 OUTDOOR giunto universale



ARDEX GF 3-1 K**Stucco per fughe**

Stucco per fughe monocomponente, indurente all'aria, pronto all'uso con miscela graduata di grani minerali

- per larghezza fughe ≥ 3 mm sino a max. 20 mm
- profondità minima delle fughe 30 mm, con rivestimenti a lastre (incollate su malte drenanti) ≥ 20 mm

Adatto per esterni, pavimenti.

- pronto all'uso
- permeabile all'acqua
- impastabile con acqua
- lavorabile anche con pioggia leggera
- dopo la lavorazione proteggere per 24 ore dall'umidità

Campi di impiego:

Per il riempimento all'esterno di fughe sottili tra lastricati in agglomerato o pietra naturale, rivestimenti in clinker o lastre. Adatto per vialetti di giardini, terrazze e ingressi con sola funzione pedonale.

Lavorabile anche con pioggia leggera, tuttavia proteggere dall'umidità per 24 ore (a $+20^{\circ}\text{C}$), è pertanto necessario coprire!

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm per lastre da

- 60 x 40 cm: circa 0,70 kg/m²
- 40 x 40 cm: circa 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 1,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 45 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 7 giorni

Temperatura esterna: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura sottofondo: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura materiale: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Resistenza a flessione: circa 8,0 N/mm²

Resistenza a compressione: circa 16 N/mm²

Permeabilità all'acqua: $1,7 \times 10^{-5}$ m/s

(con una quota delle fughe del 5% circa 3 l/m²/h)

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 25 kg fusto		7660	24 fusti
grigio pietra 25 kg fusto		7659	24 fusti
basalto 25 kg fusto		7661	24 fusti

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX GF 300 * | 3 | 4**Stucco per fughe tra lastre 2-K**

A base epossidica bicomponente priva di solventi

- per fughe da 3 mm di larghezza
- profondità minima delle fughe 30 mm (su superfici carrabili riempire le fughe completamente)

Adatto esterni, pavimenti.

- elevata fluidità
- permeabile all'acqua
- autocompattante
- resistente alle macchine di aspirazione spazzatrice
- alta resistenza al gelo e al sale scioglihiaccio
- resistente alle abrasioni
- riempimento duraturo delle fughe
- precise superfici lastrate

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe sottili di rivestimenti in lastre. Idoneo per superfici carrabili a carico leggero e medio.

Utilizzabile anche con la pioggia e temperature basse, non necessita di copertura!

Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione.

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm per lastre da

- 50 x 50 cm: circa 0,60 kg/m²
- 40 x 40 cm: circa 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 1,00 kg/m²
- 20 x 20 cm: circa 1,40 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 10 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 5 giorni

Temperatura esterna: $\geq +3^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura sottofondo: $\geq +3^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura materiale: $\geq +3^{\circ}\text{C}$, max. $+25^{\circ}\text{C}$

Resistenza a flessione: circa 6 N/mm²

Resistenza a compressione: circa 15 N/mm²

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Conservare in verticale.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 10 kg fusto		7601	50 fusti
grigio pietra 10 kg fusto		7602	50 fusti

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX GF 900 * | 2 | 4

Legante per graniglia e vetro 2-K

Legante bicomponente in resina epossidica, privo di solventi per superfici altamente permeabili.

Adatto per esterni.

- carrabile
- alta resistenza ai raggi UV
- stabilità molto elevata contro l'ingiallimento
- adatto anche per materiali minerali umidi
- perfetto per graniglia in vetro
- ampia gamma di impiego

Campi di impiego:

Adatto per le griglie circolari degli alberi, profilatura di selciati e lastre, rivestimenti superficiali, bordi dei prati e strisce paraspruzzi. Adatto a traffico leggero, permeabile per fughe particolarmente ampie.

Dopo la presa il materiale è completamente innocuo dal punto di vista fisiologico.

Adatto per materiale minerale nella granulometria 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm e 8/16 mm.

Materiale occorrente

(quantità di graniglia in kg, legabile con una confezione di prodotto ARDEX GF 900)

graniglia	calpestabile	carrabile (max. 3,5 to)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 - 33 kg	25 kg
5/8	33 - 35 kg	
8/16	35 - 40 kg	

Rapporto di miscelazione:
indicato sulla confezione

Materiale occorrente:

1,25 kg per 25 - 40 kg di materiale minerale (in base alla granulometria)
o 20 kg di graniglia di vetro

Durata dell'impasto (+20°C): circa 40 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 12 ore, con chiusura al passaggio e protezione dalla pioggia

Completa fruibilità: carrabile dopo 7 giorni

Temperatura esterna: da min. +8°C a max. +30°C

Temperatura sottofondo: da min. +8°C a max. +30°C

Confezione: bottiglia combinata in PE in confezione da 1,25 kg netti

Stoccaggio: in ambiente fresco ma protetto dal gelo, circa 12 mesi in confezione originale e sigillata. Mantenere in verticale.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1,25 kg scatola		7614	192 scatole
Scatola (composta da 780 g componente A e 470 g componente B)			

ARDEX G 40 OUTDOOR

Giunto universale

A base cementizia

Per fughe da 4 mm a max. 40 mm di larghezza.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente al gelo e ai sali antigelo (XF4 per la norma Ö-NORM B4710-1)
- resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- calpestabile già dopo 12 ore
- consistenza variabile (da compatta a viscosa)

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in agglomerato
- lastre in pietra naturale (idrorepellenti)
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimento ad ordito per facciate e vetro cemento.

La vori di pavimentazione di superfici commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.

Norme, certificati di prova:

Rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

Rapporto di miscelazione:

circa 3,25 l acqua : 25 kg polvere (consistenza compatta)
circa 4,5 l volume d'acqua : 25 kg polvere (consistenza viscosa)

Densità apparente: circa 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 2,1 kg/litro

NUOVO

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle e lastre

- 60 x 60 cm: circa 0,30 kg/m²
- 30 x 60 cm: circa 0,50 kg/m²
- 30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): circa 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo circa 12 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno circa 20 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 30 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 40 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 50 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta		4797	40 sacchi
basalto 25 kg sacco di carta		4796	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta		4794	40 sacchi
Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.			