



ARDEX SK 20 L / SK 28 L

TRICOM Angolare sinistro per piatto doccia

- impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- altamente resistente allo strappo elastico
- resistente agli alcali
- resistente agli agenti aggressivi



Area di applicazione

Interni ed esterni. Pareti e pavimenti.

Kit di sigillatura per il riempimento flessibile e impermeabile di giunti di dilatazione, giunti perimetrali e raccordi e passanti soggetti a fessurazioni.

Nel sistema con:

- ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS - Malta sigillante
- ARDEX 8 + 9 - Malta sigillante
- ARDEX 8 + 9 L - Impermeabilizzante bicomponente cementizio
- ARDEX S 2-K PU - Impermeabilizzante bicomponente a base di resina sintetica per carichi elevati
- ARDEX SK 100 W TRICOM - Telo impermeabilizzante
- ARDEX S7 PLUS W - Impermeabilizzante monocomponente cementizio

Norme applicabili

ÖNORM B 3407 – Progettazione ed esecuzione di lavori di posa di piastrelle, lastre e mosaici:

Il kit sigillante ARDEX TRICOM può essere utilizzato per le classi di esposizione all'umidità da W1 a W6.

DIN 18534 – Impermeabilizzazione di ambienti interni:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato nelle classi di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I e W3-I.



DIN 18535 – Impermeabilizzazione di serbatoi e vasche: il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di serbatoi e vasche in ambienti interni ed esterni nelle classi di esposizione all'acqua W1-B e W2-B (fino a 10 m di profondità).

DIN 18531 – Impermeabilizzazione di tetti, balconi, logge e pergolati:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze in combinazione con piastrelle o lastre.

Elenco delle norme edilizie e scheda tecnica ZDB:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM è idoneo all'impiego nelle classi di esposizione all'umidità A, B e C secondo (DIBt) Elenco delle norme edilizie A Parte 2 n. 1.10 e alle classi A0 e B0 secondo la scheda tecnica ZDB "Impermeabilizzazioni in combinazione" nonché secondo l'ETAG 022 Impermeabilizzazioni per pareti e pavimenti in ambienti umidi, Parte 2: Membrane impermeabilizzanti.

Descrizione dettagliata del prodotto

Elementi di raccordo preformati e flessibili per la sigillatura degli angoli di un massetto inclinato nelle docce a filo pavimento, per altezze di 20 e 28 mm.

Descrizione

I componenti del set di guarnizioni ARDEX TRICOM sono costituiti da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in poliuretano oppure da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in cloruro di polivinile e un anello in butile.

Il materiale è impermeabile, facile da tagliare con un coltello o delle forbici, si integra molto bene nei composti impermeabilizzanti, non si raggrinzisce e presenta un'elevata capacità di adesione ai materiali impermeabilizzanti.

ARDEX Srl
Via Alessandro Volta 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Italia
+39 030 911 99 52
office@ardex.it
www.ardex.it

Produttore certificato secondo le norme EN
ISO 9001 e EN ISO 14001

ARDEX SK 20 L / SK 28 L

TRICOM Angolare sinistro per piatto doccia

Il ridotto spessore del materiale consente un rivestimento quasi senza giunti con i sigillanti ARDEX.

Il kit di sigillatura ARDEX SK TRICOM è sufficientemente permeabile al vapore da consentire ai sigillanti sottostanti di asciugarsi e indurirsi.

Preparazione del sottofondo

Attenersi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche degli impermeabilizzanti ARDEX e delle membrane impermeabilizzanti ARDEX. Le aperture dei giunti devono essere sufficientemente larghe in base al movimento calcolato e, se necessario, smussate ai bordi per consentire la formazione di un anello.

Applicazione

Gli angoli vengono inseriti su misura nel mastice ARDEX appena steso, pettinato o spatolato e immediatamente pressati con forza utilizzando una spatola liscia o una spatola da stucco. Il mastice ARDEX deve essere lo stesso che verrà utilizzato successivamente per la realizzazione dell'impermeabilizzazione composita.

Per le impermeabilizzazioni con la membrana impermeabilizzante ARDEX SK 100 W, per l'incasso degli angoli utilizzare a scelta la malta ARDEX 8 + 9 o ARDEX S7 PLUS W. Nella zona di giunzione, gli angoli devono essere sovrapposti di circa 5 cm incollati con il sistema impermeabilizzante utilizzato. Assicurarsi che l'impermeabilizzante non penetri nello spazio di movimento sottostante. Dopo l'installazione di tutte le parti necessarie del kit di sigillatura, è possibile iniziare la realizzazione dell'impermeabilizzazione composita.

Con il secondo strato dell'impermeabilizzazione composita si rifiniscono gli angoli. Nella zona mobile (ad es. giunto di dilatazione) occorre lasciare uno spazio libero di pari larghezza nel materiale impermeabilizzante.

Da tenere presente

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX SK TRICOM non deve essere utilizzato a diretto contatto con impermeabilizzanti o adesivi contenenti solventi.

In aree particolarmente esposte a sollecitazioni chimiche aggressive e a sollecitazioni dovute a oli, carburanti o alcoli, richiedere una consulenza tecnica prima dell'uso previsto. In caso di dubbio, eseguire una posa di prova o un test di compatibilità.

Attenersi alle istruzioni di lavorazione riportate nelle schede tecniche dei nostri prodotti impermeabilizzanti.

Avviso

Si prega di attenersi alle indicazioni riportate nelle nostre schede di sicurezza.

Solo per uso professionale!

Informazioni aggiuntive

Procedere con cautela durante la lavorazione: evitare la formazione di polvere e il rilascio nell'ambiente.

Smaltire il contenitore e il contenuto, una volta solidificati, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Colore	bianco
Peso circa	7,6 g/pezzo
Spessore	0,5 mm
Lunghezza del lato	105/120 mm
Resistenza alla temperatura	da -5 °C a +60 °C
Prova di piegatura a -20 °C	nessuna crepa
Pressione di scoppio	1,5 bar

Dettagli del prodotto

EMICODE	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS
Confezionamento	Scatole da 10 pezzi ciascuna
Conservazione	Si conserva per circa 24 mesi in locali freschi e asciutti, nella confezione originale chiusa.