



# ARDEX SK 270

## TRICOM Angolo esterno a 270°

- impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- altamente resistente allo strappo elastico
- resistente agli alcali
- resistente agli agenti aggressivi



### Campo di applicazione

Interni ed esterni. Pareti e pavimenti.  
Kit di sigillatura per il riempimento flessibile e impermeabile di giunti di dilatazione, giunti perimetrali, nonché raccordi e passanti soggetti a fessurazione.

### Nel sistema con

ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Mastice sigillante  
ARDEX 8 + 9 Mastice sigillante  
ARDEX 8 + 9 L Mastice sigillante e colla sigillante  
ARDEX S 2-K PU Mastice sigillante per carichi elevati  
ARDEX SK 100 W TRICOM Membrana impermeabilizzante  
ARDEX S7 PLUS W Malta impermeabilizzante elastica

### Norme vigenti

#### ÖNORM B 3407 – Progettazione ed esecuzione di lavori di posa di piastrelle, lastre e mosaici:

Il kit impermeabilizzante ARDEX TRICOM può essere utilizzato per le classi di esposizione all'umidità da W1 a W6.

#### DIN 18534 – Impermeabilizzazione di ambienti interni:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato nelle classi di esposizione all'acqua WO-I, W1-I, W2-I e W3-I.

ARDEX Srl  
Via Alessandro Volta 73  
25015 Desenzano del Garda (BS)  
Italia  
+39 030 911 99 52  
office@ardex.it  
www.ardex.it

**DIN 18535 – Impermeabilizzazione di serbatoi e vasche:** il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di serbatoi e vasche in ambienti interni ed esterni nelle classi di esposizione all'acqua W1-B e W2-B (fino a 10 m di profondità).

#### DIN 18531 – Impermeabilizzazione di tetti, balconi, logge e pergolati:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze in combinazione con piastrelle o lastre.

#### Elenco delle norme edilizie e scheda tecnica ZDB:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM è idoneo all'impiego nelle classi di esposizione all'umidità A, B e C secondo (DIBt) Elenco delle norme edilizie A, Parte 2, n. 1.10 e alle classi A0 e B0 secondo la scheda tecnica ZDB "Impermeabilizzazioni in combinazione" nonché secondo l'ETAG 022 Impermeabilizzazioni per pareti e pavimenti in ambienti umidi, Parte 2: Membrane impermeabilizzanti.

#### Descrizione dettagliata del prodotto

Angoli esterni preformati per il superamento flessibile e impermeabile di giunti di raccordo e di dilatazione.

#### Descrizione

I componenti del kit di sigillatura ARDEX TRICOM sono costituiti da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in poliuretano oppure da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in cloruro di polivinile e un anello in butile.

Il materiale è impermeabile, facile da tagliare con coltello o forbici, si integra molto bene nei composti impermeabilizzanti, non si piega e presenta un'elevata capacità di adesione ai materiali impermeabilizzanti. Il ridotto spessore del materiale consente un rivestimento quasi senza soluzione di continuità con i composti impermeabilizzanti ARDEX.

Produttore certificato secondo le norme  
EN ISO 9001 e EN ISO 14001

# ARDEX SK 270

## TRICOM Angolo esterno a 270°

Il kit di sigillatura ARDEX SK TRICOM è sufficientemente permeabile al vapore da consentire ai sigillanti sottostanti di asciugarsi e indurirsi.

### Preparazione del sottofondo

Attenersi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche dei sigillanti ARDEX e dei teli impermeabilizzanti ARDEX. Le aperture dei giunti devono essere sufficientemente larghe in base al movimento calcolato e, se necessario, smussate ai bordi per consentire la formazione di un anello.

### Applicazione

Gli angoli esterni vengono inseriti su misura nel mastice impermeabilizzante ARDEX appena steso, pettinato o spatolato, e immediatamente dopo vengono premuti con forza utilizzando una spatola lisciante o una spatola. Il mastice impermeabilizzante ARDEX deve essere lo stesso che verrà utilizzato successivamente per realizzare l'impermeabilizzazione composita.

Per le impermeabilizzazioni con il telo impermeabilizzante ARDEX SK 100 W, per l'incasso degli angoli esterni utilizzare a scelta ARDEX 8 + 9 o ARDEX S7 PLUS W.

Nella zona di giunzione, gli angoli esterni devono essere sovrapposti di circa 5 cm o incollati con il mastice utilizzato. Assicurarsi che il mastice non penetri nello spazio di movimento sottostante. Dopo l'installazione di tutte le parti necessarie del kit di sigillatura, è possibile iniziare la realizzazione dell'impermeabilizzazione composita.

Con il secondo strato dell'impermeabilizzazione composita si rifiniscono gli angoli esterni. Nella zona mobile (ad es. giunto di dilatazione) il materiale impermeabilizzante deve essere lasciato libero per una larghezza corrispondente.

### Da tenere presente

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX SK TRICOM non deve essere utilizzato a diretto contatto con impermeabilizzanti o adesivi contenenti solventi.

In aree particolarmente esposte a sollecitazioni chimiche aggressive e a sollecitazioni dovute a oli, carburanti o alcoli, richiedere una consulenza tecnica prima dell'applicazione prevista.

In caso di dubbio, eseguire una posa di prova o un test di compatibilità.

Attenersi alle istruzioni di lavorazione riportate nelle schede tecniche dei nostri prodotti impermeabilizzanti.

### Avviso

Si prega di attenersi alle indicazioni riportate nelle nostre schede di sicurezza.

Solo per uso professionale!

### Informazioni aggiuntive

Procedere con cautela durante la lavorazione: evitare la formazione di polvere e il rilascio nell'ambiente.

Smaltire il contenitore e il contenuto, una volta solidificati, in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali vigenti.

## Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Colore                      | bianco            |
| Peso circa                  | 6,2 g per pezzo   |
| Spessore                    | 0,5 mm            |
| Lunghezza del lato          | 115 mm            |
| Resistenza alla temperatura | da -5 °C a +60 °C |
| Prova di piegatura a -20 °C | nessuna crepa     |
| Pressione di scoppio        | 1,5 bar           |

### Dettagli del prodotto

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMICODE         | EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS                                                        |
| Confezionamento | Scatole da 10 pezzi ciascuna                                                                   |
| Conservazione   | Si conserva per circa 24 mesi in locali freschi e asciutti, nella confezione originale chiusa. |